

**ნაწილი 2: სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური
სპეციფიკაციები**

შინაარსი

1	მობილიზაცია და დემობილიზაცია	1
1.1	შემადგენლობა	1
1.2	ზოგადი ნაწილი	1
1.3	წარმოსადგენი დოკუმენტაცია	2
1.4	გაზომვა და გადახდა	2
2	მიწისქვეშა სამუშაოები	3
2.1	სამუშაოთა მოცულობა და ძირითადი მოთხოვნები	3
2.2	ექსკავაციის პროცედურები	3
2.3	გენტილაცია და განათება	4
2.4	დრენაჟი	4
2.5	ზედაპირის დამუშავება	5
3	წყლის მოცილება და გადაგდება	5
3.1	შემადგენლობა	5
3.2	ზოგადი ნაწილი	5
3.3	წყლის გადაგდება	5
3.4	წყლის მოცილება	5
3.5	გაზომვა და გადახდა	6
4	ბეტონის დანგრევა	6
4.1	ზოგადი ნაწილი	6
4.2	სარისხის უზრუნველყოფა	6
4.3	წარმოსადგენი დოკუმენტაცია	7
4.4	დაცვა	7
4.5	შესრულება	7
4.6	გაზომვა და გადახდა	8
5	ბეტონის შეკეთება	8
5.1	ზოგადი ნაწილი	8
5.2	სამუშაოს მოცულობა	9
5.3	გამოყენებული ლიტერატურა	9
5.4	წარმოსადგენი დოკუმენტაცია	10
5.5	შესრულება	10
5.6	გაზომვა და გადახდა	11
6	შევსების სამუშაოები	11
6.1	ზოგადი ნაწილი	11
6.2	განმარტებები	12
6.3	შემავსებლის მასალის წყარო	12
6.4	ზომები და კუთხეები	13
6.5	მოწყობილობები	13
6.6	დასაწყობება	13
6.7	მოწყობა	13

6.8	ტენიანობის კონტროლი	14
6.9	გამკვრივება	15
6.10	შემაგსებლის ხარისხის კონტროლი	15
6.11	გაზომვა და გადახდა	15
7	ბეტონი	16
7.1	სამუშაოს მოცულობა	16
7.2	სტანდარტები	16
7.3	წარმოსადგენი დოკუმენტები	16
7.4	ბეტონის ნარევის შემადგენლობა	17
7.5	ხარისხის კონტროლი	18
7.6	ბეტონის სინჯის აღება და ტესტირება	18
7.7	მიღების კრიტერიუმები	19
7.8	ბეტონის ტემპერატურა	20
7.9	დაგება	20
7.10	ბეტონის ზედაპირის დამუშავება	23
7.11	კონსტრუქციული ნაკერები ბეტონის კონსტრუქციებში	25
7.12	ბეტონის გამყარება და დაცვა	26
7.13	ბეტონის შეკეთება	27
7.14	გაზომვა და ანაზღაურება	27
8	ყალიბი	30
8.1	სამუშაოს მოცულობა	30
8.2	განსაზღვრებები	30
8.3	წარსადგენი დოკუმენტები	30
8.4	მასალები	30
8.5	ფორმების შემოსაკრავები	31
8.6	პროექტი	31
8.7	ყალიბების მოწყობა	32
8.8	გვირაბის ყალიბი	32
8.9	მოსახული ბეტონის ცდომილებები	33
8.10	ყალიბის მოშორება	33
8.11	გაანგარიშება და ანაზღაურება	34
9	ფოლადის არმატურა	34
9.1	სამუშაოების მოცულობა	34
9.2	სტანდარტები	35
9.3	წარსადგენი დოკუმენტები	35
9.4	მასალები	35
9.5	ტესტირება	35
9.6	შენახვა	35
9.7	დამზადება	36
9.8	მონტაჟი	36
9.9	ცდომილებები არმატურის მონტაჟის დროს	37
9.10	გაანგარიშება და ანაზღაურება	37
10	ტორკრეტბეტონი	38

10.1	სამუშაოთა აღწერილობა	38
10.2	სტანდარტები	38
10.3	განსაზღვრებები	38
10.4	წარმოსადგენი დოკუმენტები	39
10.5	მასალები	40
10.6	მოთხოვნები ნარევის შემადგენლობისა და ხარისხისადმი	42
10.7	გამოცდა	43
10.8	მოწყობილობა	44
10.9	მუშახელის კვალიფიკაცია	45
10.10	ზედაპირის მომზადება	45
10.11	შერევა და დაგება	46
10.12	ანასხლები	47
10.13	დაცვა, გამყარება და დამუშავება	47
10.14	რემონტი	47
10.15	დასაშვები გადახრები	47
10.16	გაზომვა და გადახდა	48
11	ბურღვა და ცემენტაცია	48
11.1	სამუშაოების მოცულობა	48
11.2	განმარტებები	49
11.3	წარსადგენი დოკუმენტაცია	49
11.4	მოწყობილობები	52
11.5	საველე ლაბორატორია	54
11.6	საცემენტაციო მასალები	55
11.7	ცემენტის ნარევები	56
11.8	შესრულება	57
11.9	გაზომვა და გადახდა	62
11.9.1	ბურღვა	62
11.9.2	ცემენტის ხსნარის ჩასხმა	63
11.9.3	საცემენტაციო მასალები	64

ცხრილების სია:

ცხრილი 7-1: ბეტონის საორიენტაციო რეცეპტი.....	18
ცხრილი 7-2: ფორმირებული ზედაპირის კლასები.....	24
ცხრილი 7-3: არაფორმირებული ზედაპირის კლასები.....	25
ცხრილი 10-1: ტორცულ-ბეტონის საორიენტაციო რეცეპტი.....	43
ცხრილი 10-1: საცემენტაციო ხსნარის რეცეპტი.....	56

1 მობილიზაცია და დემობილიზაცია

1.1 შემადგენლობა

ამ თავში მოცემული სპეციფიკაციების, ნახაზებზე ნაჩვენები ან მითითებული მონაცემების შესაბამისად, კონტრაქტორმა სამუშაოების დასაწყებად უნდა მოახდინოს საჭირო ძირითადი პერსონალის, მომუშავე პერსონალის, აღჭურვილობის და მასალების მობილიზაცია და დემობილიზაცია. მობილიზაცია არ იქნება განხილული, როგორც სამუშაო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნები სამუშაოს დაწყებისთვის.

1.2 ზოგადი ნაწილი

ა - აღწერა

მოცემული თავის სამუშაოები შედგება შემდეგი ელემენტებისაგან:

- მობილიზაცია;
- დემობილიზაცია.

ბ - დამკვეთი უზრუნველყოფს

- შახტა №1 (ჰესის შენობა) სათანადოდ იქნება აღჭურვილი შესაბამისი ამწით, ტვირთამწეობით 150 ტ.;
- შახტა №2 (ჰე 34+80) სათანადოდ იქნება აღჭურვილი შესაბამისი ამწე მექანიზმებით: а) სამგზავრო-სატვირთო ლიფტი ტვირთამწეობით მინიმუმ 1ტ; ბ) მასალების გამოსატანი სატვირთო ლიფტი ტვირთამწეობით მინიმუმ 5ტ.;
- ფილტრაციული წყლების ამოტუმბვას გვირაბის დასაწყისში ჰესის შენობის სიახლოვეს;
- ჟელა სხვა საჭირო მექანიკური და ელექტრო მოწყობილობები, ჟველა დებულებები, რომლებიც საჭიროა კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების დასასრულებლად.

გ - კონტრაქტორი გალდებულია

- უზრუნველყოს გვირაბის სარეაბილიტაციო უბნების განათების და ელექტრომომარაგების მოწყობა საკაბელო მეურნეობის ან დიზელგენერატორის გამოყენებით (იხ. ნაწილი 1, ტექნიკური ანგარიში);
- უზრუნველყოს გვირაბის საპროექტო მონაკვეთების სრული დაშრობა წყლისგან, დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის სათანდო მშრალი პირობების შექმნის მიზნით (იხ. ნაწილი 1, ტექნიკური ანგარიში, ხარჯთაღრიცხვა). ამისათვის კონტრაქტორმა უნდა მოაწყოს სათანადო წყალამოღვრის სისტემები.

დ - ვადა

კონტრაქტის მინიჭების შემდეგ, პირველი 30 დღის განმავლობაში, კონტრაქტორი ვალდებულია:

- 1) არსებითად მოახდინოს სამუშაოების დასაწყებად საჭირო ძირითადი პერსონალის, მომუშავე პერსონალის, აღჭურვილობის და მასალების მობილიზაცია;
- 2) არსებითად დაასრულოს სამუშაოებლო ობიექტზე კონტრაქტორის საქმიანობისთვის სხვა საჭირო საშუალებების (ნაგებობები, სათავსოები, მასალები) მოწოდება და მოწევი;
- 3) წარადგინოს სამუშაოებლო სამუშაოების შესრულების მეთოდოლოგია, სამუშაოთა პრიორიტეტულობა და თანმიმდევრობა არსებული სამუშაოთა მოცულობების ფარგლებში, დეტალური გრაფიკი, პერსონალი;
- 4) დემობილიზაცია უნდა მოიცავდეს უკეთ საქმიანობას და პერსონალის, მოწყობილობების და მასალების ობიექტიდან ტრანსპორტირების ხარჯებს, რომლებიც არ არის მოთხოვნილი ან არ წარმოადგენს კონტრაქტის ნაწილს; მათ შორის, კონტრაქტით განსაზღვრულ ადგილზე სამუშაოთა შესრულებისათვის საჭირო ნაგებობების დაშლა და აღნიშნული ადგილის მოსუფთავება.

იმ შემთხვევაში, თუ კონტრაქტის შესრულების დროს შეცვლილი, ამოდებული ან დამატებული სამუშაოების გამო საჭირო გახდა დამატებითი მობილიზაციის და დემობილიზაციის განხორციელება, კონტრაქტორს აქვს უფლება გააკორექტიროს ფასი. ასეთი ხარჯების ანაზღაურება მოხდება შეცვლილი ან დამატებული სამუშაოს ფასის კორექტირებით.

1.3 წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

კონტრაქტის მინიჭების შემდეგ, 10 დღის განმავლობაში, კონტრაქტორმა უნდა წარუდგინოს ინჟინერს სამუშაოებლო ობიექტის დეტალური გეგმა და ზოგადი სქემა. სამუშაობის მსვლელობის და მისი დასრულების შემდეგ კონტრაქტორმა უნდა წარუდგინოს დამკვეთს და ინჟინერს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- სამუშაოების ყოველდღიური ყოველდღიური უწყისები
 - 1) გამოყენებული მასალების სერტიფიკატები და ტექნიკური მონაცემები;
 - 2) ბეტონის და წყლის ნიმუშების ლაბორატორიული კვლევის შედეგები, ანალიზი და ანგარიში;
 - 3) საშემსრულებლო ნახაზები, როლებიც შესრულებული იქნება ელექტრონულად (AutoCad და PDF ფორმატი), საერთაშორისო აღიარებული პრაქტიკის მიხედვით.

1.4 გაზომვა და გადახდა

ა - გაზომვა

მობილიზაციის და დემობილიზაცია არ გაიზომება.

ბ - გადახდა

სპეციფიკური მოცემული ნაწილის სამუშაოების ანაზღაურება განხორციელდება ფასების ჩამონათვალის შესაბამისი პუნქტის: “კონტარქტორის მიერ მოთხოვნილი ყველა სათავსოს მოწყობა, შენახვა და დაშლა”.

მობილიზაციის თანხა შეადგენს მთლიანი თანხის 70%-ს, დანარჩენი 30% დემობილიზაციისათვის არის გამოყიფოფილი.

კონტრაქტორმა, სამუშაოების დასრულების შემდეგ, უნდა მოახდინოს ობიექტზე კონტრაქტორის საქმიანობისთვის მობილიზირებული და მოწყობილი სამუშალებების, ასევე დარჩენილი და მარაგი მასალების დემობილიზაცია ობიექტიდან და მისცეს აღნიშნულ აღვილს პირვანდელი სახე.

ანაზღაურება არ განხორციელდება ამ თავში ისეთი მასალების შესყიდვისათვის, რომლებსაც აქვთ ნარჩენები, შესულია პროექტში, ან ხელმისაწვდომი მასალები.

2 მიწისქვეშა სამუშაოები

2.1 სამუშაოთა მოცულობა და ძირითადი მოთხოვნები

ეს თავი მოიცავს გრუნტის ყოველგვარ დამუშავებას გვირაბის პორიზონტალურ და დახრილ სექციებში, გარდა გრუნტის ღია დამუშავებისა.

გრუნტის დამუშავება იწარმოებს იმ კონტურებით, ნიშნულებით და იმ ზომებით, რომლებიც ნახვენებია ნახაზებზე, ან როგორც ამას მოითხოვს ინჟინერი. გრუნტის დამუშავებისას კონტურების დარღვევა მინიმუმადე უნდა იქნას დაყვანილი. დამუშავებული ზედაპირების სტაბილურობა ყოველთვის უნდა იქნას უზრუნველყოფილი ინჟინერისთვის დამაკმაყოფილუ-ბელ დონეზე. ინჟინერმა პროექტის მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე შეიძლება დაადგინოს ან შეცვალოს დამუშავების ჭრილების მოცულობა, ზომები ან გეომეტრიული ფორმა.

კონტრაქტორმა თავისი სამუშაოები უნდა შეასრულოს სიფრთხილის ყველა ზომის გა-თვალისწინებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნახაზებზე მითითებულ კონტურებს მი-დმა არსებული მასალის შერყვევა ან გაფუჭება პროექტის მიმდინარეობის მთელი დროის მა-ნძილზე. კერძოდ, კონტრაქტორი საკუთარი ხარჯით და დადგენილი წესით აღადგენს გვირა-ბის გამაგრების ან სამუშაოთა რომელიმე ნაწილის ნებისმიერ დაზიანებას.

კონტრაქტორმა მინიმუმ 5 დღით ადრე წერილობით უნდა წარუდგინოს ინჟინერს საერთო გეგმა, რომელზედაც მითითებული იქნება გრუნტის ამოღების მეთოდები და თითოეული ადგილმდებარეობის მიხედვით სამუშაოთა წარმოების თანმიმდევრობა. ინჟინერის მიერ გე-გმის წერილობითი დამტკიცების მიღებამდე სამუშაოს დაწყება დაუშვებელია.

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს დროებითი გამაგრება და დრენაჟი, რაც, შესაბამისად, გათვალისწინებული უნდა იქნას გრუნტის დამუშავების ერთეულ ფასებში.

როდესაც გრუნტის ამოღების სამუშაო შესრულდება მოთხოვნით გათვალისწინებულ კონტურებისა და ნიშნულების დაცვით, კონტრაქტორმა ამის შესახებ უნდა აცნობოს ინჟინერს, რომელმაც შესაძლოა მოითხოვოს სამუშაოების შემოწმება.

2.2 ექსკავაციის პროცედურები

ექსკავაცია იწარმოებს სისტემატიური თხრით ან დამტკიცებით. ექსკავაციის პროცედურები შერჩეული უნდა იქნას მისაღები ჭრილების, დასამუშავებელი მასალისა და ადგილმდებარეობის პირობების მიხედვით. კონტრაქტორმა მიწისქვეშა გრუნტის დამუშავების თავისი გეგმა დასამტკიცებლად უნდა წარუდგინოს ინჟინერს. კონტრაქტორს

ეპისრება სრული და ერთპიროვნული პასუხისმგებლობა ყველა სამშენებლო პროცედურის აღმართული და წარმატებაზე, მიუხედავად ამ პროცედურების დამტკიცებისა.

კონტრაქტორი მიწისქვეშა ექსპარტიას გაამაგრების დადგენილი წესით და დროულად და დასამტკიცებლად წარუდგენს ინჟინერს გამაგრების მისეულ მეთოდს, ტიპის, ზომის, დამორჩებებისა და საყრდენების დეტალების ჩათვლით. მიუხედავად ინჟინრის მიერ გამაგრების მეთოდის დამტკიცებისა, მხოლოდ კონტრაქტორია პასუხისმგებელი გრუნტის ექსკავაციის გამაგრებაზე.

ინჟინერი უფლებამოსილია, პროექტის ნებისმიერ ეტაპზე ხელახლა განსაზღვროს ან შეცვალოს გრუნტის დამუშავების სიდიდე, ზომები ან გეომეტრიული ფორმა, ან მოითხოვოს გრუნტის დამატებით დამუშავება.

2.3 გენტილაცია და განათება

მიწისქვეშა სამუშაოების განათება მოხდება სათანადო რაოდენობის ელექტროგამანათებელი საშუალებებით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შეუფერხებელი მუშაობა, ადამიანებისა და მასალების უსაფრთხო გადაადგილება, ზუსტი განთავსება და სათანადო დათვალიერება.

მოცემული თავის სამუშაებისთვის საჭირო ძალოვანი ტრანსფორმატორი და დენის კაბელი მიწოდებული იქნება დამკეთის მიერ გაბურდულ გერტიკალურ შახტამდე.

კონტრაქტორი, მიწისქვეშა სამუშაოების უბნებზე მიაწვდის საქმარისი რაოდენობის სუფთა ჰარებს, რითაც მუშა-ხელისა და აზომვების მწარმოებელი მუშაკებისათვის უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხო და მისარები პირობები.

ეს დროებითი ნაგებობები ჩართული უნდა იქნას ობიექტის მოწყობის სამუშაოებში და ანაზღაურება განხორციელდება ფასების ჩამონათვალის შესაბამისი პუნქტის, ერთიანი ღირებულების მიხედვით.

2.4 დრენაჟი

ყველა სამუშაო უბანი თავისუფალი უნდა იყოს როგორც ტექნიკური, ასევე ჩამონადენი წყლისაგან, ინჟინერისთვის მისაღებ დონეზე. კონტრაქტორი პასუხისმგებელია ნებისმიერი წყაროდან მოხვედრილი წყლის გაყვანაზე, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მიწისქვეშა სამუშაოების წარმოებას. ამ მიზნით, კონტრაქტორმა მიწისქვეშა ობიექტების ძირზე უნდა გაიყვანოს სადრენაჟო ტრანშეები. ტრანშეებს უნდა ჰქონდეთ საფარები ან მიღები.

ტრანშეების გათხრა და აუცილებელი მასალების მიწოდება შესაფერისი დრენაჟის უზრუნველსაყოფად ცალკე არ ანაზღაურდება.

დღეისათვის, (დამკეთის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად) წყლის მოდინება არის დაახლოებით 400ლ/წმ, როცა ტურბინები გამორთულია.

წყლის ძირითადი რაოდენობა, ჰესის შენობის ქვემოთ მდებარე გვირაბში შემოედინება კაშხლისა და ჰესის შენობის სათავე სანიაღვრებიდან. ეს სადრენაჟო წყალი უნდა შეგროვდეს და ამოიტუმბოს ჰესის შენობასთან ზედაპირზე. წყალი, სხვადასხვა გაუონვის წერტილებიდან, უნდა შეგროვდეს მოწყობილ წყალსაცავში, სადაც ამომღები ტუმბოები არის დამონტაჟებული.

ჩაღრმავებულ ადგილებში დარჩენილი დაგუბებული წყალი უნდა ამოუტუმბოს შესაბამისი სიდიდის ტუმბოების საშუალებით.

ნებისმიერ შემთხვევაში, დაბეტონების დაწყების დროისთვის აუცილებელია მოცემულ უბნებზე ურგენტური დამდგარი და მოძრავი წყლის მოცილება.

2.5 ზედაპირის დამუშავება

ზოგიერთი კლდის ზედაპირი გვირაბში გულდასმით უნდა გასუფთავდეს და დროებით გამარტივდეს ინჟინრისათვის მისაღებ დონეზე.

იქ სადაც საჭიროა ბეტონით მოპირკეთება, ბეტონში არ უნდა იქნას დატოვებული არანაირი ხის საყრდენები ან შემკვრელები.

3 წყლის მოცილება და გადაგდება

3.1 შემადგენლობა

მოცემული თავის სპეციფიკაციების თანახმად და ასევე როგორც ნახაზებზეა მოცემული, ან მითითებული, კონტრაქტორმა უნდა:

- 1) მოამზადოს და წარადგინოს გვირაბიდან წყლის მოცილების სქემა ისე, რომ შესაძლო გახდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება, როგორც არის ნაჩვენები ნახაზებზე, ან როგორც არის მითითებული ინჟინერის მიერ;
- 2) საჭიროებისამებრ მოაწყოს, მოუაროს და დაშალოს წყლის გადამგდები;
- 3) მოაცილოს წყალი ნებისმიერი წყაროდან, იმისათვის, რომ ყველა სამშენებლო სამუშაო შესრულდეს წყლისგან თავისუფალ ადგილებში.

3.2 ზოგადი ნაწილი

არა უგვიანეს 10 დღისა, კონტრაქტის მინიჭების შემდეგ, კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს განსახილველად, გვირაბის გაუწყლოების მისეული საგარაუდო დეტალური სქემის ნახაზები, მათ შორის წყლის მოცილების ადგილები ან სხვა კონტროლის ზომები, რათა უზრუნველყოს წყლის შეუღწევადობა გვირაბის ნებისმიერი ადგილას და გაშრობის და ამოტუმბის საშუალებები.

3.3 წყლის გადაგდება

კონტრაქტორმა უნდა დაგემოს, დააპროექტოს და მოაწყოს ყველა გადამგდები საშუალებები, როგორებიცაა ტიხოები, დროებითი მილები, არხები და ა.შ.

3.4 წყლის მოცილება

კონტრაქტორმა უნდა დააპროექტოს, წარუდგინოს პროექტი ინჟინერს გაცნობისათვის, მოაწყოს, დაამონტაჟოს, მოუაროს, ოპერირება გაუწიოს და მოხსნას ყველა სატუმბი მოწყობილობა, წყალშემკრები თხრილის შისტემა და სხვა დანადგარები ან სათავსოები, რომლებიც აუცილებელია გვირაბის სხვადასხვა მონაკვეთის გაუწყლოებისათვის. სატუმბი მოწყობილობები და წყალამოღვრის მოცულობა უნდა იყოს შესაბამისი, იმისათვის რომ E2402541.000/4001

ძირის ექსკავაციის და მოწყობის და სხვა მუდმივი სამუშაოების შესრულების ადგილები განხტავისუფლდეს წყლისაგან, თუ არ არის სხვანაირად მოცემული სპეციფიკაციებში ან შეთანხმებული. კონტრაქტორმა, ასევე უნდა უზრუნველყოს შესაბამისი სათადარიგო მოწყობილობა, იმისათვის რომ დარწმუნებული იყოს წყალამოღვრის უწყვეტობაში და დამხმარე მოწყობილობის ხელმისაწვდომობაში ავარიულ შემთხვევებში.

3.5 გაზომვა და გადახდა

ა - გაზომვა

მოცემული თავის სამუშაოები არ გაიზომება.

ბ - გადახდა

მოცემული თავის სამუშაოების ანაზღაურება განხორციელდება მთლიანი ღირებულებიდან, სპეციფიკაციებში მოცემული ფასების ჩამონათვალის პუნქტის შესაბამისად: “წყლის ამოტუმბვა სამშენებლო მოედნიდან”.

4 ბეტონის დანგრევა

ამ ნაწილში მოცემული სპეციფიკაციების მიხედვით და როგორც ნაჩვენებია ნახაზებზე ან მითითებულია, კონტრაქტორმა უნდა მოახდინოს გვირაბის ბეტონის მოსახვის ძირის, თაღის და ნაწილობრივ კედლების დანგრევა.

მოცემული სპეციფიკაციების სამუშაოები მოიცავენ მთლიანად ან ნაწილობრივ არსებულ ნაგებობების და აღჭურვილობის დანგრევას და დემონტაჟს, მათ შორის გაშიშვლებული ზედაპირების მომზადება დაზიანებული ბეტონის ადგილებში და ახალი ბეტონის მოსაწყობად.

4.1 ზოგადი ნაწილი

სპეციფიკაციების მოცემული თავის სამუშაოებთან დაკავშირებულია შემდეგ სამუშაოები: 1) წყალამოღვრა, 2) ბეტონის ჩასხმა, რომლებიც განხილულია სპეციფიკაციების სხვა თავებში.

მოცემული თავის სამუშაოების ჩასატარებლად დამკვეთმა არ უნდა უზრუნველყოს არანაირი აღჭურვილობა.

4.2 ხარისხის უზრუნველყოფა

სადაც დანგრევის მოცულობები არის გაუგებარი ან წარმოიქმნება საკითხები, როგორებიცაა არსებული ნაგებობის აღჭურვილობის მთლიანობა, ან ისეთი საკითხები, როგორც დაგეგმილი უსაფრთხო სამუშაოების ჩატარების მეთოდები, მაშინ ინჟინერმა უნდა განმარტოს.

კონტრაქტორი ვალდებულია შეამციროს დანგრევა მოცემული მიმართულების, კუთხეების და მანძილების შესაბამისად. ხარისხი და ზომები როგორც არის მითითებული. ასეთი მიმართულები, კუთხეები და მანძილები იქნება მოხსიერებული შემდგომში, როგორც დანგრევის საზღვრები. სამუშაოების მიმდინარეობისას, ინჟინერის მიერ, იქ სადაც

დაზიანებები ან არამყარი ბეტონი შეგვხდება შეიძლება იყოს მოთხოვნილი დანგრევა ამ საზღვრებს მიღმა; დანგრევის საზღვრები გადაიხედება შესაბამისად.

მოცემული საზღვრებს მიღმა დანგრევა უნდა შეივსოს ბეტონით, ინჟინერის მიერ მითითების თანახმად. ყველა არსებული ბეტონის ნაგებობა უნდა იყოს მზად ახალი ბეტონის მისაღებად და უნდა შემოწმდეს და დამტკიცდეს ინჟინერის მიერ.

4.3 წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს დამტკიცდების შემოთავაზებული მეთოდები სამუშაოების დაწყებამდე 5 დღით ადრე, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული, მათ შორის აღჭურვილობის დეტალები და დროებითი საყრდენების გამოყენება და სამუშაოთა გრაფიკი. შემოთავაზებული მეთოდების ინჟინროს მიერ განხილვა და მიღება არ ათავისუფლებს კონტრაქტორს სამუშაოების უსაფრთხო ჩატარების პასუხისმგებლობისაგან.

4.4 დაცვა

კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ზომები მიმდებარე ნაგებობების დასაცავად გადაადგილების, ჯდენის ან დაზიანებისაგან.

თუ ნებისმიერ დროს მიმდებარე ნაგებობების ან მოწყობილობების უსაფრთხოებას შეექმნება საფრთხე, კონტრაქტორმა უნდა შეწყვიტოს სამუშაოები, აცნობოს ინჟინერს და მიიღოს ზომები ასეთი ნაგებობების ან მოწყობილობების დასაცავად ან გასამაგრებლად. სამუშაოები არ უნდა განახლდეს ინჟინერის ნებართვის გარეშე.

იმ შემთხვევაში თუ მოხდება მიმდებარე ნაგებობების ან მოწყობილობების გადაადგილება, ჯდენა ან რდგევა, კონტრაქტორმა სასწრავოდ უნდა დაამონტაჟოს სამაგრები ან ჩაატაროს სხვა, ინჟინრის მიერ დამტკიცებული, დამცავი დონისმიებები. იმ შემთხვევაში თუ კონტრაქტორი ვერ შეძლებს ასეთი გამაგრებითი ან დამცავი დონისმიებების უზრუნველყოფას, ინჟინერს შეუძლია წარმოადგინოს მსგავსი დონისმიებები, ისე როგორც ის ჩათვლის საჭიროდ, კონტრაქტორის ხარჯზე.

4.5 შესრულება

ა – ბეტონის დანგრევა

ბეტონის დანგრევა მოცემულ ფარგლებში, უნდა მოხდეს ფრთხილად, მექნიკური მოწყობილობებით ბურღვით, ნგრევით, ჰიდრავლიკური გაყოფით და სხვა საშუალებებით, რომლებიც დამტკიცებულია ინჟინერის მიერ. ნებისმიერი არმატურა, რომელიც კვეთს დანგრევის საზღვრებს და რომელიც არ არის პერიფერიული გადაბმისათვის განკუთვნილი, უნდა მოიქრას ისე, რომ ბეტონს დანგრევის საზღვრებს გარეთ მიადგეს მინიმალური ზიანი. იმ ადგილებში, სადაც უნდა მოეწყოს ბეტონის მოსახვა, კონტრაქტორუ უნდა დარწმუნდეს, რომ ნაპირები არ იქნება გლუვი და რომ მინიმალური ბეტონის სისქე იქნება ნახაზებზე მოცემული ან მითითებულის შესაბამისი.

ბ – ზედაპირის მომზადება

ეველა ჩამონაცვენი ან დაზიანებული ბეტონი და უცხო სხეულები უნდა მოშორდეს არსებული ბეტონის ზედაპირიდან, რომელზედაც უნდა მოეწყოს ახალი ბეტონი. იმ ადგილებში, სადაც ჩანს არმატურა, მის გარშემო უნდა მოშორდეს ბეტონი ისე, რომ მინიმალური დიობი მის ირგვლივ 1.5-ჯერ აღემატებოდეს ახალი ბეტონის შემაგსებელი აგრეგატების ნომინალურ ზომას.

გ – არსებული ნაგებობების დაცვა

მთელი დროის მანძილზე უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს გარშემო არსებული მოწყობილობების და ნაგებობების სუფთა მდგომარეობაში დაცვა, მტკრისაგან და მფრინავი ნაწილაკებისაგან.

დ – სამშენებლო ნარჩენების გატანა

მოცემული თავის სამუშაოების დასრულების განსაზღვრულ თარიღამდე ყველა მასალა უნდა გატანილი იყოს ობიექტიდან, წინასწარ განსაზღვრულ ადგილებში.

4.6 გაზომვა და გადახდა

ა – გაზომვა

დანგრევის შეფასება მოხდება არსებული ნაგებობების დანგრეული მასალის მოცულობით. არსებულ ნაგებობებში ჩატანებული რელსების, არმატურის ან ფოლადის ფურცლების მოშორება არ ანაზღაურდება ცალკე. არსებული ნაგებობების დანგრევითი სამუშაოების მიმდებარედ, სადაც საჭიროა დია წესით ექსკავაცია, შეფასდება დია წესით ექსკავაციის თავის მიხედვით.

ბ - გადახდა

მოცემული თავის სამუშაოების ანაზღაურება განხორციელდება ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული ფასების ჩამონათვალის პუნქტების შესაბამისად. დასანგრევ ნაგებობეთან მდებარე ნაგებობის დაცვითი სამუშაოები ცალკე არ ანაზღაურდება.

5 ბეტონის შეკეთება

5.1 ზოგადი ნაწილი

სხვადასხვა მიზეზების გამო დაზიანებული ბეტონი, დაბზარული სტრუქტურული ბეტონი, ბეტონის დაზიანებული ფორვანი ზედაპირი, დანაპრალიანებული ან სხვა სახის დაზიანებები, და ბეტონი ზედმეტად დაზიანებული ზედაპირით უნდა გაიწმინდოს (ჩამოინგრეს) და ხელახლა ჩაისხას დანიშნულ ადგილებში მოცემული სპეციფიკაციების შესაბამისად.

შეკეთების ან ჩანაცვლების (პროცედურა) მოთოდი უნდა განხორციელდეს ინჟინერის მიერ მითითებული და განსაზღვრული მეთოდით.

კონტრაქტორი ვალდებულია განახორციელოს საიზოლაციო სამუშაოები წყლის შემოდინების და დანაკარგების შესამცირებლად, და უზრუნველყოს მიწისქვეშა ნაგებობების ბეტონის მოსახვის ნორმალური წყალშეუღებელობის კრიტერიუმების მიღწევა ისე როგორც მოცემულია ქვემოთ ან მოთხოვნილია ინჟინერის მიერ.

5.2 სამუშაოს მოცულობა

ამ თავში მოცემულ სამუშაოები, მოიცავს ყველა სამუშაო ძალას, მასალებს, აღჭურვილობასა და მომსახურებას, რომელიც დაკავშირებულია კონტრაქტორის მიერ განსახოლრციელ ბეტონის სამუშაოებთან.

სამუშაო უნდა მოიცავდეს:

- 1) გაუარესებული ბეტონის მოხსნას, მოცემული სპეციფიკაციების და ნახაზების შესაბამისად, მათ შორის შესაკეთებელი ადგილის პერიმეტრის ამოჭრას ხერხით;
- 2) ბეტონის ზედაპირის მომზადება შეკეთებისთვის, მათ შორის აბრაზიული გაწმენდა, არსებული არმატურის მოხსნა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
- 3) დროებითი ელემენტების მათ შორის ყალიბების და ხარაჩოების მწოდებას, დამზადებას, აწყობას, ტექნიკურ მომსახურება და დემონტაჟს;
- 4) ხარისხის კონტროლს.

5.3 გამოყენებული ლიტერატურა

- 1) ბეტონის შეკეთების სტანდარტები და დამტკიცება

- EN 1504 – 1** აღწერს სტანდარტებში გამოყენებული ტერმინოლოგიას და განმარტებებს
- EN 1504 – 2** წარმოადგენს სპეციფიკაციებს ბეტონის ზედაპირის დაცვისთვის საჭირო პროდუქტებს და სისტემებს
- EN 1504 – 3** წარმოადგენს სპეციფიკაციებს ბეტონის შეცვლას სტრუქტურულ და არა სტრუქტურულ რემონტისთვის
- EN 1504 – 4** წარმოადგენს სტრუქტურული შეერთების და გაძლიერების პროცესების სპეციფიკაციებს
- EN 1504 – 5** წარმოადგენს ბეტონის ჩასხმის სპეციფიკაციებს, ფისების ან სხვა შემაერთებელი მასალის გამოყენებით
- EN 1504 – 6** წარმოადგენს არმატურის დაანკერების სპეციფიკაციებს, ფისოვანი წებოების გამოყენებით
- EN 1504 – 7** წარმოადგენს გაშიშვლებული და შიდა არმატურის კორიზისგან დაცვის სპეციფიკაციებს
- EN 1504 – 8** აღწერს ხარისხის კონტროლს და პროდუქციის მწარმოებლებისთვის საჭირო შესაბამისობის შეფასებას
- EN 1504 – 9** განსაზღვრავს ზოგად პრინციპებს და მეთოდებს, რომლებიც გამოიყენება პროდუქციისა და სისტემების გამოყენებით, რათა მოხდეს ბეტონის რემონტი და დაცვა
- EN 1504 – 10** უზრუნველყოფს ინფორმაციას სარემონტო და დაცვის პროდუქტების ობიექტზე გამოყენების შესახებ, სამუშაოების აუცილებელი ხარისხის კონტროლთან ერთად.

- 2) ბეტონის შეკეთების საერთაშორისო ინსტიტუტი (ICRI), ტექნიკური სახელმძღვანელო №. 310.1R, ბეტონის ზედაპირის მომზადება არმატურის კოროზიით დაზიანებული ბეტონის შესაკეთებლად.
- 3) ACI 117, ბეტონის სამუშაოების და მასალების სტანდარტული დაშვებები.
- 4) შეერთებული შტატების ნაგებობების ადდგენის დეპარტამენტი; ტექნიკური მომსახურების ცენტრი; ბეტონის შეკეთების სახელმძღვანელო.

5.4 წარმოსალგენი დოკუმენტაცია

ობიექტზე ჩასატარებელი ნებისმიერი ბეტონის შეკეთების სამუშაოების დაწყებამდე 5 დღით ადრე, კონტრაქტორმა უნდა წარუდგინოს ინჟინერს ბეტონის მოჭრის და ზედაპირის მომზადების დეპარტამენტი პროცედურა, სამშენებლო ტექნოლოგიები, რომლის გამოყენებაც სურს კონტრაქტორს, რათა მიაღწიოს მოთხოვნილ სიზუსტეს და ნებისმიერი დროებითი სამუშაოების, მათ შორის ხარაბოების, მუშა პერსონალის ან ქონების უსაფრთხოების, და სამუშაოს წარმატებულად დასრულების დეტალური აღწერა.

5.5 შესრულება

ა – მონგრევა და დასუფთავება

არსებული ბეტონის ყველა დაზიანებული, გაუარესებული, შესუსტებული, ან შემოუფარგლავი ნაწილები, პირველ რიგში მოცილებული უნდა იყოს წყლის ჭავლით, პერფორატორით ან სხვა შეტანებული მეთოდის და აღჭურვილობის საშუალებით, რომლის შემდეგ არსებული ბეტონის ზედაპირი უნდა დამუშავდეს ნარჩენებისაგან ნოტიო ქვიშა-ჭავლის ნაკადის, ან წყლის ნაკადის საშუალებით. შენდეგ ზედაპირები უნდა გაიწმინდოს. ბეტონის მოცილების პროცესები, 13.6 კგ პერფორატორის გამოყენებით, მშრალი ქვიშა-ჭავლის ნაკადის, ან სახენით არ უნდა იქნას გამოყენებული ინჟინერის თანხმობის გარეშე.

ბ – კიდევების ჩამოჭრა

ბეტონის შეკეთების პერიმეტრები, რომლებიც მოიცავენ ბეტონის მოშორებას და შემდგომში მასალების გადაადგილებას უნდა მოიჭრას სარემონტო ზედაპირის პერპენდიკულარულად, მინიმუმ 25მმ სიღრმემდე. ბეტონის შეკეთება ბასრი ზედაპირის გამოყენებით დაუშვებელია.

გ – არმატურა

ყველა დაზიანება, უანგი, კოროზია, გამოწვეული ბეტონით ან სხვა მასალით მოცილებული უნდა იქნეს გაშიშვლებული არმატურიდან. გარშემოწერილობის პერიმეტრის მესამედის მეტიზე გაშიშვლებული არმატურების მთლიანად უნდა გაშიშვლდეს, ისე რომ მიღებული იქნას მინიმუმ 25მმ დაშორება არმატურასა და ბეტონს შორის. დაზიანებული არმატურის ღეროები უნდა მოიჭრას და შეიცვალოს როგორც მოცემულია სპეციფიკაციებში ან მითითებული ინჟინერის მიერ.

დ – მომზადებული ზედაპირის მოვლა

ბეტონის ზედაპირი, მომზადების და გაწმენდის შემდეგ, სარემონტო სამუშაოების დასრულებამდე, უნდა იყოს შენახული სუფთად. ნებისმიერი დაბინძურება, მათ შორის ზეთი,

გამსხვილი, ჭუჭყის დაგროვებები, ან უცხო მასალა უნდა მოცილდეს დამატებითი ნოტიო ქვიშა-ჭავლური ნაკადით და პაერის-წყლის ჭავლით.

მასალების მოწოდება, ტორკრეტის ნარევის მომზადება და მოწყობა აღწერილია მოცემული სპეციფიკაციის 10.10 თავში “მორევა და მოწყობა”.

ინჟინერის მიერ მითითებული ყველა სარემონტო ადგილი უნდა მოსწორდეს მიმდებარედ არსებული ბეტონის ზედაპირების დონის შესაბამისად.

5.6 გაზომვა და გადახდა

ა – გაზომვა

ბეტონის ზედაპირის მომზადების სამუშაოების ანაზღაურების შეფასება მოხდება ფაქტიური მომზადებული ზედაპირის ფართობის მიხედვით, ინჟინრის მიერ გაზომვების გამოანგარიშების და მოცემული სპეციფიკაციების შესაბამისად.

ბ – გადახდა

ზედაპირის მოწყობის სამუშაოების ანაზღაურება მოხდება ერთეულის ფასით ბეტონის მომზადებული ზედაპირის კვადრატული მეტრის მიხედვით.

არმატურის დამონტაჟების შეფასება და გადახდა აღწერილია მოცემული სპეციფიკაციის 9.10 თავში.

ტორკრეტის მოწყობის სამუშაოების შეფასება და ანაზღაურება აღწერილია მოცემული სპეციფიკაციის 10.15 თავში.

6 შეგსების სამუშაოები

მოცემული ნაწილის სპეციფიკაციების შესაბამისად და როგორც ნაჩვენებია ნახაზებზე, კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს საძირკველი, მოაწოდოს, გადაადგილოს, გაშალოს და დატკეპნოს მასალები, პროექტის დროებითი გზების და ყველა სხვა მუდმივი შევსების, როგორც ნაჩვენებია ნახაზებზე ან მითითებული მოსაწყობად. შემავსებლის მასალები მიღებული უნდა იყოს კარიერებიდან ან საექსკავაციო სამუშაოებიდან.

ინჟინერის შეხედულებისამებრ, ყველა გარგისი მასალება და ასევე კარიერებიდან ან ექსკავაციის შედეგად მიღებული, გამოყენებული უნდა იქნას შევსების დროს. ასეთი სამშენებლო მასალების განაწილება შევსების დროს უნდა მოხდეს ინჟინერის მიერ მითითების შესაბამისად. კონტრაქტორმა ასევე უნდა მოაწოდოს და განათავსოს შემავსებელი ნაგებობების გარშემო. ყველა მასალა, რომელიც არ შეესაბამება მოცემულ სპეციფიკაციების მასალებს ან მოწყობის, ან დაბინძურებული მასალა ინჟინერის მიერ იქნება უარყოფილი და კონტრაქტორმა უნდა შეცვალოს ის სათანადო მასალებით, საკუთარი ხარჯებით. კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს შევსების სამუშაოები და შეინახოს გამოცდების მონაცემები სამუშაოების საბოლოო მიღებამდე.

6.1 ზოგადი ნაწილი

აქ განსაზრვრული ქვის შემავსებელი მასალებისთვის, მათი კარიერებიდან მოპოვებისას, კონტრაქტორის სქემა უნდა იყოს ისეთი, რომ ამ მასალების დამუშავება, მოთხოვნის

შემთხვევაში, შეძლებისდაგვარად, მინიმუმად იქნას დაყვანილი, ამ ნაწილში მითითებული და ქვემოთ განსაზღვრული შემავსებლის ტიპები, მოწყობილობები და მეოდოლოგია საჭირო იქნება ნახებში ნაჩვენებ ადგილებში, და სხვაგან მითითების შესაბამისად.

6.2 განმარტებები

ამ ნაწილში მითითებული შემავსებლის ტიპები გასაზღვრულია შემდეგნაირად:

ა - ჩვეულებრივი შემავსებელი

ჩვეულებრივი შემავსებელი წარმოადგენს ბუნებრივ ქვიშას, ხრეშს ან არაორგანული გრუნტების დამუშავებულ მასალებს, როგორიცაა ქვა-ლორდი და სპეციალური შესაბამისად უნდა იყოს ვარგისი მოწყობისთვის და დატკეპნისთვის.

პლასტიკობის რიცხვი უნდა იყოს 25%-ზე ნაკლები. პლასტიკობის რიცხვის დროის პროცენტულობა წონით 200 მმ საცერში გასვლის უნდა იყოს 1250-ზე ნაკლები.

გარდა ამისა, ჩვეულებრივი შემავსებელი არ უნდა შეიცავდეს ორგანულ მასალას, მცენარეულ ნივთიერებებს, ქანებს ან ლოდებს 150 მმ-ზე მეტი ზომის ან სხვა საზიანო მასალას.

ბ - სტრუქტურული შემავსებელი

სტრუქტურული შემავსებელი უნდა შეიცავდეს მყარ, მტკიცე ქანების ფრაგმენტებს ან ნაწილებს, ხრეშს ან ქვიშას და არ უნდა შეიცავდეს ორგანულ მასალას, მცენარეულ ნივთიერებებს ან სხვა საზიანო მასალას და დახარისხებული უნდა იყოს შემდეგ ფარგლებში:

ASTM საცრის დიობი (მმ)	სტრუქტურული შემავსებელი	გატარების % (წონის მიხედვით)
50	(2 ინჩი)	100
37.5	(1 1/2 ინჩი)	95 - 100
19	(3/4 ინჩი)	35 - 70
9.5	(3/8 ინჩი)	10 - 30
4.75	(No. 4)	0 - 5

მიუხედავად შემავსებლის ტიპისა და შემავსებელი გრუნტი იმპორტირებულია თუ არა, ის ექვემდებარება შემდეგ ზოგად შეზღუდვებს:

- 1) მაქსიმალური ნაწილაკების ზომა და ქვის ზომა შემოფარგლულია 40 მმ-ით.
- 2) გრუნტის ლოდების ზომა არ უნდა აღემატებოდეს ნაწილაკების მაქსიმალურ ზომას ორჯერ.
- 3) არ უნდა შეიცავდეს ორგანულ მასალას.
- 4) არ უნდა შეიცავდეს ნამტვრევებს (საბურავებს, ბოთლებს, მეტალს, და ა.შ.).

6.3 შემავსებლის მასალის წყარო

შემავსებლის მასალები შესაძლებელია მიღებულ იქნან კარიერებიდან, სანაყაროებიდან ან ექსკავაციიდან მიღებული მასალების დამუშავების შედეგად ან ინჟინერის მიერ მითითებული და დამტკიცებული სხვა წყაროებიდან.

6.4 ზომები და კუთხეები

შემავსებელი სამუშაოები უნდა შესრულდეს ნახაზებზე მოცემული მიმართულებებისა და კუთხეების შესაბამისად, თუ ინუინერი არ მიუთითებს სხვანაირად. საბოლოო შევსების ზედაპირის ცვალებადობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 სმ ლიმიტს, 3.0 მ x 3.0 მ ფართობზე, ინუინერის მიერ დამტკიცებული ან ნახაზებზე ნაჩვენებ ზომების მიხედვით. შესამჩნევი ფერდობები, მათ შორის ქანების შემავსებლით აშენებული, უნდა წარმოადგენდნენ ერთგვაროვან და სუფთა ზედაპირს. ინუინერს აქვს უფლება გაზარდოს ან შეამციროს შესამაგსებელი ფერდობების დახრა ან შეიტანოს რაიმე სხვა ცვლილებები მასალების რაოდენობაში, დანიშნული მონაკვეთის ცვლილებების გამო, და ეს არ უნდა იყოს ერთეულის ფასების გაზრდის ან დამატებითი დროის მოთხოვნის საფუძველი.

6.5 მოწყობილობები

კონტრაქტორს უნდა ჰქონდეს საჭირო რაოდენობის და პარამეტრების აუცილებელი აღჭურვილობა, რათა უზრუნველყოს საჭირო გამომუშავება. იმ შემთხვევაში, თუ მიღებული გამომუშავება შემოთავაზებულზე ნაკლებია, კონტრაქტორმა უნდა გაზარდოს აღჭურვილობის რაოდენობა. ყველა აღჭურვილობა უნდა დამტკიცდეს ინუინერის მიერ.

6.6 დასაწყობება

კარიერებიდან ან გადამამუშავებელი ქარხნებიდან მიღებული ინუინერის მიერ დამტკიცებული შემავსებლი მასალები, შესაძლებელია დასაწყობდეს ისე, რომ არ დანაგვიანდეს ან არ მოხდეს სხვა მასალების შერევა.

6.7 მოწყობა

შემავსებელი მასალის განაწილება და დახარისხება უნდა მოხდეს ისე, რომ შემავსებლის სხვადასხვა ნაწილები თავისუფალი იყოს ლინზებისაგან, ჯიბეებისაგან, ძარღვებისაგან ან არსებითად განსხვავებული ტექსტურის მქონე მასალების ფენებისაგან და უნდა იყოს გამოყოფილი მიმდებარე მასალებისაგან. შემავსებლის ექსკავაცია, დატვირთვა, გადაადგილება, დაცლა და განაწილება უნდა მოხდეს ისე, რომ შემავსებლის მასალების სეგრეგაცია დაყვანილი იქნეს მინიმუმდე.

კონტრაქტორმა უნდა დაიცვას და შეინარჩუნოს შემავსებელი დამაკმაყოფილებელ პირებებში სამუშაოების დასრულებამდე და საბოლოო ჩაბარებამდე. კონტრაქტორი ვალდებულია ამოთხაროს და გაიტანოს ნებისმიერი შემავსებლის მასალა, რომელიც ინუინერის მიერ იქნება დაწუნებული და უნდა მოაცილოს ასეთი მასალა და ხელახლა შეავსოს ეს ადგილები, მითითების მიხედვით, დამატებითი ანაზღაურების გარეშე. კონტრაქტორს შესაძლებელია მოეთხოვოს დადგენილი ადგილების კონტურების გარეთ შესრულებული სამუშაოების მოცილება თავიანთი ხარჯით.

შევსება უნდა შესრულდეს უწყვეთი რეჟიმით, არა უმეტეს 30 სმ სისქის ფენების დატვებით, როგორც არის მითითებული, რათა მივაღწიოთ შესაძლო საუკეთესო დატვების პირობებს.

შემავსებლის მიწოდება ან სამშენებლო პანდუსები უნდა მოცილდეს.

შემავსებლის მასალა მოტანილი და განაწილებული უნდა იყოს ბულდოზერების ან სხვა დამტკიცებული მექანიზმების საშუალებებით დაახლოებით თანაბარ ფენებად. კონტრაქტორმა უნდა გამოიყენოს ისეთი საშუალებები, რომლებიც არ მოახდენენ მასალების ჭარბი რაოდენობას გადმოტვირთვას ერთდროულად. სამშენებლო მანქანების მოძრაობა უნდა იყოს კონტროლირებადი, რომ თავიდან ავიცილოთ ერთ ზოლზე მოძრაობა ან გადაკვეთა. ასეთ ადგილებში შემავსებლის მოწყობა უნდა დაიწყოს ქვედა დონიდან და გაგრძელდეს მითითებული სისქემდე, პორიზონტალურ ფენებად მანამ, სანამ ღრმულის ადგილი არ შეივსება და შექმნება საკმარისად ფართო ადგილი სამშენებლო ტექნიკის გადასაადგილებლად. შემავსებლის ერთდროული განთავსება სხვადასხვა ნიშნულებზე, დაშვებული იქნება იმ პირობით, რომ მიიღწევა შევსებული ადგილების საბოლოო შეერთება. პროცესი უნდა განხორციელდეს პორიზონტალურ ფენებად, ქვემოდან ზემოთ. მასალის ყოველი შემდგომი მიწოდება შესავსებ ადგილამდე უნდა მოხდეს ისე, რომ მივიღოთ მასალების ნაწილაკების საუკეთესო განაწილება და ამ მიზნით შევსების ადგილები, სადაც მასალის ინდივიდუალური რაოდენობა უნდა იქნეს მოტანილი, შეიძლება აღნიშნული იყოს ინჟინერის მიერ, დასასრულისაკენ ისე, რომ უხეში ფრაქცია შემავსებელში გაიზარდოს ფერდობების ქვედა ნაწილისაკენ.

ყოველი შემდგომი ფენა არ უნდა მოეწყოს, სანამ წინა ფენა არ იქნება სათანადო დატკეპნილი. თითოეული ფენა მოთხოვნისამებრ უნდა დასველდეს, და დაიტკეპნოს სათანადო აღჭურვილობით, როგორც არის მითითებული, მითითებული სიმჭიდროვის მისაღებად.

იმ შემთხვევაში, თუ ინჟინერი იპოვის არადამაკმაყოფილებელ პირობებს, კონტრაქტორი ვალდებულია შეაჩეროს შევსების სამუშაოები და დაიცვას შევსების სამუშაო, სანამ არ შეიქმნება ხელსაყრელი პირობები.

6.8 ტენიანობის კონტროლი

რამდენადაც ეს შესაძლებელია, მასალა უნდა დასველდეს სათანადო წყლის რაოდენობით დასაწყობების ადგილას. ექსპავაციის დროს, საჭიროების შემთხვევაში, მცირე რაოდენობით უნდა დაემატოს წყალი. იმ შემთხვევაში, თუ მასალის დასველება ვერ მოხერხდება დასაწყობების ადგილას, კონტრაქტორმა უნდა დაასველოს მასალა მიწოდების დროს, და უნდა შეურიოს დასველებული მასალა ფურადღებით, სათანადო მეთოდის გამოყენებით. თუ მასალა არის ძალიან ტენიანი, კონტრაქტორმა უნდა გამოაშროს მასალა გარეთ გამოტანით ან სხვა შესაფერისი მეთოდთ, სანამ მასალა არ იქნება ვარგისი დატკეპნისათვის.

კონტრაქტორი ვალდებულია დაარეგულიროს შემავსებლის მასალის ტენიანობის ხარისხი დასაწყობების ადგილას ისე, რომ დატკეპნის შემდეგ, მასალის ტენიანობის ხარისხი იყოს მითითებულ ფარგლებში. კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს გრუნტის და წყლის სათანადო არევა შესაფერისი და აუცილებელი სამშენებლო აღჭურვილობის გამოყენებით, რომ მივიღოთ მასალის ერთგვაროვანი ტენიანობის ხარისხი.

მოწყობისა და დატკეპნის დროს, ტენიანობის ხარისხი უნდა იყოს ერთგვაროვანი შემავსებელი მასალის მთლიან ფენაში. ტენიანობის ხარისხი უნდა იყოს 2% მეტი და 2% ნაკლები ოპტიმალურ მნიშვნელობაზე, როგორც არის განსაზღვრული ASTM D 698 სტანდარტში აღწერილ მეთოდში.

6.9 გამკვრივება

შემავსებელი უნდა იყოს დატკეპნილი მექანიკური საშუალებით ისე, რომ უზრუნველყოს სიმკვრივე მთელ მონაკვეთზე და მიაღწიოს მინიმუმ 75% გამკვრივების ხარისხს ფარდობით სიმკვრივესთან ან 90% მაქსიმალურად მშრალ სიმკრივესთან, ან უფრო დიდს, შემავსებელი მასალის სახის შესაბამისად.

ყოველი მოწყობილი ფენა უნდა იყოს გამკვრივებული ინჟინერის მიერ დამტკიცებული აღჭურვილობის და მეთოდის გამოყენებით.

6.10 შემავსებლის ხარისხის კონტროლი

ტენიანობის ხარისხის, შემადგენლობა და გამკვრივების კონტროლის ცდებს შესრულებს კონტრაქტორი, ინჟინერის მოთხოვნის შესაბამისად. ამ ცდების მიხედვით შესაძლოა მოთხოვნილი იქნეს მეთოდების, მასალების და ტენიანობის ხარისხის შესრულებები, შეთანხმებები და მოდიფიკაციები, შემავსებელი მასალის მისაღები ტენიანობის მისაღწევად. კონტრაქტორმა უნდა ამოიღოს ზედა ფენის დატკეპნილი მასალის ნიმუში ლოკალურ ადგილებში, შემავსებლის სიმკვრივის ცდის ადგილზე ჩასატარებლად. ყოველი ცდის შესრულების შემდეგ, კონტრაქტორმა უნდა შეავსოს და ხელახლა დატკეპნოს ეს ადგილები, როგორც არის მითითებული ინჟინერის მიერ, დამატებითი ანაზღაურების გარეშე.

6.11 გაზომვა და გადახდა

ა - ზოგადი ნაწილი

შემავსების სამუშაოების დაწყებამდე, ინჟინერი მიიღებს გრძივ და განივ ჭრილებს ზედაპირის სიმაღლეების და ფორმების დასადგენად. დამატებითი მონაკვეთები იქნება აღებული შესაბამის დროს შემავსებლის მასალის სიგრძის და სიღრმის მისაღებად.

ყველა ასეთი მონაკვეთი შეიძლება გადამოწმებული იყოს კონტრაქტორის მიერ და ორმხრივად შეთანხმებული ინჟინერთან და არ იყოს ამის შემდეგ დაგის საგანი. ასეთი მონაკვეთები გამოყენებული იქნება სპეციფიკაციებთან შესაბამისობის შესამოწმებლად და როგორც საფუძველი შემავსებლის მოცულობის გასაზომად.

ბ - გაზომვა

შემავსებლის მასალის გაზომვა იქნება მითითებულ საზღვრებში მოცულობა.

ზედმეტი ექსკავაციის შევსებაზე გამოყენებული მასალა არ გაიზომება, თუ არ იქნება მითითებული ინჟინერის მიერ.

გ - გადახდა

მოცემული ნაწილის სპეციფიკაციების სამუშაოების ანაზღაურება მოხდება შევსების სამუშაოების ყველა პუნქტის ფასების შესაბამისად, ზოგად შენიშვნასთან ერთად.

არ ანაზღაურდება შემდეგი:

- შევსების აღჭურვილობის დადგენა და შეცვლა
- მასალის სპეციალური დამუშავება

- დამატებითი სამუშაო მითითებული გრადიენტის მისაღწევად
- მასალის დასაწყობება დია კარიერებიდან ან მასალის დატვირთვა
- სამუშაოების კვლევა და მოწყობა
- ზედაპირის მომზადება შემავსებლი მასალის მოსაწყობად

7 ბეტონი

7.1 სამუშაოს მოცულობა

ამ ნაწილით გათვალისწინებული სამუშაოები მოიცავს კონტრაქტორის მიერ ამ კონტრაქტის შესაბამისად შესასრულებელ ბეტონის სამუშაოებთან დაკავშირებულ მუშახელს, მასალებს, მოწყობილობებსა და მომსახურებას.

ბეტონის სამუშაოები უნდა ჩატარდეს კონსტრუქციულ ნახაზებში ნაჩვენები ან ინჟინრის მიერ მითითებული ზომებით.

ყალიბები, არმირება და ტორკრეტი ცალ-ცალკეა მიმოხილული სპეციფიკაციების სხვა ნაწილებში.

ინჟინრის მიერ კონტრაქტორის დანადგარებისა, მოწყობილობების ან მათი მუშაობის თუ მშენებლობის მეთოდების დამტკიცების ფაქტი არ ათავისუფლებს კონტრაქტორს ბეტონის სამუშაოების სწორად და უსაფრთხოდ ჩატარების პასუხისმგებლობისაგან ან ამ კონტრაქტით დაკისრებული მოვალეობების შესრულებისგან.

7.2 სტანდარტები

თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, ყველა მასალის, მოწყობილობისა და სამუშაოს შესრულებისათვის აუცილებელია ამერიკული სტანდარტების სამშენებლო ნორმებისა და წესების - American Standards Code of Practices (ASTM, USBR Concrete Manual, ACI Manual of Concrete Practice) da/an evropuli normebis (UNI EN 206) დაცვა.

7.3 წარმოსადგენი დოკუმენტები

ა - მშენებლობამდე წარმოსადგენი დოკუმენტები

აქ ჩამოთვლილი წარსადგენი დოკუმენტები მოითხოვს ინჟინრის დამოწმებას და სათანადო სამუშაოების დაწყებამდე კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს ისინი დასამტკიცებლად. სამუშაოთა დაწყების შეტყობინების (უწყების) გაგზავნიდან 10 დღის განმავლობაში, მაგრამ მოწყობილობების შესყიდვამდე ან ობიექტზე მობილიზებამდე, კონტრაქტორმა ინჟინერს უნდა წარუდგინოს ქვემოთ მოცემული პუნქტების განახლებული და დეტალური გეგმები და აღწერილობები, რომლებიც შეესაბამება მის სატექნიკურო წინადადებაში წარმოდგენილს, აგრეთვე ყველა შემდგომი შესწორება და დამატება, რომელიც შეთანხმებულია ინჟინერსა და კონტრაქტორს შორის:

- 1) ბეტონის ტრანსპორტირება და დაგება;
- 2) ბეტონის გამჭარების რეჟიმი და მეთოდი;
- 3) მასალათა სინჯების აღება და გამოცდა.

ბ - მშენებლობის პროცესში წარსადგენი დოკუმენტები

კონტრაქტორმა ინჟინერს უნდა წარუდგინოს ბეტონის დაგების ყოველკვირეული გრაფიკი ბეტონირების ადგილის, დასხმის მოცულობის და თარიღის მითითებით. ეს ყოველკვირეული პროგრამა ინჟინერს დასამტკიცებლად უნდა წარედგინოს კვირის დაწყებამდე მინიმუმ 2 დღით ადრე.

ბეტონის დაგების დაწყებამდე კონტრაქტორმა უნდა შეადგინოს საკონტროლო ცხრილი, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ყველა მოსამზადებელი დონისძიება კონკრეტული სამუშაოებისათვის, როგორიცაა კლდის ზედაპირები და საძირკვლები, გაწმენდა, ყალიბები, არმირება, ჩატანება და ეს ჩამონათვალი წარუდგინოს ინჟინერს, რომელიც იმ შემთხვევაში, თუ დამატამაყოფილებლად მიიჩნევს სამუშაოს მოსამზადებელ დონისძიებებს, წერილობით ნებართვას გასცემს კონტრაქტორის მიერ ბეტონის დაგების დაწყებაზე.

ბეტონის სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში კონტრაქტორმა უნდა აწარმოოს დღიური, რომელშიც აღრიცხავს ბეტონირებასთან დაკავშირებულ სამშენებლო სამუშაოებს. დღიური უნდა წარედგინოს ინჟინერს მისი მოთხოვნისამებრ. ჩანაწერები უნდა მოიცავდეს სულ მცირე შემდეგს:

- 1) კონსტრუქციების სხვადასხვა ნაწილებში ბეტონის დაგების დაწყება და დამთავრება;
- 2) მიწოდებული შემავსებლებისა და ცემენტის რაოდენობა და ხარისხი;
- 3) ჰაერის და მოწოდებული ბეტონის ტემპერატურა;
- 4) მეტეოროლოგიური პირობები და ჰაერის ტენიანობა;
- 5) ჩატანებული ტესტირება, სინჯების აღება და შედეგების შეჯამება;
- 6) ბეტონის დაგების სამუშაოს სხვადასხვა ეტაპებზე მონაწილე პერსონალი, პასუხისმგებელი ინსპექტორის ან ბრიგადირის ვინაობა;
- 7) გამოყენებული მოწყობილობები;
- 8) ინჟინერისაგან მიღებული დირექტივები;
- 9) გამოყენებული სპეციალური მასალა ან პროცედურა.

ინჟინერი იტოვებს უფლებას, მოითხოვოს ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაცია, რომელთა შეტანაც წარმოდგენილ დოკუმენტებში საჭირო მიიჩნევა.

7.4 ბეტონის ნარევის შემადგენლობა

ბეტონის კატეგორიებად კლასიფიკაციას საფუძვლად უდევს კუმუნისადმი ნომინალური კუბური წინააღმდეგობის ძალა (ნიუტონებში 1 კვ.მმ-ზე) და შემავსებლის მაქსიმალური ზომა. ნიმუშის კუმუნისადმი წინააღმდეგობა განისაზღვრება როგორც 28 დღის შემდეგ გაზომილი წინააღმდეგობა. იგი უნდა შეესაბამებოდეს ASTM სტანდარტების მოთხოვნებს და სამშენებლო ნორმებსა და წესებს.

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში ზოგადად არის წარმოდგენილი ბეტონის ის კლასები, რომლებიც სხვადასხვა სამუშაოს შესასრულებლად არის წინასწარ გათვალისწინებული. თითოეულ უბანზე გამოსაყენებელი ბეტონის სპეციალური კლასი ნაჩვენები იქნება კონსტრუქციის ნახაზებში ან მითითებული იქნება ინჟინრის მიერ:

ბეტონის კლასი	შემავსებლის მაქს. ზომა (მმ)	მინიმალური PC შემცველობა (კგ)	სიმტკიცე 28-ე დღეს (ნ/მ²)	წყალშეუღწევა დობა	შენიშვნა
C20/25	64	250	20	-	
C25/30	20	300	25	XC4, XA2	კონსტრუქციის სისქე <300მმ

C25/30	32	275	25	XC4, XA2	
C30/37	25	400	30	XC4, XA2	

ცხრილი 7-1: ბეტონის ხათრიუნებაციო რეცეპტი

სინჯების მიღება და შემოწმება ASTM სტანდარტების შესაბამისად უნდა ჩატარდეს. ტესტის შედეგებიც იმავე სტანდარტების შესაბამისად უნდა გაანალიზდეს.

მუშაობის პროცესში შესაძლებელია ნარევების შეცვლა, თუ ინჟინერი ასეთ ცვლილებას აუკილებლად ან სასურველად მიიჩნევს საჭირო სიმტკიცის, დამუშევებადობის, წყალშეუღწევადობის და სიმკვრივის, ეკონომიკის მისაღებად ან ჯდენის შესამცირებლად. კონტრაქტორს არ შეუძლია დამტკიცებული ნაერთის პროპორციების შეცვლა ინჟინრის წერილობითი ნებართვის გარეშე.

7.5 ხარისხის კონტროლი

კონტრაქტორი მთლიანად პასუხისმგებელია ხარისხის კონტროლის დეტალური პროგრამის განხორციელებაზე როგორც სამუშაოს დაწყებამდე, ისე მისი მიმდინარეობის დროს. ხარისხის გარანტიის პროგრამა ექვემდებარება ინჟინრის მხრიდან ინსპექტირებას და შემოწმებას.

კონტრაქტორმა უნდა შეინახოს ტესტირების შედეგების ჩანაწერები, რომელიც წარედგინება ინჟინერს მოთხოვნისამებრ უნდა წარედგინოს.

თუ კონტრაქტორი მოისურვებს მისი დამტკიცებული ტესტირების პროგრამის შემცირებას, მან ამ ცვლილებების შესახებ უნდა აცნობოს ინჟინერს 1 კვირით ადრე.

ინჟინერი, კონტრაქტორის ტესტირების პროგრამისგან დამოუკიდებლად, ჩატარებს საკონტროლო ტესტებს, რა რაოდენობითაც მიიჩნევს საჭიროდ. კონტრაქტორმა ყოველგვარი დახმარება უნდა აღმოუჩინოს ინჟინერს სინჯის აღებაში და უნდა უზრუნველყოს ინჟინრის მიერ შესამოწმებელი ნიმუშების სათანადო შენახვა და ტრანსპორტირება.

კონტრაქტორი მოვალეა, მიიღოს ზომები ან იყიდოს ახალი მოწყობილობა, თუ ტესტირების შედეგები აჩვენებს, რომ საჭირო ხარისხის ბეტონის მისაღებად შემავსებლის ან ბეტონის დანადგარის შეცვლაა საჭირო.

7.6 ბეტონის სინჯის აღება და ტესტირება

ა - ახლადდაგებული ბეტონი

ახლადდაგებული ბეტონის სინჯებზე კონტრაქტორმა უნდა ჩატაროს შემდეგი ტესტები:

1. კონსისტენცია (დაჯდომის ტესტები) ყველა კლასის ბეტონზე (32 მმ-ზე გაცრილი 64 მმ ზომის ბეტონის შემავსებლებისთვის);
2. ტემპერატურა.

ეს ტესტები ჩატარდება ყოველი სამუშაოს ან სამუშაოს ნაწილისთვის ბეტონის დამზადების დაწყებისას, ხოლო დიდი რაოდენობებისთვის - ყოველ 10 მ³-ზე.

ბ - გამაგრებული ბეტონი

მე-7 და 28-ე დღეს აიღება ექვსი სინჯის ნაკრები კუმშვადობისადმი წინააღმდეგობის ტესტი-სთვის და შემოწმდება სამუშაოს თითოეული ნაწილისთვის, რომელიც განისაზღვრება, როგორც ერთი ოპერაციის დროს დაგებული მოცულობა.

დიდი მოცულობის ბეტონირების სამუშაოებისათვის სინჯების ეს ნაკრები აიღება ყოველ 10 მ³-ზე.

კუმშვისადმი წინააღმდეგობის ტესტისთვის ნიმუშებს მოამზადებს და განახორციელებს კონტრაქტორი ASTM სტანდარტების და ტექნოლოგიური ნორმების შესაბამისად.

გ - შედეგების ანალიზი

ტესტირების შედეგები მოიცავს სხვადასხვა კომპონენტების ანალიზს, ახლადდაგებულ და გამყარებულ ბეტონზე მიღებულ მაჩვენებლებს და მადოზირებელი დანადგარის ყალიბის წესიდან მიღებული ნაზელის მახასიათებლებს.

კონტრაქტორმა რეგულარულად უნდა წარუდგინოს ინჟინერს ყველა შედეგის სინთეზი ცხრილების, დიაგრამების და სტატისტიკური ანალიზის (ყოველკვირეული და ყოველთვიური მოხსენებები) სახით.

7.7 მიღების კრიტერიუმები

ა - ბეტონის კომპონენტები

გაზომილი სიდიდეები უნდა იყოს ზემოთ მოცემული განსაზღვრული დიაპაზონის ფარგლებში.

ყველა შეუფერებელი მასალა ლოკვიდირებული უნდა იქნას და ბეტონის დამზადება გადაიდოს, სანამ კონტრაქტორი არ დაადასტურებს შემცვლელი კომპონენტის მისაღებლობას.

ბ - ახლადდაგებული ბეტონი

ყოველი შემოწმებული პარტია, რომელიც არ დააკმაყოფილებს შემადგენლობისა და ტემპერატურისათვის დადგენილ მოთხოვნებს, იქნება ლიკვიდირებული და ბეტონირება შეჩერდება იქამდე, სანამ არ დადასტურდება, რომ შემდგომ პარტიებში შეტანილი შესწორებები დამაკმაყოფილებელია.

გ - გამაგრებული ბეტონი

დაბეტონების სამუშაოების დაწყებამდე კონტრაქტორი ჩაატარებს მთელ რიგ ტესტებს ახლადდაგებულ და გამყარებულ ბეტონზე იმის საჩვენებლად, რომ ბეტონის მოცემული კლასები პასუხობს ხარისხის კრიტერიუმს.

განსაკუთრებით საჭიროა საკმაო რაოდენობის ტესტების ჩატარება კუმშვისადმი წინააღმდეგობაზე, რათა სტატისტიკურად დამტკიცდეს, რომ ბეტონის მოცემული კლასი პასუხობს შესაბამის მოთხოვნებს.

თუ კუმშვი ნიმუშების ტესტის შედეგების ანალიზი სამუშაოს შესრულების დროს მიუთითებს დასაშვებ კრიტერიუმზე ნაკლები მაჩვენებლის მქონე ბეტონს კონსტრუქციაში, ინჟინერი მოითხოვს, რომ კონტრაქტორმა ჩაატაროს კერნის შემოწმებები. კერნების მდებარეობისა და რაოდენობის შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს ინჟინერი. კონტრაქტორმა კონსტრუქციიდან უნდა ამოიღოს დადგენილი ზომის კერნები.

იმ შემთხვევაში, თუ ბეტონის ნიმუშები არ პასუხობს სპეციფიკაციებს და ინჟინერი უკმაყოფილოა სხვადასხვა ტესტების შედეგებით და ხარისხით, იგი მოხსოვს კონტრაქტორს სამუშაოების ლიკვიდაციას კონტრაქტორის ხარჯებით, შესაბამისი გამაგრების ზომების მიღებას.

7.8 ბეტონის ტემპერატურა

ბეტონის დაგების შემდგომ ბეტონში ტემპერატურის მაქსიმალური დასაშვები აწევის და ტემპერატურის განაწილების საკითხებს განსაზღვრავს ინჟინერი ბეტონის დაგების დაწყებამდე ცემენტის, ბეტონის ნარევების ფაქტიური პროპორციების და განსახილველი ბეტონის დიფუზიურობის გამოყენებით ჩატარებული ლაბორატორიული ტესტების საფუძველზე, ან ფატიური სავალე მონიტორინგის გათვალისწინებით.

დაგების პროცესში ბეტონის ტემპერატურე არ უნდა აღემატებოდეს 32°C .

საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი საშუალებები უნდა იყოს მობილიზებული, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ბეტონის დასხმის დროს მისი საკმარისად დაბალი ტემპერატურა, რომელიც დაემთხვევა ბეტონის დაგების დროს ზემოთ მითითებულ ტემპერატურის დადგენილ მაჩვნებელს. ბეტონისათვის დადგენილი ტემპერატურების მისაღწევად საჭიროა შემდეგი დონისძიებების გატარება:

- 1) შესარევი წყლის გაგრილება
- 2) შესარევი წყლის ნაწილის ყონულით ჩანაცვლება, იმის უზრუნველყოფა, რომ ყინული სრულად გალდვება შერევის პროცესის დასრულების მომენტისათვის;
- 3) წყლის ავზების და წყლის მომწოდებელი მილების საიზოლაციო მასალით დაფარვა, დაუცველი ზედაპირის თეთრად შედებვა;
- 4) ბეტონის დამით არევა და დაგება

ბეტონის ტემპერატურე ნებისმიერ ნაწილში არ უნდა აღემატებოდეს 45°C .

7.9 დაგება

კონტრაქტორს მოცემულ ადგილზე ბეტონის დაგება შეუძლია ინჟინრის თანხმობის მიღების შემდგომ. ბეტონი უნდა დაიგოს ინჟინრის თანდასწრებით. შეიძლება მოთხოვნილი იქნას ინჟინრისათვის წინასწარი შეტყობინების და მისგან დასტურის მიღების გარეშე დაგებული ბეტონის აყრა და შეცვლა კონტრაქტორის ხარჯით.

იმ შემთხვევაში, როდესაც ბეტონის დაგება ხდება გადატუმბვის მეშვეობით, პირდაპირი კავშირი უნდა დამყარდეს ბეტონის დამგებ ჯგუფსა და ტუმბოს ოპერატორებს შორის.

ცემენტის რძის გამოყოფის შესამცირებლად ჯდომა საჭიროზე მაღალი არ უნდა იყოს, რათა მიღწეულ იქნას შესაფერისი დასხმა და გამკვრივება. ბეტონი უნდა დაიგოს, სანამ საწყისი გამყარება მოხდებოდეს, ე.ო. ნაერთისათვის წყლის დამატებიდან 60-90 წთ-ში.

ბეტონის დაგება დაუშვებელია ისეთი ატმოსფერული პირობების დროს, როცა ინჟინრის აზრით, ბეტონის სათანადოდ დაგების და გამკვრივების უზრუნველყოფა შეუძლებელია. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნები შესრულებულია, კონტრაქტორი პასუხისმგებელია, რომ მოწოდებული ბეტონის პროდუქცია შეესაბამებოდეს დადგენილ მოთხოვნებს.

ა - ბეტონის დაგების მომზადება

ბეტონის დაგება არ უნდა დაიწყოს, სანამ ყველა ყალიბი, ჩატარებული ნაწილების და ფოლადის არმატურის მონტაჟი და ზედაპირები, რომელზეც ბეტონი უნდა დაისხას, არ იქნება მოწოდებული ინჟინრის მიერ.

ყველა ყალიბის და ჩატანებული ნაწილის ზედაპირი, რომელზეც მიმხმარია გამშრალი მასალა ადრე დაგეტული ბეტონიდან, უნდა გაიწმინდოს, სანამ გარემომცველ ან მომიჯნავე ტერიტორიაზე დაიგება ბეტონი.

ბეტონი არ უნდა ჩაეწყოს არანაირ კონსტრუქციაში, სანამ შესაბამის სივრცეში, სადაც ბეტონი უნდა დაისხას, მთლიანად არ შეწყდება წყლის შედინება, მისი სათანადო გადაკეტვით ან მიღებით სხვაგან გადასროლით ან რაიმე სხვა საშუალებით. დაუშვებელია წყლის განერება ბეტონის ზედაპირზე ამ უკანასკნელის საბოლოო გამყარებამდე. აგრეთვე დაუშვებელია წყლის დინება ბეტონზე, ვინაიდან ამან შეიძლება დააზიანოს ზედაპირის მოსახვა.

მიღები, მიღსადენები, სოგმანები და სხვა ნაწილები, რომლებიც უნდა ჩამაგრდეს ბეტონში, ისე უნდა იყოს განთავსებული და დამაგრებული ბეტონის დაგებამდე, რომ იყოს უძრავი და ტოვებდეს საგმარის დრეგზო (მინ. 40 მმ) ამ ნაწილებსა და ფოლადის არმატურას შორის სათანადო ბეტონირების უზრუნველყოფის მიზნით. ასეთი ნაწილების პოზიციაში დამაგრების მიზნით მათი ფოლადის არმატურაზე მავთულებით მიბმა ან შედულება ნებადართული არ არის.

უშუალოდ დაბეტონების წინ ყველა ყალიბი და სხვა ზედაპირი, რომელიც უშუალო შეხებაში იქნება ახლადდაგებულ ბეტონთან, უნდა გაიწმინდოს ყოველგვარი ფხვიერი მასალისგან და ნამსხვრევებისგან, მათ შორის, ნაქლიბის, ხის ნათალის, ნახერსის, მავთულის ნაწილების, ლურსმნებისგან, გამაგრებული ბეტონის და დუღაბის ფრაგმენტებისგან. ამ მიზნით უნდა გამოიწმინდოს ხვრელები, რომლებიც შემდგომ საიმედოდ უნდა დაიგმანოს, რათა მიღეული იქნას მოთხოვნილი ზედაპირის მოსახვა.

კონტრაქტორმა პერსონალით და აპარატურით მომარაგებით უნდა უზრუნველყოს ბეტონირების დამაგრაფოლებლად შესრულება. სატრანსპორტო და ბეტონდამგები საშუალებები უნდა იყოს სუფთა, კარგ მდგომარეობაში და ვარგისი, რათა უზრუნველყონ ბეტონის დაგება გაუმართლებელი გადავადების გარეშე. გამოსაყენებელი და სარეზისურო ვიბრატორების რაოდენობა და მდგომარეობა ბეტონირებისათვის საჭირო მოთხოვნების შესაბამისი უნდა იყოს. განათების სისტემაში უნდა უზრუნველყოს ყალიბის შიგნითა მხარის განათება ბეტონის დამით დაგების დროს.

კონტრაქტორს უნდა პქონდეს დამცავი საფარები ახალდაგებული ბეტონის ზედაპირებისთვის, წვიმის, სეტყვის, თოვლჭყაპის ან თოვლის შემთხვევაში, გამოსაყენებლად.

კლდის ზედაპირები, რომლებზეც უნდა დაიგოს ბეტონი, უნდა იყოს სუფთა და გაწმენდილი ზეთისგან, დამდგარი თუ გამდინარე წყლისგან, ტალასისგან, ფხვიერი ქანებისგან, არასასურველი შრეებისგან, ნამსხვრევებისგან, ფხვიერი ან არამყარი ფრაგმენტებისგან. დეფექტები, ნაპრალები და ნაჭდევები უნდა მოშორდეს კლდის საღ ნაწილს და მითითების შემთხვევაში, უნდა შეივსოს სტრუქტურულობის ბეტონით, ტორკრეტბეტონით ან მშრალი სატენით იმისდა მიხედვით, თუ რომელი ჩაითვლება შესაფერისად.

უშუალოდ ბეტონის დაგების წინ ყველა ზედაპირი ძირფესვიანად უნდა გაიწმინდოს მადალი სიჩქარის პაერ-წყლის ნაკადის გამოყენებით, უნდა დაიხვეტოს ცოცხებით, ქვიშის სტყორცნის წესით, დამუშავდეს ქვისმთლებით ჩაქუჩით და სხვა საშუალებებით, აგრეთვე ზემოთ ჩამოთვლილი საშუალებების კომბინირებით.

კლდის ზედაპირი, რომელზეც ბეტონი უნდა დაიგოს, უნდა იმყოფებოდეს სველ მდგომარეობაში, სულ ცოტა, 12 სთ-ის განმავლობაში 24 სთ-იანი პერიოდის მანძილზე ბეტონის დაგებამდე, დაგების დროს უნდა იყოს ნოტიო მდგომარეობაში, ხოლო წყლის გუბურები კი მოშორებული უნდა იყოს.

გვირაბის უპუთადის მოსახვისთვის ბეტონის დაგების წინ უნდა შესრულდეს შემდეგი მოთხოვნები:

- 1) ამოთხრილი განივი კვეთის პროფილი გულდასმით უნდა შემოწმდეს, რათა შესრულდეს მოპირკეთების მინიმალურ სისქესთან დაკავშირებული მოთხოვნები, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში შესწორებულ იქნას;
- 2) გვირაბის და უკუთადების იატაკი მთლიანად უნდა გაიწმინდოს ნამსხვრევებისგან სად ქანებამდე. საჭიროების შემთხვევაში კონტრაქტორი გამოიყენებს მექანიკურ ინსტრუმენტებს გაფხვიერებული და აფეთქებით დაზიანებული ქანების მოსარყევად და მოსაშორებლად. აუცილებლობის შემთხვევაში კონსტრუქციის ნახაზებზე ნაჩვენებ ან ინჟინრის მიერ მითითებულ ადგილას კონტრაქტორი ფსკერზე დააგებს მწირ ბეტონს ისე ერთგვაროვნად, რომ ის იყოს ერთ ნიშნულზე ზედა ზედაპირთან.

სანამ ბეტონი დაისხმება ადრე დაგებულ ბეტონზე, ძველი ბეტონის ზედაპირი უნდა მომზადდეს, როგორც ეს აღწერილია ამ სპეციფიკაციის ქვე-თავში "კონსტრუქციული ნაკერები".

ბ - ბეტონის დაგება და გამკგრივება

ბეტონი ფრთხილად უნდა დაიგოს მითითებულ ადგილას. ბეტონის თავისუფალი ვარდნა არ უნდა აღემატებოდეს 1.5 მ-ს.

ბეტონი უნდა დაიგოს უშუალოდ მის მუდმივ ადგილსამყოფელზე და არ უნდა ხდებოდეს მისი გადატანა ყალიბების გასწროვ. ბეტონის განივად გადაადგილებისთვის არ უნდა გამოიყენებოდეს ვიბრატორები.

დაუშვებელია დოზირების შემდეგ ბეტონზე წყლის დამატება, დაგების წინ ბეტონის შეკრის კომპენსირების მიზნით.

არანაირი ბეტონი არ უნდა დაიგოს წყლის ქვეშ, თუ ეს ნაჩვენები არ არის კონსტრუქციის ნახაზებზე, ან თუ ამას არ მოითხოვს ინჟინერი. ბეტონი არ უნდა დაიგოს გამდინარე წყალში. დაუშვებელია წყლის მიერ ახლადდაგებული ბეტონის დაფარვა, სანამ იგი საბოლოოდ არ გამკარდება.

ბეტონით უნდა შეივსოს და ამოიქოლოს ყალიბის ყველა კუთხე-კუნჯული, არმატურის და ჩატანებული ნაწილების გარემომცველი ადგილები ისე, რომ ბეტონში შემავალ მასალებს არ მიეცეს შრეებად დაშლის საშუალება.

ბეტონირების დროს მომიჯნავე ფენების დასხმებს შორის მაქსიმალური დასაშვები დრო არ უნდა აჭარბებდეს ცემენტის პირველი გამკვრივების დროს ან 45 წთ-ს, იმისდა მიხედვით, თუ რომელი იქნება ნაკლები და უნდა შემცირდეს ტემპერატურის, ტენიანობის და სამუშაო პირობების შესაბამისად. ბეტონი არ უნდა დაგროვდეს ყალიბში ისეთი სახით, რომ გამოიწვიოს გაუმაგრებელი ბეტონის მოძრაობა ან დუღაბის დაშორება მსხვილი შემავსებელისგან.

მოპირკეთების დაბეტონება უნდა განხორციელდეს ბეტონის ტუმბვის იმ მეთოდების გამოყენებით, რომლებიც არ იწვევს შრეებად დაშლას და არ მოითხოვს ბეტონის ხელახალ არევას ბეტონი უნდა გამაგრდეს ჩამშვები სალტიანი მექანიკური ვიბრატორებით ან ელექტრული ან პაერის ვიბრატორებით, რომელთა მუშაობის სიჩქარე იქნება, სულ ცოტა, 7,000 ციკლი/წთ-ში ბეტონში ჩაძირვის შემდეგ. ვიბრატორების რაოდენობა ყოველთვის საკმარისი უნდა იყოს და უნდა პქონდეს საკმარისი სიმძლავრე ბეტონში შედწევისთვის, რათა აკმაყოფილებდეს ინჟინრის მოთხოვნებს. ელასტიკურ ლილვებიანი ვიბრატორები უნდა გამოიყენების დაბეტონების დროს მომიჯნავე ფენების დასხმების შორის მაქსიმალური დასაშვები დრო არ უნდა აჭარბებდეს ცემენტის პირველი გამკვრივების დროს ან 45 წთ-ს, იმისდა მიხედვით, თუ რომელი იქნება ნაკლები და უნდა შემცირდეს ტემპერატურის, ტენიანობის და სამუშაო პირობების შესაბამისად. ბეტონი არ უნდა დაგროვდეს ყალიბში ისეთი სახით, რომ გამოიწვიოს გაუმაგრებელი ბეტონის მოძრაობა ან დუღაბის დაშორება მსხვილი შემავსებელისგან.

ბოდეს რკინა-ბეტონისა და ვიწრო ფორმებში ჩასხმული ბეტონისათვის. სამუშაო მდგომარეობაში მყოფი სულ ცოტა ერთი სათადარიგო ვიბრატორი მაინც უნდა იყოს დამატებით ბეტონის დაგების ადგილზე, უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში გამოსაყენებლად.

ვიბრატორები სისტემატურად და ისეთი დაშორებებით უნდა გამოიყენებოდეს, რომ ხდებოდეს გავლენის ზონების გადაფარვა და ბეტონის სათანადოდ დაწნება.

ეფექტური ვიბრატორი თითქმის ვერტიკალურ მდგომარეობაში უნდა მუშაობდეს, ხოლო ვიბრატორის თავის შეღწევა საკუთარი წონის ზემოქმედებით უნდა ხდებოდეს. ბეტონის ყოველი ფენის გამკვრივების დროს ვიბრატორის თავმა უნდა შეაღწიოს ბეტონის ქვედა ფენების ზედა ნაწილში და მოახდინოს ბეტონის ხელახალი ვიბრირება. მაქსიმალური ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ ვიბრატორი არ შეეხოს ან არ შეარყიოს არმატურა, ჩაბეტონებული ფოლადი ან ყალიბები.

მოთხოვნის შემთხვევაში, კონტრაქტორმა ზემოთ ჩამოთვლილი გამკვრივების მეთოდებიდან უნდა გამოიყენოს ნებისმიერი, ზედაპირის დამუშავების შესაბამისი დონის მისაღწევად. ყალიბის ვიბრატორები არ უნდა იქნას გამოყენებული, თუ ყალიბები არ არის გათვალისწინებული ვიბრაციისათვის და თუ საამისოდ არ არსებობს ინჟინრის მიერ სპეციალური ნებართვა.

გ - ბეტონის გადატუმბვა

დგუშიანი ტუმბოთი გადატუმბვა, ან სხვა მიღებული მეთოდები შეიძლება გამოყენებული იქნას ინჟინრის მიერ მითითებულ ადგილებში ბეტონის დაგების მიზნით. მოწყობილობის ტიპი და მისი მოწყობა ეჭვემდებარება დამტკიცებას და მოწყობილობა უნდა მართონ მხოლოდ გამოცდილმა პირებმა. პნევმატური დაგება დაუშვებელია.

მოწყობილობამ და მისი მუშაობის მეთოდმა უნდა უზრუნველყოს ყალიბში ბეტონის დაბალი სიჩქარით შესვლა.

ბეტონის ტუმბოები და დამხმარე მოწყობილობა კარგ მდგომარეობაში უნდა იყონ და ეს მდგომარეობა უნდა შეინარჩუნონ მუშაობის მთელ პერიოდში. ყოველი დაბეტონების სამუშაოს შემდეგ უნდა გაირეცხოს ყველა ნაწილი, რომელიც იმყოფებოდა ბეტონთან შეხებაში.

ტუმბოს მიღები უნდა შედგებოდეს ხისტი ფოლადის მილსადენებისა ანდრეკადი რეზინის მილსადენებისგან, სპირალისებური ლითონის ან პლასტმასის მილებისგან, ან მათი კომბინაციისგან. ტუმბოს მიღებად ალუმინის მილსადენების გამოყენება დაუშვებელია. გადაბმის ადგილები უნდა იყოს უქონადი და საკმარისად მყარი, რათა გაუძლოს რყევას მონტაჟის დროს და სუსტ საყრდენებს ხაზების გასწვრივ. მათ უნდა უზრუნველყონ ბეტონის შეუფრეხებელი დინება შეკუმშვების გარეშე მთელ შიდა განივი კვეთში.

უშუალოდ ბეტონის დატუმბვის დაწყების წინ, ტუმბო და ტუმბოს მიღები უნდა შეივსოს დამტკიცებული ცემენტის ნარევის მოწყობილობის გავლით დატუმბვით.

ბეტონის გადატუმბვის ოპერაციები ისე უნდა დაიგეგმოს, რომ ბეტონი არ გამკვრივდეს, სანამ მასზე ზემოდან მომდევნო ფენა არ დაიგება. მუდმივად უნდა ხდებოდეს ახალი ბეტონის შესატყვისი ოდენობით მოწყოდება.

7.10 ბეტონის ზედაპირის დამუშავება

ზედაპირის დამუშავების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ქვემოთ კონკრეტული კლასის მოსახვისთვის დადგენილ მოთხოვნებს. ბეტონის დამუშავებული ზედაპირები თავისუფალი

უნდა იყოს ფორებისგან, განშრევებისაგან, ცემენტის ან წვრილნაწილაკიანი მასალის ნარჩენებისგან, ყალიბის მოხსნით გამოწვეული დაზიანებებისგან, ჭანჭიკის ხერელებისგან, ყალიბის ან კომპონენტების მოძრაობით გამოწვეული უხეში უსწორმასწორობებისგან, ფხვი-ერი კვანძების და მსგავსი მახასიათებლებისგან, ზედაპირის საერთო სიბრტყეზე ამოზნექი-ლობების და დრმულების არსებობისგან.

მხოლოდ ერთი ტიპის ყალიბი უნდა იქნას გამოყენებული ბეტონის კონსტრუქციის ყველა ნაწილისთვის, რომლის დანახვაც ნებისმიერი მიმართულებიდან არის შესაძლებელი.

მოსახვის კლასების დადგენა ხდება კონსტრუქციის ნახაზების შესაბამისად ან ინჟინრის მითითებისამებრ.

ა - ყალიბში ფორმირებული ზედაპირები

ყალიბში ფორმირებული ზედაპირების მოსახვის კლასი აღინიშნება F-სიმბოლოთ, ხოლო ბეტონის სამუშაოებისთვის განკუთვნილი ყალიბის პანელები უნდა იყოს ან სწორი (F1, F2, F3) ან მრუდე (F1C, F2C, F3C).

უსწორმასწორებები უნდა გაზომოს სწორი ლარტყის ან მრუდისბური ზედაპირისათვის მსგავსი ექვივალენტის საშუალებით, ლარტყა უნდა იყოს 3მ სიგრძის დაუმუშავებელი ზედაპირისათვის და 1.5მ დამუშავებულისათვის. ზედაპირის დამუშავება და ბეტონის დამუშავების სხვა გარიაციები უნდა შესაბამებოდეს ქვემოთ მოყვანილ დასაშვებ ფარგლებს:

დამუშავების ტიპი	გამოყენების ზოგადი სფეროები და ფორმირების მეთოდი	დასაშვები გადახრები (მმ-ში)
F1, F1C	კონსტრუქციის კვანძების ყალიბში ფორმირებული ზედაპირები და სხვა ზედაპირები, რომელიც არ იქნება მუდმივად თვალთახედვის არეში. ასეთ ზედაპირს არ სჭირდება არაგთარი დამუშავება, გარდა ყალიბის მოშორების შედეგად დაზიანებული ბეტონის შეკეთებისა და სპეციალური გამაგრებისა, ან იმ დამუშავებისა, რომელიც გათვალისწინებულია კონსტრუქციული ნაკრებისთვის.	+25 -10
F2, F2C	ყველა მუდმივად თვალთახედვის არეში მეოფი ყალიბში ფორმირებული ზედაპირი. უშეუალოდ ყალიბების მოხსნის შემდგომ უხეში ფორმის ნაწილები და ხიწვები უნდა მოშორდეს; ყალიბის ძელების მოშორების შემდეგ მათი ბოლოებისგან დატოვებული ხერელები გულდასმით უნდა ამოიგოს დაგდაბით, ხოლო ზედაპირი საჭრისით უნდა დამუშავდეს და გაიხეხოს, რათა დასაშვებ ფარგლებთან შესაბამისობაში მოვიდეს.	+10 -10
F3, F3C	ყალიბში ფორმირებული ზედაპირები, რომელიც გამდინარე წყლის ქვეშ მოქქცევა. ეს ზედაპირები უნდა იყოს მაგარი, გლუვი და მკვრივი, თავისუფალი უნდა იყოს შევრილებისგან, დრმულებისგან, სიცარიელისგან, ჰაერის დრმულებისგან და უსწორმასწორებებისგან; ისინი უნდა გაითაღოს, დაიგრუნტოს და საფუძვლიანად გაიწინდოს, რათა დასაშვებ ფარგლებთან შესაბამისობაში მოვიდეს.	+3 -3

ცხრილი 7-2: ფორმირებული ზედაპირის კლასები

ბ - უყალიბოდ ფორმირებული ზედაპირები

უყალიბო ბეტონის ზედაპირებისთვის დამუშავების კლასები აღინიშნება U-სიმბოლოთ. ისინი უნდა დამუშავდეს გაშალაშინებით, მოსწორებით და მობათქაშებით.

ზედაპირის დამუშავების და ბეტონის დამუშავების სხვა ვარიაციები უნდა შეესაბამებოდეს ქვემოთ მოყვანილ დასაშვებ ზღვრებს.

დამუშავების ტიპი	გამოყენების ზოგადი სფეროები და ფორმირების მეთოდი	დასაშვები გადახრები (მმ-ში)
U-1	უქარგილოდ ფორმირებული, გაშალაშინებული ზედაპირები, რომლებიც უნდა დაიფაროს შემავსებელი მასალებით. დამუშავება მდგომარეობს სათანადო მოსწორებასა და გაშალაშინებაში, რათა მიღებულ იქნას გლუვი და ერთგვაროვანი ზედაპირი, რომელიც შეესაბამება დასაშვებ ფარგლებს.	+10 -10
U-2	უქარგილო ზედაპირები, რომლებიც არ არის დაფარული შემავსებლით. ხელის ან ელექტრო-ხელსაწყოთი მოგლუვება უნდა დაიწყოს მაშინვე, როგორც კი გასწორებული ზედაპირი საკმარისად გამაგრდება, რათა მინიმალური ძალისხმევით იქნას მიღებული ზედაპირი, რომელსაც არ შეეტყობა გასწორების კვალი და ექნება ერთგვაროვანი ტექსტურა.	+5 -5
U-3	უქარგილო, გასწორებული ზედაპირები, რომლებიც გამდინარე წყლის ქვეშ უნდა მოექცენენ. დამუშავება მდგომარეობს ფოლადის სახეხელის გამოყენებაში მას შემდეგ, რაც ბეტონი საკმაოდ გამაგრდება, რათა მოშორდეს წერილი მასალები და გამოირიცხოს წყლის შეღწევა ზედაპირში; მას არ უნდა პქონდეს წუნი, არ უნდა ეტყობოდეს წყლის ჭავლის და ხეხვის კვალი. მას შემდეგ, რაც ზედაპირი თითქმის გამაგრდება, ის კიდევ ერთხელ უნდა გაიხეხოს, ვიდრე ზედაპირი გარეგნულად არ იქნება მაგარი და პრიალა.	+3 -3

ცხრილი 7-3: არაფორმირებული ზედაპირის კლასები

იმ ზედაპირებისათვის, რომლების დამუშავებისათვის არსებობს განსაკუთრებული მოთხოვნები, გამოყენებული უნდა იქნეს დამუშავების შემდეგი ორი კლასი U4 და F4. ამ შემთხვევაში, პირველად მიღწეული უნდა იქნეს დამუშავების კლასი U3 და F3, შემდეგ კი ნებისმიერ უსწორმასწორობა შემცირდეს 1-50-თან დახრამდე.

7.11 კონსტრუქციული ნაკერები ბეტონის კონსტრუქციებში

კონსტრუქციული ნაკერები განსაზღვრულია როგორც ბეტონის ზედაპირი, რომელზეც ან რომლის პირდაპირაც უნდა დაიგოს ბეტონის ახალი ფენა და რომელიც ისე გამჭვრივდა, რომ გამოირიცხება ბეტონის ახალი ფენის ადრე დასხმულთან სრული შერევის შესაძლებლობა.

კონსტრუქციული ნაკერები უნდა განთავსდეს სამშენებლო ნახაზებში მითითებულ პოზიციებზე, ან ინჟინრის მოთხოვნის შესაბამისად; კონტრაქტორს არ აქვს უფლება შექმნას ახალი ნაკერები ან შეცვალოს ნახაზებში მოცემული ნაკერები, ინჟინრის წერილობითი ნებართვის

გარეშე. ფოლადის არმატურის ხელახალი მოწყობის ხარჯები, რომელიც გამოწვეულია ამ ცვლილებების შედეგად, კონტრაქტორმა უნდა გასწიოს.

სადაც კი შესაძლებლობაა, პორიზონტალური კონსტრუქციული ნაკერები ისე უნდა განლაგდეს, რომ ემთხვეოდეს ყალიბის ნაკერებს.

ნაკერები ლია უბრებზე უნდა იყოს სწორი და უწყვეტი. ბასრ-კუთხიანი სამშენებლო ნაკერების არსებობა დაუშვებელია.

კონსტრუქციული ნაკერების ზედაპირი, რომელზეც უნდა დაისხას და შეერწყას ახალი ბეტონი, წინასწარ უნდა აქმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: ის უნდა იყოს სუფთა, ხორციანი და მშრალი. არსებულ ბეტონის ზედაპირს უნდა მოშორდეს ცემენტის რძე, არა-მყარად დაფენილი ან წუნიანი ბეტონი. მკელი ბეტონის ფენა წყლით უნდა დასველდეს, მაგრამ მომდევნო ფენის დაგების წინ ზედაპირი უნდა გამოშრეს.

გამაგრებული ბეტონის ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს და დამუშავდეს სველი ქვიშის ჭავლით და საფუძვლიანად გაირეცხოს პაერ-წყლის ძლიერი ჭავლით. საჭიროა ყურადღება, რომ სველი ქვიშის ჭავლით დამუშავებისას არ მოხდეს ბეტონის სიმკვრივის დარღვევა შემავსებლის მოცილების შედეგად.

არ უნდა დავუშვათ ნაკერებთან ზედაპირის დაზიანება გამყარების პირველ ეტაპებზე, ტრანსპორტის მოძრაობა ბეტონზე არ უნდა დაიშვას მანამ, სანამ ბეტონი არ შეიკვრება იმდენად, რომ ასეთმა ზემოქმედებამ იგი არ დააზიანოს.

ბეტონით დაფარვამდე ყველა კონსტრუქციული ნაკერი სველი უნდა იყოს. თუ შეიქმნება იმის საჭიროება, რომ ხანგრძლივი დროით გადაიდოს კონსტრუქციულ ნაკერებზე ან მათ პირდაპირ ბეტონის დაგება, ნაკერის ზედაპირის დატენიანება შეიძლება შეწყდეს ჩვეულებრივ დანიშნული დატენიანების პერიოდის ამოწურვისას. იმ შემთხვევაში, თუ ზედაპირის დასველება ამგვარად შეწყდება, დატენიანება უნდა განახლდეს ბეტონის ახალი ფენის დაგებამდე არაუგვიანეს 24 საათისა.

7.12 ბეტონის გამყარება და დაცვა

ბეტონის დაგების დაწყებამდე ბეტონის დაგების თითოეული ადგილი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბეტონის გამყარების და დაცვის დანაღგარით. გამამყარებელი წყლის ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 25°C -ს.

გარე ზედაპირები ნამიანი უნდა იყოს ან უნდა უზრუნველვყოთ ბეტონის ნამიანობა დაგებიდან დაახლოებით 14 დღის განმავლობაში, ბეტონის დროდადრო დასველებით ან შეშეურებით ან რაიმე სხვა მეთოდით, რომელიც მოწონებული იქნება ინჟინრის მიერ.

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიეცეს იმას, რომ დაგებიდან სულ ცოტა 24 სთ-ის განმავლობაში არ მოხდეს ფოლადის არმატურის არანაირი დაძვრა.

კონტრაქტორს არა აქვს უფლება ნებისმიერი სახის ტვირთის გატარებისა ბეტონის ზედაპირზე მანამ, სანამ ინჟინერი არ ჩათვლის, რომ ბეტონს ამისათვის საკმარისი სიმკვრივე გააჩნია. იმ შემთხვევაში, თუ აუცილებელია ტვირთის გადატანა, ინჟინერს შეუძლია ნება დართოს კონტრაქტორს განახორციელოს ეს ოპერაცია, მხოლოდ იმ პირობით, თუ კონტრაქტორი უზრუნველყოფს ბეტონის ზედაპირის დამცვი დონისძიებების გატარებას, რომელიც ინჟინრის მიერ ასევე საჭიროებს დამოწმებას.

7.13 ბეტონის შეკეთება

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს ბეტონის ზედაპირის გასწორება შესაბამისი მოთხოვნების მიხედვით.

დაზიანებული ან წუნიანი ბეტონის შეკეთება უნდა განახორციელონ მხოლოდ კვალიფიცირებულმა მუშავდმა და ისიც ინჟინრის მეთვალყურეობის ქვეშ. არანაირი შესაკეთებელი სამუშაოების დაწყება არ შეიძლება, ვიდრე ინჟინერი არ განახორციელებს სამუშაო ადგილის შემოწმებას და არ მიიღებს კონტრაქტორის მიერ შემოთავაზებულ შეკეთების მეთოდს.

იქ, სადაც ბეტონი გამდინარე წყლისა თუ ამინდის ზემოქმედებას განიცდის, ფორისებური და დახეთქილი ბეტონი და ზედაპირის ბეტონი, რომელიც საჭიროებს მინარევებს, რათა მიიღოს პროექტით გათვალისწინებული ფორმები, უნდა იქნას მოცილებული ბეტონში ხერგლების გაფხევამ არმატურიდან მინიმუმ 75 მმ-ით დაბლა ან სხვა სიღრმეზე, როგორც მიზანშეწონილად მიიჩნევს ინჟინერი იმ შემთხვევაში, თუ 75 მმ-ის სიღრმეზე გამყარებული ბეტონი არ აღმოჩნდება. შესაკეთებელი ადგილები უნდა მოიხსაზოს და შეივსოს ახალი ბეტონით. თუ შესაკეთებელი ბეტონის სექციაში არ არის არმატურა, მაშინ ბეტონი უნდა ამოიფხიკოს არანაკლებ 100 მმ სიღრმეზე.

ამოფხეკილ ხვრელებს უნდა ჰქონდეთ ბასრი ქიმები, რომლებიც ინჟინრის გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე საჭირო კიდევებამდე უნდა შეივსოს ახალი ბეტონით ან შემაერთებელი ნაერთით. იქ, სადაც ამოფხეკილი ნაპრალების ამოვსება ხდება ბეტონით, ნაპრალის სიღრმე არ უნდა იყოს 75 მმ-ზე ნაკლები და ახალი ბეტონი უნდა გამაგრდეს და მანქვალით დამაგრდეს ნაპრალების ზედაპირებზე, როგორც ეს ინჟინრის მიერ არის მითითებული.

როდესაც შესაკეთებელია 25 მმ-ზე დიდი სიღრმეები, ნაერთი უნდა დაიგოს არაუმეტეს 20 მმ სისქის ფენებად, რათა თავიდან აგიცილოთ მისი გაუონვა. ნაერთის თითოეული ფენა, ბოლოს გარდა, საფუძვლიანად უნდა განახორციელონ საეციალური ხელსაწყოთი, რაც უზრუნველყოფს მომიჯნავე ფენებს შორის მჭიდრო კაგშირს. ბოლო ან მოსახვის შრე ისე უნდა გასწორდეს, რომ გარემომცველ ბეტონის ფენასთან ერთიანი გლუვი ზედაპირი მივიღოთ. ყველა საკერებელი დია ზედაპირზე უნდა იყოს აკურატული და გლუვი და თუ შესაძლებელია, იმავე ფერისა, როგორიც მომიჯნავე ბეტონია. ყველა საკერებელი მჭიდროდ უნდა იყოს დამაგრებული ამოფხეკილ ადგილებზე და გამყარებული ისე, რომ აკმაყოფილებდეს ინჟინრის მოთხოვნებს. აგრეთვე უნდა იყოს მყარი და თავისუფალი შეკლების ბზარებისა და სუსტად დამაგრებული ადგილებისგან.

იმ ბეტონის ზედაპირების აღდგენითი სამუშაოები, რომლებიც დიდი სიჩქარის წყლის ნაკალის ზეგავლენის ქვეშ შეიძლება აღმოჩნდნენ და რომელთაც F3 და U3 მოკეთება აქვთ, აგრეთვე ინჟინრის მოთხოვნის შემთხვევაში, შეიძლება ჩატარდეს ეპოქსიდის წებოს გამოყენებით მწარმოებლის ინსტრუქციების მიხედვით.

7.14 გაზომვა და ანაზღაურება

ანაზღაურება განხორციელდება ერთეული ფასების მიხედვით სხვადასხვა კლასისა და ტიპის ბეტონისათვის, რომელიც შეგანილია ცხრილში, რომელიც მოიცავს, მაგრამ არ იფარგლება, ქვემოთ მოცემული სამუშაოებს:

- 1) ბეტონის ტრანსპორტირება, მოთავსება და კომპაქტირება;
- 2) მუშა-ხელი, ხელსაწყოთი და მოწყობილობა დაბეტონებამდე ზედაპირის გასაწმენდად და მოსამზადებლად;

- 3) კონსტრუქციული კვანძების (ნაკერების) მოწყობა და დამუშავება;
- 4) ზედაპირის დამუშავება;
- 5) ბეტონისათვის განსაზღვრული ტემპერატურის მიღწევა;
- 6) ბეტონის დაცვა და გამყარება;
- 7) ხარვეზიანი ბეტონის აღდგენა და დაწუნებული ბეტონის მოცილება;
- 8) საკომუნიკაციო სისტემა, რომელიც აკავშირებს ბეტონის დასხმის ადგილებს შესაბამის ამრევ დანადგართან ან მომწოდებელ მოწყობილობასთან;
- 9) შესასრულებელი მიღების ტესტებისთვის საჭირო მუშა-ხელი, იარაღები და მოწყობილობა;
- 10) მასალათა ნიმუშების მომარაგება და ყველა სახის სამუშაოები, რომელთა ჩატარება აუცილებელია ცდებისთვის, მათ შორის ტრანსპორტირება საცდელ ლაბორატორიაში.

ყველა ტიპის სამუშაო, როგორიცაა ყალიბების მოშორება და ბეტონის შეკვეთება და მოკეთება, უნდა დამთავრდეს ბეტონის დაგების შემდეგ მაქსიმალურად სწრაფად. ბეტონირება არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას, ვიდრე ყველა დაკავშირებული სამუშაო არ იქნება დასრულებული და მიღებული ინჟინრის მიერ.

ანაზღაურის ოდენობის განსაზღვრა და ანაზღაურება ყალიბებისთვის განხილული იქნება ამ სპეციფიკაციების სხვა თავებში.

ა - გვირაბების ბეტონის მოსახვა

გვირაბების და გალერეების და მისასვლელი შტოლნის მოსახვისთვის გამოყენებული ბეტონისთვის ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრა მოხდება ბეტონის ფაქტიური ოდენობით ან ინჟინრის მითითების შესაბამისად. ბეტონის მოცულობა იანგარიშება როგორც განივი კვეთის საშუალო ფართობი, რომელიც ორ მიმდებარე სექციებს შორის მდებარეობს, გამრავლებული ამ სექციებს შორის მანძილზე.

ანაზღაურება განხორციელდება განფასებების ცხრილში ერთეული კუბურ მეტრისთვის მოცუმული ერთეული ფასის მიხედვით.

ბ - ბეტონის ჩასხმა მიწისქვეშა თხრილებში

როდესაც ბეტონის ჩასხმა ხდება ინჟინრის მითითებით, ანაზღაურება მოხდება თეორიულ ხაზს ზემოთ დაგებული ბეტონისთვის, როგორც გეოლოგიურად მიღებული რდგევის ადგილის ან ინჟინრის მიერ მითითებული დამატებითი თხრილის ამოვსება.

ერთეული ფასები უნდა გავრცელდეს გეოლოგიურად მიღებულ ნაპრალებში და ინჟინრის მიერ მითითებულ დამატებით თხრილებში შესაბამისი კლასის ბეტონის ჩასხმაზე შემდეგი სახით:

- 1) ბეტონი, რომლის ჩასხმა ხორციელდება ერთდროულად გვირაბის კონსტრუქციული მოპირკეთების ბეტონთან ერთად, ანაზღაურდება, კონსტრუქციული მოსაპირკეთებული ბეტონის ერთეული ფასებით;
- 2) ბეტონი, რომლის ჩასხმა გვირაბის კონსტრუქციული მოპირკეთების ბეტონისგან განცალკევებით ხდება, ანაზღაურდება აღმოჩენილი ნაპრალების შემაგსებელი ბეტონის ერთი კუბური მეტრისთვის ცხრილში მოცემული ერთეული ფასით.

გ - გამონაკლისები - ბეტონი

ანაზღაურების დამატებით დაანგარიშებას და ანაზღაურებას არ ექნება ადგილი შემდეგისთვის:

- 1) ნებისმიერი მომრგვალებული ან ჩამოჭრილი კიდეები, კუთხის ნაკერები, ანაგლეჯები, დიაგონალური ნაკერები, ან ნებისმიერი გამოქვითვა, რომლებიც გაკეთებულია სიცარიელეების ან ჩატანებული საგნების გამო, რომელთა მოცულობა არ აღმატება 0.10 მ²-ს ან განივ კვეთში – 0.05 მ²-ს. მხედველობაში არ იქნება მიღებული დამტკიცებული, დროებითი დიოები, სადრენაჟო დარები, ჩატანებული მილები ან ამონადებები, რომელიც კონტრაქტორის მიერ შექმნილია საკუთარი მოხერხებულობისათვის მშენებლობის დროს, იმის უზრუნველყოფით, რომ ისინი შევსებულია მითითების შესაბამისად;
- 2) ნებისმიერი ფილტრაციული და კლდის ზედაპირებიდან შემდინარე წყლების შეგროვება და მათი მიმართვა სადრენაჟო სისტემაში, როგორც ეს იყო მითითებული წინა თავებში;
- 3) ნებისმიერი წუნიანი ან ფუჭი ბეტონი; ბეტონი, რომლის გატანა ან შეცვლაა საჭირო კონტრაქტორის მიერ სპეციფიკაციების ან ინჟინრის მითითებების შესაფერისად შეუსრულებლობის გამო. ყველა დაკავშირებული ხარჯი კონტრაქტორმა უნდა აიღოს საკუთარ თავზე;
- 4) ნებისმიერი ბეტონი, რომელსაც კონტრაქტორი დააგებს ან გამოყენებს საკუთარი დანადგარებისთვის ან საკუთარი მოხერხებულობისთვის;
- 5) ბეტონის და პლასტიფიკატორების გადატუმბვა;
- 6) ბეტონის დაგების გასაადვილებლად გამოყენებული ნებისმიერი მილი ან მასალა.

დ - ტესტები

ყველა ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია ტესტებთან, როგორც ეს ამ თავშია აღწერილი, დაიფარება კონტრაქტორის მიერ, რომელმაც ეს ხარჯები უნდა გაითვალისწინოს ბეტონის სამუშაოების "ერთეულ ფასებში". მათში უნდა შედიოდეს ქვემოთ მოცემული სამუშაოები (და არამხოლოდ):

- 1) ხარჯები ყველა ტესტისა, რომლებიც უნდა შესრულდეს ბეტონის სამუშაოების დაწყების წინ - ობიექტზე თუ სადმე სხვაგან;
- 2) ხარისხის საკონტროლო ტესტები კონტრაქტორის მიერ ბეტონის სამუშაოების შესრულების განმავლობაში, როგორც ეს მოცემულია ქვემოთ და როგორც მითითებულია;
- 3) სხვა ტესტები, რომელიც საჭირო მუშაობის მსგლელობისას და უნდა განხორციელდეს დამოწმებული საცდელი ლაბორატორიების მიერ;
- 4) ნიმუშების მომზადება, შენახვა, გადატანა, გამყარება და მიტანა ინჟინრის მიერ განსაზღვრულ ლაბორატორიაში, თუკი დამატებითი დამოუკიდებელი სინჯების გაკეთების აუცილებლობა წამოიჭრება.

იმ შემთხვევაში, თუ კონტრაქტორი ვერ შეძლებს თავისი ტესტირების პროგრამის განხორციელებას, ყველა ტესტს, რომელსაც ინჟინერი ჩათვლის საჭიროდ ბეტონის სამუშაოების შესამოწმებლად განხორციელდება ინჟინრის ან მის მიერ ამორჩეული ლაბორატორიის მიერ, კონტრაქტორის ხარჯებით.

8 ყალიბი

8.1 სამუშაოს მოცულობა

ამ თავში განხილული სამუშაო მოიცავს ყველა მუშახელის, დანადგარის და მასალის მოწოდებას და ყველა სახის სამუშაოს ჩატარებას, რომელიც საჭიროა: სამუშენებლო ნახაზებში ნაჩვენები ან ინჟინერის მიერ განსაზღვრული ბეტონის კონსტრუქციების ფორმირებისთვის საჭირო ყალიბების და ხარახოების პროექტირებისთვის, დამზადებისთვის, მომარაგებისთვის, მოწყობისთვის, ტექ. მომსახურებისთვის და დაშლისთვის.

8.2 განსაზღვრებები

სიზუსტისათვის, ტერმინები, რომლებიც ამ თავშია გამოყენებული, შემდეგნაირად არის განმარტებული:

- "ფორმები" ან "ყალიბი" ნიშნავს ფორმას, რომელშიც ისხმება ბეტონი;
- "ხარახო", ან "საყრდენი" ნიშნავს ფორმების კონსტრუქციულ საყრდენებსა და სამაგრებს, რომლებიც მუშაობის ნებისმიერ ნაწილში გამოიყენება;
- "მრუდხაზოვანი ფორმები" ნიშნავს ნებისმიერ ფორმას, რომელსაც არა აქვს ბრტყელი ზედაპირი და მრუდე ფორმების საზღვრები არ უნდა ვრცელდებოდეს ბრტყელი ზედაპირის გადაკვეთის ან მხები ხაზების იქით.

8.3 წარსადგენი დოკუმენტები

ადგილზე ნებისმიერი სახის ბეტონის სამუშაოების დაწყებამდე 5 დღით ადრე, კონტრაქტორმა უნდა წარუდგინოს ინჟინერს ყველა საჭირო მასალის მონაცემები, რომელიც საჭიროა ყალიბებისა და ზედაპირის მოკეთებისათვის, ასევე უნდა წარადგინოს იმ სამუშენებლო ტექნიკის მონაცემები, რომლის გამოყენებასაც იგი თვლის მიზანშეწონილად, რათა მიიღოს ბეტონის სასურველი ზედაპირი დასაშვები ცდომილებებით.

ინჟინრის მიერ კონტრაქტორის ნახაზებისა და ანგარიშების შემოწმება არ ათავისუფლებს ამ უკანასკნელს, ფორმებისა და ხარახოების შესაბამისობის, ან პერსონალისა და ქონების უსაფრთხოების ან სამუშაოს წარმატებით დასრულების პასუხისმგებლობისაგან.

8.4 მასალები

ფორმების შემოსვისათვის და მოკეთებისათვის გამოიყენება მასალები, როგორიცაა: ხე, ფოლადი, ფანერა ან ბოჭკოვანი მინა. ყველა მასალა, რომელიც გამოიყენება ყალიბის შესაქმნელად, უნდა იყოს შესაბამისი სიმტკიცის და ხარისხის და ინჟინრისათვის მისაღები.

ხის მასალა უნდა იყოს მყარი, სწორი, არ უნდა იყოს დეფორმირებული, დამპალი ან დაკორდილი; ზედაპირი უნდა იყოს სუფთად გაშალაშინებული. გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მთავარი ინჟინრის თანხმობაა მიღებული, ხის მასალა, რომელიც გამოიყენება სამუშენებლო მოედანზე ფორმებისათვის, საყრდნებისთვის და სამაგრებისთვის, ახალი უნდა იყოს.

ფოლადის ან ფოლადის მოსახვიანი ფორმების ზედაპირი გლუკი უნდა იყოს. ფორმები, რომელთაც დამუშავებულიანი ან დაბრეცილი ზედაპირი აქვთ, ან სხვა უსწორმასწორობა ახასიათებთ, არ უნდა იქნას გამოყენებული

უხეშად და უსწორმასწოროდ დამუშავებული ყალიბი შეიძლება გამოყენებულ იქნის მხოლოდ დაბალი დონის მოპირკეთების შემთხვევაში (F1).

ფორმების ხელმეორედ გამოყენება დასაშვები იქნება, თუ ისინი გულდასმით გაიწმინდება და შეკეთდება და ექნებათ უნარი ბეტონისთვის საჭირო მოსახვის შექმნისა. ლითონის საკერებელით აღდგენილი ხის და ფანერის ფორმები არ უნდა იქნას გამოყენებული.

დაზიანებული ფორმები, რომლებიც გაფუჭდა, არ უნდა იქნას გამოყენებული.

სადაც ამის საჭიროებაა, ყალიბზე დამაგრებული ნაჭიმი ლითონი გამოყენებული უნდა იქნას ვერტიკალურ კონსტრუქციულ ნაკერებში.

8.5 ფორმების შემოსაკრავები

ინჟინერმა უნდა განსაზღვროს, თუ რა რაოდენობის, როგორი სახის ყალიბების საყრდენები და შემოსაკრავები უნდა გამოვიყენოთ და სად. ფორმაში ჩასაყოლებელი ან სხვა მუდმივად ჩასატანებელი საგნები ფრთხილად უნდა ჩაიდოს და სამედიდ დამაგრდეს ადგილზე. ფორმების შემოსაკრავების და ჭანჭიკების რაოდენობა და მდებარეობა ისეთი უნდა იყოს, რომ უზრუნველყოს ფორმების მტკიცედ დამაგრება ადრე დაგებულ ბეტონზე ფენაზე და სამუშაოების პერიოდში მჭიდრო კონტაქტი.

ეს ყალიბების შემოსაკრავები და სამაგრები ან მათი ნაწილი უნდა მოიხსნას ისე, რომ არ დააზიანონ ბეტონი და ჩატანებული ნაწილი არ დარჩეს ბეტონის ზედაპირთან უფრო ახლოს ვიდრე ეს არმატურის საფარისთვისაა გათვალისწინებული, ხოლო არარმირებული ბეტონის შემთხვევაში 50 მმ-ზე ახლოს. დასაშვებია ყალიბების მხოლოდ ლითონის საყრდენებისა და შემოსაკრავების ადგილზე დატოვება.

ნახვრეტები, რომლებიც რჩება საყრდენების და შემოსაკრავების მოხსნის შემდეგ, უნდა ამოივსოს, როგორც ეს ნახვენებია თავში "ბეტონი - დაზიანებული ბეტონის რემონტი" და გულდასმით მოიხახოს ბეტონის ზედაპირის სტანდარტამდე. ასეთი შენაგსები სათანადოდ უნდა დაყოვნდეს.

8.6 პროექტი

ერთადერთი პასუხისმგებელი პირი კონტაქტორია, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ნებისმიერი სახის ყალიბებისა და ხარაჩოების შესაბამისი პროექტირება, კონსტრუირება და მომსახურება. ფორმები ისე უნდა იყოს დაპროექტებული, რომ ბეტონი შეძლებისდაგვარად ახლოს დაისხას მის საბოლოო პოზიციასთან და დაყოვნების გარეშე იყოს შესაძლებელი ყალიბის და არმატურის დათვალიერება და სისუფთავის შემოწმება.

ყალიბი და ხარაჩო უნდა დაპროექტდეს, დამზადდეს, დამონტაჟდეს და მოიხსნას ბეტონის ფორმის მიღებული სტანდარტების შესაბამისად და ბეტონის ფორმის პრაკტიკული რეკომენდაციების გამოყენებით.

ყველა ხარაჩო ისე უნდა დაპროექტდეს, რომ უსაფრთხოდ გაუძლოს როგორც ცოცხალი ტვირთის, ასევე ტექნიკის სიმძიმეს, რომლის ზემოქმედების ქვეშაც ის შეიძლება მოვქვეც მშენებლობის, მომსახურებისა და მოხსნის ყველა ეტაპზე.

საქონლენებისა და ყალიბების დეტალური ნახაზები კონტრაქტორის მიერ უნდა მომზადდეს. ანგარიშებისა და ნახაზებში ნათლად უნდა ჩანდეს ყალიბის ზომა და სპეციფიკაცია, ასევე ეველა გამოყენებული მასალის ტიპი.

8.7 ყალიბების მოწყობა

ყალიბების და ხარაჩოების მშენებლობა მხოლოდ ინჟინრის მიერ ყალიბების ნახაზების მიღების შემდეგ უნდა მოხდეს.

კონტრაქტორმა ხარაჩოები უნდა მოაწყოს დამტკიცებულ ყალიბის ნახაზებთან მკაცრი შესაბამისობით, რომლის ერთი კომპლექტი ყოველთვის უნდა იყოს სამშენებლო მოედანზე. დაუშვებელია ნებისმიერი სახის ცვლილებება ინჟინრის მიერ წინასწარი წერილობითი ოანხმობის გარეშე.

ყალიბი ისე უნდა მოეწყოს და შენარჩუნდეს, რომ ბეტონი შეიკრას დუღაბის დაკარგვის გარეშე და მივიღოთ მოთხოვნილი მოკეთებული ზედაპირი. ფორმები ისე უნდა დამზადდეს, რომ ისინი აკმაყოფილებდნენ განსაზღვრულ ცდომილების ნორმებს და დასრულებული ბეტონის ზედაპირიც დასაშვებ საზღვრებში დარჩეს.

ნებისმიერი ფორმა, რომლებიც ინჟინრის აზრით, სახიფათოა ან მიუღებელია რაიმე მიზეზით, შეიძლება დაწუნებული იქნას ნებისმიერ დროს; კონტრაქტორმა სასწრაფოდ უნდა მოხსნას დაწუნებული ფორმები მუშაობიდან და შეცვალოს ისინი.

ფორმებმა დაქანებული ბეტონის ზედაპირისათვის საშუალება უნდა მოგვცენ ისინი ფილაფილების ან პანელი-პალების დაგაწყოთ ბეტონის ჩასხმის წინ იმგვარად, რომ შესაძლებელი გახდეს მიღწევა ბეტონის დასაგებად, ვიბრაციითვის და შემოწმებისთვის.

ეველა ფორმის ზედაპირები მოწყობამდე საფუძვლიანად უნდა გაიწმინდოს და უნდა გაიპოხოს მინერალური საცხით, რომელიც ლაქებს არ ტოვებს. ბეტონირებამდე ფორმები უნდა გაიწმინდოს ზედმეტი საცხისაგან. დაუშვებელია საცხის არმატურასთან ან სხვა ჩატანებულ საგნებოან კონტაქტში შესვლა.

უშუალოდ ბეტონის ჩასხმის წინ ეველა ფორმა უნდა შემოწმდეს იმისათვის, რომ დავრწმუნდეთ, რომ ისინი სწორედ არიან განთავსებულნი, გააჩნიათ საკმარისი სიმყარე, სისუფთავე, კარგი შეკრულია, ზედაპირი სწორედ არის დამუშავებული და ზედმეტი საცხიც მოშორებულია და თავისუფალია სხვა უცხო მასალებისგან. დაუშვებელია ბეტონის ჩასხმა ყალიბში, ვიდრე მას არ შეამოწმებს და მიიღებს ინჟინერი.

ყალიბი საკეტის კილოებისთვის ფრთხილად უნდა გაიბურდოს, რათა დამაგრდეს პირველი ეტაპის ანკერული სამაგრებით/ფილებით, რომლებიც ჩატანებული უნდა იქნას პირველად (ან ძირითად) ბეტონში. ორივე უნდა დამაგრდეს ყალიბის გამჭოლად ანკერულ სამაგრებზე/ ფილებზე ისე, რომ სამაგრები ერთ დონეზე დარჩეს ძირითადი ბეტონის ზედაპირთან და სამაგრები არ დაიგმანოს.

8.8 გვირაბის ყალიბი

ფოლადით მოსახული ფორმები უნდა იქნას გამოყენებული, რათა მივიღოთ F3C მოსახვა, რომელიც მოთხოვნილია პიდრავლიკური გვირაბების მოსახვის ზედაპირისთვის. ფორმებში უნდა მოეწყოს განიერი ფანჯრები შესაფერისი დაშორებით და აღგილებში, რომ შევძლოთ ვიბრატორების გამოყენება, ინსპექციის განხორციელება და ნებისმიერი სხვა სამუშაოს ჩატანება ფორმის უკან.

ყალიბმა უნდა მოგვცეს მთელს ზედაპირზე ბეტონის უწყვეტად ჩასხმის საშუალება. ის უნდა იყოს მყარი კონსტრუქციის, არადეფორმირებადი სამუშაო ტეირობის ზემოქმედების შედეგად. ადგილზე მოთავსების შემდეგ ბეტონის ჩასხმის განმავლობაში ფორმაში ის უნდა შეინარჩუნოს გადაადგილების გარეშე.

ყალიბი ისე უნდა იყოს გაკეთებული, რომ ვერტიკალურ კონსტრუქციულ ნაკერებში არ წარმოიქმნას მკვეთრი უსწორმასწორებები. ყალიბში არსებულმა ნაკერმა უნდა გადაფაროს ვერტიკალური კონსტრუქციული ნაკერი მინიმუმ 500 მმ-ით და ყალიბის ერთი ელემენტი დაკავშირებული რჩება დასხმულ ბეტონთან მაშინ, როცა სხვა ელემენტები იხსნება და ეწყობა დაბეტონების შემდგომი ეტაპებისთვის.

ბერნოლდის ფირფიტები (ან მსგავსი ყალიბი) უნდა დამონტაჟდეს არსებული რკინის სტრუქტურას და ქაფითშესავსებ სიცარიელეს შორის. ბერნოლდის ფირტფიტები დამზადებულია Grade StW DIN 1614/1016 ცხლად ნაგლინი ფირფიტებისგან, სკეციალურად დაპრესილია და მიცემული აქვს ფორმა, V მაგვარი პერფორირებული რკინის სტრუქტურის მსგავსად. მიწოდება ხდება ბრტყელი ან მოღუნული გვირაბის რადიუს შესაბამისად. მონტაჟის დროს ისინი განთავსებული არიან ერთმანეთის გვერდით, ან გადაეხურებიან ან ბლოკირდებიან, და დაკავშირებული არიან ერთმანეთთან შემაერთებელი ნაწილებით. ასეთი ყალიბები განიხილება როგორც მუდმივი.

8.9 მოსახული ბეტონის ცდომილებები

ფორმები ისე უნდა იყოს კონსტრუირებული, რომ მოსახული ბეტონის ზედაპირებს პქონდეთ ზედაპირის ერთგვაროვანი სტრუქტურა, რომელიც შეესაბამება თავში "ბეტონი" მოცემულ მოსახვის ტიპებს.

8.10 ყალიბის მოშორება

ფორმების მოშორება უნდა განხორციელდეს დიდი ყურადღებით და შეძლებისდაგვარად სწრაფად, რათა თავიდან ავიცილოთ ბეტონის დაზიანება და დაუყოვნებლად მოხდეს მისი გამყარება და ზედაპირული ხარვეზების შესწორება. ფორმების მოხსნა ხდება მხოლოდ ინჟინრის თანხმობით.

ფორმები არ უნდა მოიხსნას მანამ, სანამ ბეტონი საკმარის სიმაგრეს არ მიაღწევს, რაც თავიდან აგვაცილებს ბეტონის დაზიანებას. დაზიანებული ბეტონის აღდგენა ან დამუშავება კონტრაქტორმა დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს, მაგრამ არა მანამ, სანამ ინჟინერი არ ნახავს ამ დაზიანებას და არ მისცემს თანხმობას სარემონტო სამუშაოების წარმოების თაობაზე.

ბეტონის დასხმის დასრულებასა და ფორმების მოხსნას შორის დროის ხანგრძლივობა განისაზღვრება მიღებული სტანდარტების მიხედვით, მაგრამ გვირაბის მოსახვის შემთხვევაში 12 საათზე ნაკლები არ უნდა იყოს არავითარ შემთხვევაში.

მინიმალური პერიოდები, რომელიც ზემოთ არის ნაჩვენები, მხოლოდ საჩვენებელია. ძირითადი ნორმა, რომელიც დაცელი უნდა იქნას, არის 28-ე დღისთვის გუმშვისადმი წინადობა, რომელიც უნდა განისაზღვროს კუბის ან ცილინდრის ტესტით, დამატებით იმ ტესტებისა, რომლებიც აღწერილია თავში "ბეტონის ტესტირება სამუშაოს შესრულების განმავლობაში". როდესაც ხდება ყალიბის მოცილებისთვის მინიმალური პერიოდის დადგენა, გათვალისწინებული უნდა იქნას ბეტონის შეკლება და ცოცვადობა.

მიუხედავად ზემოთ თქმულისა ან ინჟინრის თანხმობისა, კონტრაქტორს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა მასზედ, რომ უზრუნველყოს ყალიბის მოხსნის იმდენი დროით დაყოვნება, რომელიც საკმარისი იქნება ბეტონის შესაფერისი სიმტკიცის მისაღებად.

ფორმები ისე უნდა მოშორდეს, რომ თავიდან ავიცილოთ დაბზარვა, ატკეჩვა, აშრევება, კიდევების ან ზედაპირის ჩამოტეხვა ან სხვა სახის დაზიანება. თუ საჭიროა ხის სოლის გამოყენება, ბეტონისათვის მხოლოდ ხის სოლი უნდა იქნას გამოყენებული. დაზიანებული ბეტონი უნდა გარემონტდეს კონტრაქტორის მიერ რაც შეიძლება სწრაფად, მაგრამ არა მანამ, სანამ მთავარი ინჟინერი არ ნახავს დაზიანებას და დათანხმდება აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებაზე.

8.11 გაანგარიშება და ანაზღაურება

ყალიბებისთვის ანაზღაურების დაანგარიშება მოხდება ყალიბით მოცული ფართის და სამშენებლო ნახაზებზე ნაჩვენები მოსახვის კლასის მიხედვით.

ანაზღაურება მოხდება ფასების ცხრილში ბრტყელი და მრუდი ყალიბების ზედაპირების კვადრატული მეტრისთვის მოცემული ერთეული ფასებით, რომელმაც უნდა მოიცვას პროექტირების, მომარაგების, მომსახურების, გაბოხვის, მონტაჟის, ყველა საჭირო კავისა და სამაგრის, მისასვლელი ხარაწოების, შიდა ან გარე 500 მმ²-მდე შეუდლებების და 50 მმ-მდე სიგანის კიდეების ფორმირების სრული ღირებულება.

ფორმებში მოწყობილი ღიობები და ჩაღრმავებები, რომელთა ფართი 0.05 მმ²-ზე ნაკლებია, არ გამოაკლდება ანაზღაურებისთვის გაანგარიშებულ საერთო ფართს.

ანაზღაურების გაანგარიშება ყალიბებისთვის, რომლებიც გამოიყენება ტემპერატურული ჯდომის და დეფორმაციული ნაკერებისთვის, განხორციელდება სამშენებლო ნახაზებში ნაჩვენები ნაკერების ფართის კვადრატული მეტრებით. დამატებითი ანაზღაურება არ მოხდება სამშენებლო ნახაზებში ნაჩვენები ბუდეებისთვის ან ნაკერებისთვის, რომლებსაც კონტრაქტორი უმატებს თავისი მოხერხებულობისთვის.

დამატებითი გაანგარიშება ანაზღაურებისთვის ან ანაზღაურება არ მოხდება შემდეგისთვის:

- 1) ნებისმიერი სახის კონსტრუქციული ნაკერები;
- 2) უყალიბო ზედაპირები;
- 3) მოსაპირკეთებელი ფილები, მოწყობილი სრიალა ყალიბებით და პლინთუსები;
- 4) ნებისმიერი ფორმები, რომლებიც უარყო ინჟინერმა და მათი შეცვლა;
- 5) ნებისმიერი სახის დაზიანება, რომელიც ფორმის მოხსნისას კონტრაქტორის უყურადღებით მოხდა.

ეს ხარჯები შეტანილი უნდა იქნას ბეტონის ან ყალიბის შესაბამის ერთეულ ფასში.

9 ფოლადის არმატურა

9.1 სამუშაოების მოცულობა

კონტრაქტორმა უნდა მოაწოდოს, შეკრას და დაამონტაჟოს ფოლადის არმატურა, როგორც ეს არის ნაჩვენები არმირების ნახაზებში და ინჟინრის სამშენებლო ნახაზების საფუძველზე

მომზადებულ დეროების ცხრილში. სამუშაოებმა დამატებით უნდა მოიცვან ყველა სახის ფოლადის მოსაჭერი მავთულების, კლიფსების, საყრდენების, საკიდელების, გამყოფების, ქუროების და სხვა დამხმარე საშუალებების მოწოდება და დამონტაჟება, რომლებიც საჭიროა მოსახული ბეტონის კონსტრუქციების მშენებლობისთვის.

9.2 სტანდარტები

ჭრა, მოღუნვა, გასუფთავება, დაგება და ადგილზე დამაგრება უნდა აკმაყოფილებდეს ASTM სტანდარტებს და/ან ეუროკოდის ნორმები (EN 10080).

ცდომილებები არამტურის მოწყობისა და ადგილზე დამაგრებისას უნდა შეესაბამებოდეს ASTM სტანდარტებს.

იმ შემთხვევაში, თუ წამოიჭრება წინააღმდეგობა ზემოთ ნახსენებ სტანდარტებსა და ქვემოთ მოცემულ სპეციფიკაციებს შორის, უპირატესობა სპეციფიკაციებს უნდა მიენიჭოს.

9.3 წარსადგენი დოკუმენტები

სამუშაოების დაწყების შესახებ შეტყობინებიდან 5 დღის მანძილზე, მაგრამ მოწყობილობების სამუშაო მოედანზე მოწოდებისა და მობილიზაციამდე, კონტრაქტორმა უნდა წარუდგინოს ინჟინერს არმირების ფოლადის წარმოებისთვის შემოთავაზებული მოწყობილობის სრულყოფილი და დეტალური გეგმები და აღწერილობა, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს მის წინადადებაში წარდგენილს და ინჟინერსა და კონტრაქტორს შორის მოგვიანებით შეთანხმებულ შესწორებებსა და დამატებებს.

ობიექტზე ბეტონის სამუშაოების დაწყებამდე მინიმუმ 5 დღით ადრე, კონტრაქტორმა უნდა წარუდგინოს ინჟინერს მონაცემები არმატურის ფოლადსა და მისი ობიექტზე შენახვის პირობების შესახებ.

9.4 მასალები

ყველა გლუვი არმატურის დერო უნდა იყოს რბილი ფოლადის და საშუალო გაჭიმვისადმი წინაღობის მქონე ან ისეთი, როგორსაც მოითხოვს ინჟინერი.

არმატურის ფოლადის შესაკრავი მავთულები უნდა იყოს დამზადებული შავი გამოწროობილი რკინისაგან ან სხვა მისაღები ტოლფასი ტიპის, რომლის დიამეტრი 1.6 მმ-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს.

9.5 ტესტირება

არმატურის ფოლადს თან უნდა ახლდეს ქარხნის სერტიფიკატი, და ინჟინრის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა შემოწმდეს მისაღებ ლაბორატორიაში.

9.6 შენახვა

არმატურის ფოლადი უნდა შეინახოს მიწის ზემოთ, ცალ-ცალკე კომპლექტებად, ზომისა და სიგრძის მიხედვით. არმატურის ფოლადი, რომლის დაჭრა ან გადუნვა განხორციელდა ინჟინრის მიერ დამოწმებული ნახაზების თანახმად, უნდა მოინიშნოს ნახაზში მოცემული დეროს

ნომრით წყალგამძლე იარლიფის საშუალებით ან ჩაიდოს მონიშნულ სათავსოში და ისე უნდა იქნას შენახული, რომ საჭიროების შემთხვევაში ადვილი იყოს მისი გამოყენება ან შემოწმება.

9.7 დამზადება

კონტრაქტორმა უნდა დაჭრას და გაღუნოს არმატურის ფოლადი მის მიერ მოწოდებული და ინჟინრის მიერ დამოწმებული დეროების ცხრილის შესაბამისად.

არმატურა უნდა დაიჭრას და გაიღუნოს სამუშაოების ობიექტზე ან მწარმოებლის ქარხანაში ASTM-ის სტანდარტების შესაბამისი წესით. მიუხედავად ზემოთქმულისა, დეროების საღუნი მანქანა და არმატურის ფოლადის საკმაო მარაგი უნდა იყოს სამშენებლო მოედაზე, რათა შესაძლებელი იყოს შესწორებების და დამატებების გაპოვება ინჟინრის მოთხოვნის შესაბამისად.

დეროების გაღუნვა უნდა ხდებოდეს ცივი მეთოდით 5°C -ზე მეტ ტემპერატურაზე. მოღუნვა ამაზე დაბალ ტემპერატურაზე ან ცხლად მოღუნვა დასაშვები იქნება მხოლოდ მაშინ, როცა მიღებული იქნება ფოლადის მწარმოებლის მიერ გამოცემული ინსტრუქციების შესაბამისი წინასწარი ზომები.

არმატურის ფოლადის ხელახლი გასწორება ან ხელახლი გაღუნვა ისე უნდა მოხდეს, რომ მან არ დააზიანოს მასალები. დაუშვებელია დროებითი გაღუნვა და შემდგომი გასწორება იმ დეროებისა, რომლებიც ნაწილობრივ ბეტონში არიან ჩამაგრებული, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ეს მითითებულია სამშენებლო ნახაზებზე ან ინჟინრის მიერ წერილობითი თანხმობა გაცემული. დეროები, რომლებსაც ნახაზებზე მიუთითებელი ჩამონაგებები და უსწორმასწორო ზედაპირი აქვთ, არ შეიძლება იქნას გამოყენებული

არმირების დეროები, განსხვავებით შემაერთებელი დეროებისგან, არ უნდა შეიკრას იმ ადგილებში, რომლებიც არ არის ნაჩვენები სამშენებლო ნახაზებზე, თუ არ იქნება ინჟინრის თანხმობა. იმ შემთხვევაში, როცა საჭირო ხდება ამ შეერთების ადგილების შეცვლა, შეერთების ადგილის ახალი მდებარეობა და ტიპი მოითხოვს ინჟინრის დამოწმებას.

კონტრაქტორს არა აქვს უფლება, რაიმე საგანი დაადუდოს არმატურის ფოლადს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არის ინჟინრის თანხმობა და იგი მთლიანად შესაბამება მიღებულ პროცედურებს.

არმატურის დეროები, რომლებიც ამოღებულია დაწუნებული ბეტონის კონსტრუქციებიდან, არ უნდა იქნას გამოყენებული ინჟინრის წინასწარი თანხმობის გარეშე.

9.8 მონტაჟი

ადგილზე მონტაჟამდე, არმატურის ფოლადი საფუძვლიანად უნდა გაიწმინდოს ზედაპირული ქარხნული ნაფქვენისაგან და უანგისაგან, ცხიმის, საღებავის და სხვა ზედაპირული ნაფქვენისაგან, რომელიც ხელს შეუშლის შეჭიდებას. არმატურის ფოლადზე დაღვრილი და გამხმარი ბეტონი უნდა მოშორდეს.

არმატურის ფოლადი, რომელიც გარკვეულ სამუშაოში გამოიყენება, უნდა განთავსდეს ზუსტად ნახაზებზე მინიშნებულ ადგილებში და მტკიცედ უნდა დამაგრდეს ბეტონის ჩასხმისა და გამყარების დროს.

არმატურის ფოლადი უნდა დამაგრდეს ადგილზე პატარა ბეტონის ბლოკების მეშვეობით, ფოლადის გამყოფებით, ფოლადის საკიდებით, და სხვა ლითონის სამაგრებითა და საჭერებით, რომელებსაც მისაღებად მიიჩნევს პასუხისმგებელი ინჟინერი. არ შეიძლება ხის სამაგრების და გამანაწილებლების გამოყენება. ყველა გადაპევთა საიმედოდ უნდა შეიკრას, გარდა იმ შემთხვევებისა, სადაც დეროებს შორის ინტერვალი 300 მმ-ზე ნაკლებია ყველა მიმართულებით. ამ შემთხვევაში, გადაკვეთები უნდა შეიკრას ერთის გამოტოვებით.

შესაკვრედი მავთული და ფოლადის სამაგრები არ უნდა განთავსდეს მუდმივად პაერის ზე-მოქმედების ქვეშ მყოფ ზედაპირებზე და უნდა დაექვემდებაროს იგივე მოთხოვნებს, რომლებიც მიღებულია ბეტონის საფარისათვის არმატურის ფოლადის შემთხვევაში.

არმატურის საფარი უნდა იყოს ისეთი, როგორიც ნახაზებზეა მოცემული.

ყველა არმატურა უნდა შემოწმდეს ადგილზე და დამოწმდეს ინჟინრის მიერ, ბეტონის დასხმის წინ. ბეტონი, რომელის დასხმაც მოხდება ამ წესების დარღვევით, შეიძლება დაწუნებული იქნას და საჭირო გახდეს მისი მოშორება.

9.9 ცდომილებები არმატურის მონტაჟის დროს

თუ არ არის ინჟინრის სპეციალური მითითება ან ნახაზებში სხვაგვარად არ არის ნაჩვენები, არმატურის დაგებისას დასაშვებია შემდეგი ცდომილებები:

1) დამცავი საფარი;		
50 მმ-მდე საფარისათვის	± 6 მმ	
75 მმ-მდე და მეტი საფარისათვის		± 12 მმ ან განსაზღვრული
საფარის 1/3, რომელიც უფრო პატარაა;		
2) ინტერვალი		
200 მმ ან ნაკლები საანგარიშო სიღრმისათვის	± 10 მმ	
200 მმ და 2000 მმ-ს შორის საანგარიშო სიღრმისათვის	± 15 მმ	
2000 მმ-ზე მეტი საანგარიშო სიღრმისათვის	± 25 მმ	

9.10 გაანგარიშება და ანაზღაურება

ა – გაანგარიშებები

არმატურის დეროებისთვის ანაზღაურების გაანგარიშებისას გამოიყენება არმატურის ფოლადის წონის ფასი, რომელშიც ასევე შედის შემაერთებლებიც, როგორც ეს მოცემული იქნება სამუშაოს მსვლელობისას კონტრაქტორის მიერ წარმოდგენილ დეროების ცხრილში. დეროების ცხრილში შეტანილი წონა გაანგარიშდება ერთი გრძივი მეტრი სხვადასხვა დაამეტრის ძელების წონის გამოყენებით, რომელიც დაფუძნებულია 7.850 კგ/მ² ერთეულ წონაზე.

ბ – ანაზღაურება

ანაზღაურება განხორციელდება ცხრილში შეტანილი ერთი მეტრული ტონის ერთეული ფასით, რომელშიც უნდა შევიდეს მიწოდების, შენახვის, ჭრის, მოღუნვის, მონტაჟის, მავთულის კლიფსების, საჭერების, სეპარატორების, კრონშტეინების, გამყოფი დეროების და სხვა სამაგრი მოწყობილობის მთლიანი ფასი.

დამატებითი გაანგარიშება ანაზღაურებისთვის ან ანაზღაურება არ მოხდება შემდეგისთვის:

- 1) არმატურის შემკვრელი მავთული;

- 2) ნებისმიერი დამატებითი არმატურა ან შემაერთებელი, რომლის გამოყენებაც საჭირო ხდება, როდესაც კონტრაქტორის მიერ განხორციელებული ჩასხმის თანმიმდევრობა არ ემთხვევა სამშენებლო ნახაზებში ნაჩვენებ კონსტრუქციულ ნაკერებს;
- 3) ნებისმიერი არმატურის ფოლადი, რომელიც კონტრაქტორის მიერ საკუთარი მოხერხებულობისთვის იქნა გამოყენებული, დამატებით სამშენებლო ნახაზებში ნაჩვენებისა და დეროების ცხრილში შეტანილისა;
- 4) გამოყენებული არმატურის და სხვა მექანიკური ქუროების შედება;
- 5) ნებისმიერი მიტანილი არმატურის ფოლადის და ფოლადის გასინჯვა

10 ტორკეტებები

10.1 სამუშაოთა აღწერილობა

ამ ნაწილით გათვალისწინებული სამუშაო მოიცავს: სამუშაო ძალას, მასალებს, მოწყობილობებსა და მომსახურებას, დაკავშირებულს ტორკრეტებებონის მოწყობასთან, რაც ამ კონტრაქტის ფარგლებში ევალება კონტრაქტორს. ტორკრეტებებონი უნდა დაისხას არსებული კლდის ან ბეტონის ზედაპირებზე, როგორც მიწისქვეშა, ასევე ზედაპირულ ნათხარებში, სამშენებლო ნახაზებზე ნაჩვენებ ან ინჟინრის მიერ მითითებულ და დამტკიცებულ ზონებში.

კონტრაქტორმა უნდა შეარჩიოს ნარევის შემაღებელობა, ადგილზე მიიტანოს მასალები, საჭიროებისამებრ დაასხას, გამყაროს და გამოსცადოს ტორკრეტებებონი, რათა უზრუნველყოს აღნიშნული ზედაპირების დროებითი ან მუდმივი დაცვა, გამაგრება ან მოპირკეთება.

როდესაც გათვალისწინებულია ტორკრეტებებონის მუდმივი მოპირკეთების ან დაცვის სახით ჩასხმა, ამგვარი მოპირკეთების ისევე, როგორც ცალკეული ფენების სისქე, უნდა იყოს ისეთი, როგორც ეს სამშენებლო ნახაზებშია ნაჩვენები ან ინჟინრის მიერაა მითითებული.

კონტრაქტორმა უნდა შექმნას ტორკრეტებებონის მასალების სათანადო მარაგი სააგარიო შემთხვევებში გამოსაყენებლად. ნებისმიერი ზარალი ან დაყოვნება, გამოწვეული ამგვარი მასალების დაფიციტით, მხოლოდ და მხოლოდ კონტრაქტორის პასუხისმგებლობის საგანი იქნება.

10.2 სტანდარტები

ტორკრეტ ბეტონი უნდა შეესაბამებოდეს ASTM და/ან ევროპულ ნორმების (EN 1504) მოთხოვნებს, და ასევე შემდეგ სახელმძღვანელოს: ევროპული სპეციფიკაციები ტორკრეტ ბეტონისთვის – სახელმძღვანელო კონტრაქტორისთვის და სპეციალისტებისთვის.

10.3 განსაზღვრებები

ტორკრეტბეტონი განისაზღვრება, როგორც ცემენტის, შემავსებელის, წყლის და კატალიზატორების სათანადო პროპორციების ნარევი, შემავსებლის მაქსიმალური 10 მმ-ზე ნაკლები ზომით, საფრქვევი ნაცმიდან ზედაპირისკენ დიდი სიჩქარით მიმართული მასა პნევმატურად დაგებული ბეტონის ფენის მისაღებად. ტორკრეტბეტონი შეიძლება იყოს სველი ან მშრალი

ნარევი. ის გამოიყენება არსებული კლდის ზედაპირების დაცვისა და გამაგრებისათვის და სადაწნეო გვირაბის შერჩეულ მონაკვეთებზე ახალი მოპირკეთების შესასრულებლად.

მშრალი არევის წესი: ცემენტი, შემავსებლები და კატალიზატორი, წონის ან მოცულობის მიხედვით დოზირებული, მშრალ (მტკრის წარმოქმნის თავიდან აცილების მიზნით საკმარისად ტენიან) მდგომარეობაში გულდასმით ერევა ერთმანეთს და იტგიროთება სპეციალურ დანადგარში, რომელშიც ხდება ნარევის ჰერმეტიზაცია, დოზირება მშრალი ჰაერის ნაკადში და მიღების ან შლანგების საშუალებით მიეწოდება საქშენს, რომელშიც შედის წყლის შეფეხი ნარევის დასასველებლად, რომელიც წყვეტის გარეშე ისხმება ადგილზე.

სველი არევის წესი: ყველა მასალა და წყალი, მაგრამ კატალიზატორების გარეშე, ერთმანეთს ერევა დუღაბის ან ბეტონის მისაღებად. ნარევი შემდეგ პოზიტიური მიწოდებით ან შეკუმშული ჰაერის საშუალებით გადადის საქშენში, სადაც ხდება ჰაერისა და, შესაძლებელია, კატალიზატორის შეფეხა, სიჩქარის გაზრდის მიზნით, და უწყვეტად ისხმება ადგილზე.

ფენა არის ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს ტორკეტეტონის ცალკეულ სისქეს, რომელიც იქმნება ნაციის რამოდენიმეჯერ გატარებით და გამყარებით.

ანასხლები არის ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს ყველა იმ მასალას, რომელიც საქშენში გავლის შემდეგ არ მაგრდება სამიზნე ზედაპირზე.

10.4 წარმოსადგენი დოკუმენტები

სამუშაოების დაწყების შესახებ განცხადების გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს 5 დღისა დასამტკიცებლად წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგი დოკუმენტები:

- 1) დაწვრილებითი ცნობები, რომელიც მოიცავს ტორკეტეტონის არევისა და დაგებისათვის შემოთავაზებული მოწყობილობის რაოდენობებსა და ტიპებს;
- 2) შემოთავაზებული ჰერსონალის კვალიფიკაცია და გამოცდილება (ოსტატები, ბეტონის ჩამსხმელები და მოწყობილობების ოპერატორები);
- 3) ყველა შემოთავაზებული მინარევის მწარმოებლის სერტიფიკატები, სრული დეტალების მითითებით და კონტრაქტორის წინადადება ამ მინარევების გამოყენების თაობაზე, ოპერატორებისათვის უგნებლობის დამამტკიცებელი სერტიფიკატების ჩათვლით;
- 4) კონტრაქტორის მიერ შემოთავაზებული ნარევის პროპორციები გამოცდისა და სამუშაოების დაწყებამდე;
- 5) დაგებული ტორკეტეტონის ფენების სისქის კონტროლისათვის გამოყენებული მეთოდების დეტალური მონაცემები (მაგ. კალიბრ-საცობები ან ბურდილები).

მეთოდის, ანუ მშრალი არევის ან სველი არევის, შერჩევა როგორც ზევითად განსაზღვრული, კონტრაქტორს მიენდობა. თუ კონტრაქტორი გადაწყვეტის სველი შერევის წესის გამოყენებას, მან უნდა წარუდგინოს ინჟინერს ყველა სათანადო დოკუმენტი და ცნობები იმის დასადასტურებლად, რომ ეს მეთოდი არანაირად არ გააუარესებს სამუშაოს ხარისხსა და ეფექტურობას და არ გამოიწვევს დირებულების გაზრდას.

10.5 მასალები

ა - ზოგადი ნაწილი

შემავსებლის წყლის შემცველობა ნარევში დამატების მომენტისათვის უნდა იყოს დუმელში გამომშრალი შემავსებლის წონის 2%-ზე ნაკლები.

ტორკრეტბეტონის დაგებისთვის გამოყენებული პაერი უნდა იყოს სუფთა და არ უნდა შეიცავდეს ზეთსა და სხვა მინარევებს.

ბ - მინარევები

თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული, ბეტონის აგრეგატები უნდა შეესაბამებოდეს ASTM კოდს.

შემავსებლები უნდა იყოს სუფთა, მყარი, მამდლე და დაუფარავი მასალის, უნდა ჰქონდეს ტენის სტაბილური შემცველობა და გრანულომეტრია მაღოზირებელ დანადგარში მოთავსების მომენტისათვის. შემავსებლები არ უნდა შეიცავდეს ისეთ ნივთიერებებს, რომელმაც შეიძლება გააუარესოს ნარევის სარისხი, დააზიანოს არმატურა ან შეასუსტოს შეჭიდულობა. საზიანო ნივთიერებებად მიიჩნევა: თიხიარი, თიხა, დიდლრმულიანი ნატეხები, ქაფისებრი ან მინისებრი ფრაგმენტები, ისეთი ორგანული წარმოშობის მასები, როგორიცაა ჰუმუსი, ფესვები, ხე, ქვანასშირი, ლიგნიტი და სხვა. საჭირო შემთხვევებში, საზიანო ნივთიერებების ზეგავლენის დადგენა მოხდება ტესტირებით.

დაუშვებელია ისეთი შემავსებლების გამოყენება, რომლებიც შეიცავენ ტუტის წარმომქმნელ მინერალებს. ასეთი მინერალების არსებობა ქვებში დადგინდება ტესტირებით.

ნაწილაკების ფორმა, ჩვეულებრივ, უნდა იყოს სფეროსებრი ან კუბისებრი. ბრტყელი ან წაგრძელებული ნაწილაკების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს წონის 25%-ს. ბრტყელ ან წაგრძელებულ ნაწილაკად ითვლება ისეთი ნაწილაკი, რომლის სიგანის შეფარდება სისქესთან და შესაბამისად სიგრძის შეფარდება სიგანესთან აღემატება 3-ს. კლდე, რომელიც იშლება ასეთ ფორმებად, მიუხედავად გამოყენებული დამატუშავებელი მოწყობილობების ტიპისა, არ დამტკიცება შემავსებლების დამზადებაში გამოყენებისათვის.

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს მასალის დაქუცმაცება და გადამუშავება გრანულომეტრიის და სხვა მოთხოვნების შესაბამისად, რათა მიიღოს ბეტონის დამზადებისათვის საჭირო შემავსებლების სრული რაოდენობა.

შემავსებლების ჩატვირთვა-გადმოტვირთვა, ტრანსპორტირება და შენახვა ისე უნდა ხდებოდეს, რომ თავისუფალი ვარდნისა და არასწორი გადატვირთვის გამო მასალის დამტკრევის ან აბრაზიული დაზიანების შედეგად მინიმუმადე იქნას დაყვანილი წვრილი ფრაქციების წარმოშობა. ზედმეტად წვრილი ან მსხვილი ზომის ფრაგმენტების სიჭარბე უნდა აღმოიფხვრას დადგენილი წესით.

კონტრაქტორს ევალება ობიექტიდან ყველა დაწუნებული შემავსებლის გატანა.

ტორკრეტბეტონში გამოყენებული შემავსებლების გრადაცია უნდა შეესაბამებოდეს იმ გრადაციებს, რომლებიც დადგენილია ნარევის წინა-სამშენებლო ტესტირებით. გრადაციის შეცვლა არ მოხდება ინჟინრის წინასწარი თანხმობის გარეშე.

ანარევის მომზადებისათვის, შემავსებლების შემდეგი გრადაციები იქნება აღებული ორიენტირად, მაგრამ ისინი შეიძლება შეიცვალოს საცდელი ანარევის გამოცდის ქვემოთ მოყვანილი შედეგების გათვალისწინებით.

ოთხეუთხა ბადე საცრის ღიობი	გატარების %. (წონის მიხედვით)
9500 მმ	100
4.750 მმ	40-50
0.150 მმ	2-10
0.075 მმ	2

თუ სამუშაოთა მსვლელობისას გამოყენებული შემავსებლების ტიპი (მაგ. წყარო, ქანის ტიპი, ფორმა) განსხვავებულია იმისგან, რომელიც საცდელი ნარევის გამოცდებისას იყო გამოყენებული, კონტრაქტორმა ახალი შემავსებლების გამოყენებით უნდა დაამზადოს ახალი საცდელი ნარევები.

გ – ცემენტი

კონტრაქტორმა უნდა მიაწოდოს ჩვეულებრივი პორტლანდცემენტი (OPC) ტუტის დაბალი შემცველობით ან დაბალი ჰიდრატაციის ცემენტი, რომელიც შეესაბამება EN ნორმებს ან მის ექვივალენტურ სტანდარტებს, დამტკიცებულს ინჟინრის მიერ.

შშენებლობის ადგილზე მოწოდებული ცემენტის თითოეულ პარტიას უნდა ახლდეს დამამზადებლის მიერ გაცემული ტესტირების სერთიფიკატი ოთხ ეგზემპლარად. ინჟინერი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს დამამზადებლის საწარმოში დაესწროს სინჯის აღებისა და ტესტირების პროცესს. თუ მიწოდება არ ხდება უშუალოდ დამამზადებლის მიერ, შეუალედური სასაწყობო და მიწოდების ღონისძიებები უნდა დაამტკიცოს ინჟინერმა.

ცემენტი, რომელიც არ აკმაყოფილებს შესაბამის ნორმებს, ან დაზიანებულია გაგზავნის, გადატანის ან შენახვის პროცესში, დაუყოვნებლივ უნდა იქნას გატანილი მშენებლობის ტერიტორიიდან.

ცემენტის ტრანსპორტირებისა და შენახვის ყველა საშუალება უნდა დაამტკიცოს ინჟინერმა და იყოს აღვილად მისაწვდომი დათვალიერებისათვის.

ცემენტის ტომრები უნდა ინახებოდეს ატმოსფერული მოვლენებისგან დაცულ ნაგებობებში შემაღლებული, კარგი ვენტილაციის მქონე ხის იაგაკით და ეწყოს ისე, რომ საჭიროების შემთხვევაში შეიძლებოდეს პარტიების ერთმანეთისაგან გაყოფა და მისი მოწოდების თანმიმდევრობის მიხედვით გამოყენება. ერთმანეთზე დადებული ტომრების სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 1.5 მ-ს. ცემენტი არ უნდა ინახებოდეს ღია ცის ქვეშ, გარდა დაუყოვნებლივ გამოყენების შემთხვევებისა და ასეთ დროს შენახვისას და გადატანისას დაცული უნდა იყოს წყალგაუმტარი გადასაფარებლებით და შემაღლებული იატაკით. გამოუყენებული ცემენტი კვლავ უნდა დაუბრუნდეს საწყობს.

ცემენტის გამოყენება უმჯობესია იმავე თანმიმდევრობით, როგორითაც მოხდა მისი ობიექტზე მიღება. ცემენტის შენახვის ვადა შემოიფარგლება ტომრებში 90 დღემდე. ცემენტი, რომელიც ინახებოდა ამაზე უფრო ხანგრძლივი პერიოდების განმავლობაში, ან რომელიც შეიძლება დატენიანდა, არ უნდა იქნას გამოყენებული, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც კონტრაქტორი ჩატარებს მის ხელახალ ტესტირებას, ხოლო ინჟინერი დაამტკიცებს მის ვარგისიანობას. არ შეიძლება ნატეხებად ქცეული ცემენტის გამოყენება. სხვადასხვა ქარხნის ან სხვადასხვა მარკის ცემენტი უნდა ინახებოდეს ცალ-ცალკე.

მშენებლობის ადგილზე მიწოდებული ცემენტის ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 70°C -ს, ხოლო ამრევში ჩაყრის მომენტში არ უნდა აღემატებოდეს 50°C -ს, თუ სხვა რამ არ იქნა მითითებული.

მთლიანად კონტრაქტორის პასუხისმგებლობაშია ამ სპეციფიკაციებისა და ამ სამუშაოების მოთხოვნების შესაბამისი ცემენტის დროული მიწოდება. შესაბამისი პარამეტრების ცემენტის არქინით გამოწვეული დაგვიანებები კონტრაქტორს სამუშაოს შესრულების ვადის გადაწევის ან აქედან გამომდინარე რაიმე პრეტენზიების განცხადების არანაირ უფლებას არ ანიჭებს.

დ - მინარევები

ცემენტის გამაგრების დასაჩქარებლად ანარეგს უნდა დაემატოს კატალიზატორი. გამოყენებულ მინარევებს ამ სფეროში წარმატებული ექსპლუატაციის სულ მცირე 5 წლის ისტორია უნდა ჰქონდეს, ხოლო მისი მისაღებლობა და საჭირო რაოდენობები დადგინდება წინასამშენებლო გამოცდების დროს. ის არ უნდა შეიცავდეს წელში ხსნად ქლორიდებს ან ფოლადის კოროზიის გამომწვევა ნივთიერებებს და არ უნდა იწვევდეს ისეთ საზიანო შედეგებს, როგორიცაა: დაგებული ტორკეტებების დახუთქვა და განშრევება.

ჩვეულებრივ, ტორკეტებების, თუ სხვაგან სხვა რამ არ არის მითითებული, უნდა ჰქონდეს ქაშმოთ მოცემული გამკვრივების დრო და სიმტკიცე:

1) ცემენტის/მინარევების ცომის თავდაპირველი გამყარება	3 წთ.
ცემენტის/მინარევების ცომის საბოლოო გამყარება	12 წთ.
2) ტორკეტებების 3 სთ-იანი სიმტკიცე	0.7 ნ/მ²
ტორკეტებების 8 სთ-იანი სიმტკიცე	4.0 ნ/მ²
ტორკეტებების 24 სთ-იანი სიმტკიცე	10.0 ნ/მ²

მინარევების მოხმარება უნდა აღირიცხებოდეს ყოველდღიურად. საშუალო შემცველობამ შეიძლება მიაღწიოს 4.5% -ს, მაქსიმალური შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს ცემენტის წონის 6% -ს.

ე - წყალი

საიმედო და ადეკვატური წყლის მიწოდება უნდა იქნას უზრუნველყოფილი და შენარჩუნდეს კონტრაქტორის მიერ. წყალი უნდა იყოს სუფთა და საზიანო რაოდენობით არ უნდა შეიცავდეს ზეთს, მენტონის, ტუტებს, შაქარს, მარილს, ლამსა და სხვა ორგანული წარმოშობის მასებს.

წყალი უნდა შეიცავდეს არა უმეტეს 1000 მგ/ლ სულფატებს (SO_4), არა უმეტეს 100 მგ/ლ ქლორიდებს (Cl), და მისი სიმდგრივის ზღვარი არ უნდა აჭარბებდეს 1000 ppm.

კონტრაქტორი ვალდებულია გაეცნოს წყლის წყაროსა და ხარისხს. ყურადღება უნდა მიაქციოს ტბორ-სალექტისა და სხვა საშუალებების მოწყობის მოთხოვნებს, რომელიც შესაძლოა მას მოეთხოვოს.

10.6 მოთხოვნები ნარევის შემადგენლობისა და სარისხისადმი

კონტრაქტორმა ისე უნდა მოამზადოს ნარევი, რომ ის პასუხისმგებელი სიმტკიცის მითითებულ პარამეტრებს. ნარევებს დამტკიცებს ინჟინერი.

კონტრაქტიული ან მოსახვის ტორკრეტბეტონისთვის კუმულაციისადმი კუბური სიმტკიცე 28-ე დღეს უნდა იყოს 35 ნ/მ². კუმულაციისადმი სიმტკიცემ 7 დღის შემდეგ უნდა მიაღწიოს 28 დღისთვის დადგენილი სიმტკიცის 70%-ს.

ნარევები უნდა იყოს იმგარი, რომ შემაგსებლის გრადაცია და ცემენტის შემცველობა დაგუბის შემდეგ იყოს ისეთი, როგორიც საცდელი პანელებიდან აღებული, დამტკიცებული სასინჯი ნარევების გამოყენებით დამზადებული ნიმუშების შემაგსებლის გრადაცია და ცემენტის შემცველობა. ყველა შემადგენელი კომპონენტი ერთნაირად უნდა გაიფანტოს მთელ ნარევში.

ბეტონის კლასი	შემაგსებლის მაქს. ზომა (მმ)	ნომინალური OPC შემცველობა ¹ (კგ)	სიმტკიცე 28-ე დღეს (ნ/მ ²)	მაქსიმალური წალ/ცემენტის ფარდობა	მდებარეობა
C-35	10	400	35	0.45	გვირაბის თაღი და კედლები

ცხრილი 10-1: ტორკრეტ-ბეტონის საორიენტაციო რეცემები

ნარევებში წყლის შემცველობა შეზღუდული უნდა იყოს, რათა თავიდან იქნას აცილებული ტორკრეტბეტონის ჩამოცვლება. წყლისა და ცემენტის შეფარდება დაგებულ ტორკრეტბეტონში უნდა იყოს 0.32-0.45.

ინჟინერი იტოვებს უფლებას, სამუშაოთა მიმდინარეობისას, ნებისმიერ დროს, კონტრაქტორს მისცეს მითითება, რომ მან ცვალოს ტორკრეტბეტონის შემადგენლების პროპორციები ან დაუკავთოს შემდგომი საცდელი დაგებები, რათა უზრუნველყოს სათანადო სიმტკიცეების შენარჩუნება.

10.7 გამოცდა

ნარევის შემადგენლობის დამტკიცებისთვის კონტრაქტორი მოამზადებს არანაკლებ სამ საცდელ პანელს, ინჟინერის მიერ თითოეული ანარევის გამოსაცდელად, თავდაპირველად მინიმუმ 5 დღით ადრე ტორკრეტბეტონის დაგების სამუშაოების დაწყებამდე. დანამატებში ან მოწყობილობებში ნებისმიერი შემდგომი ცვლილებისათვის ინჟინერმა შეიძლება მოითხოვოს ახალი ტესტირება. ყველა გამოცდა უნდა ჩატარდეს ტორკრეტის საცდელი პანელებით და აღებული ნიმუშების მომზადებისა და ტესტირების ASTM სტანდარტული წესის C 1140-ის მიხედვით.

ხარისხის რეგულარული კონტროლის მიზნით, მოსაწოდებელი პანელების რაოდენობა დასაგები ტორკრეტბეტონის ყოველი 200 მმ-სთვის უნდა იყოს 3.

ნარევის შემადგენლობის დამტკიცებისათვის და რეგულარული ხარისხის კონტროლისათვის განკუთვნილი სამანეულიანი კომპლექტები უნდა მოიცავდნენ თითო-თითო შესხმას ჰორიზონტალურ ზედაპირზე დამზადალი მიმართულებით, დახრილ ან ვერტიკალურ ზედაპირზე, და ჰორიზონტალურ ზედაპირზე აღმავალი მიმართულებით.

საცდელი პანელები, ტორკრეტბეტონის ხარისხის კონტროლისათვის და დანამატების შესაბამისობის განსაზღვრისათვის, უნდა დამზადდეს აქ მოყვანილი წესით და ინჟინერის მოთხოვნის შესაბამისად.

კონტრაქტორს უვალება ყველა დანადგარის, მასალისა და აუცილებელი დახმარების მიწოდება და ყველა აუცილებელი სამუშაოს შესრულება ტორკრეტბეტონის საჩვენებელი საცდელი პანელების დასამზადებლად.

გამოსაცდელი პანელები მიღებული უნდა იქნას დამოწმებული $1 \text{ mm}^2 \times 80 \text{ mm}$ სიღრმის ხისტი ფუძის მქონე ხის ჩარჩოს დამაგრებით კლდის ისეთ ადგილზე, რომელიც ტორკეტბეტონით დასამუშავებლის ანალოგიური იქნება, ან სხვა დამტკიცებულ ალტერნატიულ ზედაპირზე, ჩარჩოს დასველებით და ტორკეტბეტონის დაგებით ჩარჩოთი შემოფარგლულ ფართობზე ისე, როგორც აქ არის აღწერილი და იმავე ასარევი და დამგები მოწყობილობების გამოყენებით, რომელიც სამუშაოების წარმოებისას იქნება გამოყენებული.

ყველა პანელის მინიმალური სისქე უნდა იყოს 80 მმ და უნდა დამზადდეს ინჟინრის თანდასწრებით. პანელები ხელშეუხებელი დაგების ადგილზე, ვიდრე არ მოხდება საბოლოო გამკვრივება.

საბოლოო გამკვრივებისთანავე კონტრაქტორი დაუყოვნებლივ გადაიტანს საცდელ პანელებსა და ნიმუშებს ლაბორატორიაში, დამზადების შემდეგ არანაკლებ ორი საათისა და არაუგიანეს რვა საათისა ისეთნაირად, რომ პანელები არანაირად არ დაზიანდეს.

ტორკეტბეტონის სიმტკიცის ზღვარი კუმშვაზე უნდა განისაზღვროს საცდელი პანელებიდან უშუალოდ ტესტირებამდე ამოღებული საცდელი 76 მმ-იანი ცილინდრების ტესტირებით, რისთვისაც ჩამაგრდება და გამოიცდება ბეტონის ცილინდრული ნიმუშების კუმშვისადმი სიმტკიცის ASTM სტანდარტული ტესტირების C 39 მეთოდით.

გამოცდის შედეგებს ჩაუტარდება სტატისტიკური ანალიზი. შედეგები შესაბამისი უნდა იყოს საშუალო 28-ე დღისთვის კუმშვისადმი წინაღობისა, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ ტესტების კუმშვისადმი სიმტკიცის დადგენილ ზღვარზე დაბლა ვარდნის ალბათობა შეიზღუდოს ერთადევ ყოველი ხუთი ტესტიდან, 15%-იანი ცვალებადობის კოეფიციენტით ნარევის შემადგენლობის დასამტკიცებელი ტესტისათვის და 20%-იანი ცვალებადობის კოეფიციენტით - ხარისხის კონტროლის ტესტებისათვის. თანმიმდევრობით ჩატარებული ნებისმიერი ექვსი ტესტის საშუალო შედეგი არ უნდა იყოს დადგენილ კუმშვისადმი სიმტკიცის დადგენილ ზღვარზე ნაკლები.

10.8 მოწყობილობა

სამუშაოს შესასრულებლად გამოყენებული იქნება მხოლოდ ინჟინრის მიერ დამტკიცებული თანამედროვე, გამართულად მოქმედი შემრევი, მიმწოდებული და დამგები მოწყობილობები.

კომპარესორი უზრუნველყოფს პაერის მიწოდებას, რომელიც საკმარისია სამუშაოს ყველა ნაწილისთვის საქმენში ნაკადის საკმარისი სიჩქარის შენარჩუნებისთვის და საჭიროებისას, ანასხლებების მოსაშორებლად განკუთვნილი შეკუმშული პაერის მიმწოდებული მილაკის იმავდროული მუშაობისთვის.

მისაწოდებელი მოწყობილობა უნდა იყოს პნევმატური მიწოდების, ხოლო სველი არევისთვის, პოზიტიური მიწოდების ტიპის. მას უნდა შეეძლოს ერთგვაროვნად შერეული უწყვეტი თანაბარი ნაკადის სათანადო სიჩქარით გამოშვება გამომშვები საქმენიდან სამუშაო უბნების ნებისმიერ სიმაღლეზე.

მიმწოდებელი მოწყობილობები გულდასმით უნდა გაიწმინდოს თითოეული ცვლის ბოლოს. მოწყობილობების ნაწილები, განსაკუთრებით საქმენის მილისი და წყლის რგოლი, რეგულარულად უნდა შემოწმდეს და საჭიროებისამებრ შეიცვალოს.

გამომშვები საქმენი, განკუთვნილი მშრალი შერევის პროცესისათვის, უნდა იყოს აღჭურვილი წყლის დაჭირების მექანიკური სისტემით (წყლის რგოლი) შემავსებლისა და ცემენტის ნარევისათვის წყლის თანაბრად მისაწოდებლად. წყლის საკეტი ადვილად რეგულირების დროის განვითარების მიზანით გამოიყენება განკუთვნილი წყლის დამტკიცებული მილის მიზანით.

ბადი უნდა იყოს, რათა შესაძლებელი იყოს წყლის რაოდენობის ცვლა და მოსახერხებელი იყოს მუშისთვის.

წყლის წნევა ერთსა და იმავე დონეზე უნდა იქნას შენარჩუნებული და უნდა იყოს სა-ექსპლუატაციო წნევაზე სულ მცირე 1 ბარით მეტი და საკმარისი საიმისოდ, რომ ნებისმიერ დროს უზრუნველყოს სათანადო პიდრატაცია.

საქართველოს კონუსური ფორმის ერთგვაროვანი ნაკადის მიწოდება. ამ ნაკადის გამრუდების გამოსწორება მოხდება საქართველოს დაოფალიერებით და დეფექტური ნაწილების შეცვლის გზით გაუმართაობის აღმოფხვრით, შემდგომი სამუშაოს გაგრძელებამდე.

10.9 მუშახელის კვალიფიკაცია

საქართველოს ოპერატორ მუშას უნდა ჰქონდეს მსხვილშემაგრებლიანი ტორკრეტბეტონის დაგების გამოცდილება ან უნდა მუშაობდეს ინსტრუქტორის ან ოსტატის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ, რომელსაც ამგვარი გამოცდილება გააჩნია. თითოეულმა ბრიგადამ უნდა შესძლოს მისაღები კვალიფიკაციის წარმოზენა ვერტიკალურ და ზედა საცდელ პანელებზე ტორკრეტბეტონის დაგებისას, ვიდრე დაიწყება საწარმოო სამუშაოები. სამუშაოებზე დასაქმდება მხოლოდ დამტკიცებული ბრიგადები.

ტორკრეტბეტონი უნდა შედგებოდეს მჭიდრო ერთგვაროვანი ბეტონისაგან, რომელშიც არ იქნება ჩართული მსხვილი ანასხლებები და რომლის ფენებს შორის კავშირი არ იქნება გამოგვეთილად სუსტი. საქართველოს ოპერატორმა უნდა დააგოს ერთგვაროვანი და ზღვრულ მნიშვნელობასთან მიახლოებული ყველაზე პლასტიკური კონსისტენციის ტორკრეტბეტონი. საქართველოს უნდა მდგრადი და სამუშაოების წინასწარ განსაზღვრულ დისტანციაზე და ისეთ პოზიციაში, რომ მასალის გამომავალი ნაკადი დასაფარ ზედაპირს ეცემოდეს რაც შეიძლება ახლოს და სწორი კუთხებით.

10.10 ზედაპირის მომზადება

როდესაც ტორკრეტბეტონი უნდა მოეწყოს კლდოვან ზედაპირებზე, ეს უკანასკნელი უნდა მომზადდეს ზედაპირის მინიმალური აფხევით და შემდეგ სუფთა წყლით გარეცხვით. როდესაც ტორკრეტბეტონი უნდა დაიგოს ბეტონის ზედაპირებზე, კერძოდ, როცა დამატებითი მოპირკეთება ეწყობა სადაწნეო გვირაბში, ზედაპირი წყლის ჭავლებით გულდასმით გაიწმინდება ნარჩენებისაგან და ნებისმიერი წარმოშობის ნადებისაგან (ორგანული, დანალექი, ძველი ცემენტის ხსნარი და ა.შ.). ყველა ზედაპირი უნდა იყოს სველი და სუფთა, ხოლო ტორკრეტბეტონით უკვე მოპირკეთებული ზედაპირი, რომელზეც მეორე ტორკრეტბეტონის ფენა უნდა დაედოს, ტორკრეტბეტონის დაგების მომენტისათვის უნდა იყოს ანასხლებისაგან გასუფთავებული. ტორკრეტბეტონის დაგების წინ ზედაპირი უნდა იყოს ნოტიო.

იქ, სადაც წყალი მოჟონავს კლდიდან ან ბეტონიდან, რომელზეც უნდა დაიგოს ტორკრეტბეტონი და წყლის შეჩერება ვერ ხერხდება მხოლოდ ტორკრეტბეტონის დაგებით, წყლის მოცილება ტერიტორიიდან უნდა მოხდეს ან სიცარიელეების პლასტიკური მასალით შევსებით ან კიდევ მილებით, დარებით ან სხვა საშუალებებით გადაგდების გზით ისე, რომ ტორკრეტბეტონი წყლის ქონვის, პიდროსტატიკური დაწნევის ან ეროზის მოქმედებისგან ხელშეუხებელი დარჩეს.

ტორკრეტბეტონის ფენას, რომელზეც დაუყოვნებლივ უნდა იქნას დადებული შემდეგი ფენა, ჯერ უნდა მიეცეს თავდაპირველი გამყარების საშუალება. ტორკრეტბეტონის ფენა, რომელიც საბოლოო გამკვრივების შემდეგ უნდა დაიფაროს შემდეგი ფენით, უნდა ჩამოიხვეტოს,

ჩამოირეცხოს ან ინჟინრისთვის მისაღები სხვა საშუალებით ჩამოსცილდეს ცემენტის წვენი, ჭუჭყი ან სხვა მოსაცილებელი ელექტრობენერგეტიკური და ანასხლები.

ტორკრეტბეტონის ზედაპირები უნდა დარჩეს ნოტიო, ვიდრე არ დაიგება ტორკრეტბეტონის შემდეგი ფენა ან არ შესრულდება ბეტონის გამყარების პროცესისადმი ამ ნაწილით გათვალისწინებული მოთხოვნები.

10.11 შერევა და დაგება

არევამდე ტორკრეტბეტონის კომპონენტების წონის მიხედვით დოზირება გულდასმით უნდა მოხდეს. შემავსებლები წელის დამატების გარეშე გულდასმით უნდა აირიოს დამგებ მოწყობილობებში მოთავსებამდე. ანარევები, რომლებიც არ დაიგება ცემენტის დამატებიდან 60 წელის განმავლობაში, დაწუნებული იქნება. დამაჩქარებელი მინარევების პროპორციები ზუსტად უნდა იქნას დაცული.

ტორკრეტბეტონის ნებისმიერი ფენის მინიმალური სისქე უნდა იყოს 25 მმ. ნებისმიერ ადგილზე დაგებული ტორკრეტბეტონის ნებისმიერი ფენის მაქსიმალური სისქე უნდა იყოს 50 მმ. მოწყობილი ტორკრეტბეტონის მაქსიმალური საერთო სისქე არ უნდა აღემატებოდეს 500 მმ.

ინჟინერი შეამოწმებს ზედაპირებს ტორკრეტბეტონის დაგებამდე. ასეთი შემოწმების საფუძველზე, ინჟინერმა შეიძლება მოითხოვოს ზედაპირების დაუყოვნებლივ დაფარვა ტორკრეტბეტონით. ასეთ შემთხვევაში ტორკრეტბეტონი უნდა დაიგოს 4 საათის განმავლობაში.

დია სამუშაოების ადგილზე ტორკრეტბეტონის დაგება არ მოხდება მაშინ, როდესაც ამინდის არახელსაყრელი პირობების გამო ტორკრეტბეტონის დაგება არაეფუქტურია, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც უზრუნველყოფილია სამუშაო უბნის გადახურვა, ვიდრე ტორკრეტბეტონი საკმარისად კარგად არ გამყარდება და დაზიანებისაგან დაცული გახდება.

კონტრაქტორი დაამუშავებს მუშაობის მეთოდებს და ოპერაციებს, რათა მიღწეულ იქნას:

- 1) მინიმალური ანასხლების წარმოქმნა;
- 2) თანაბრად მოსწორებული ზედაპირი;
- 3) არანაირი სიცარიელეები ტორკრეტბეტონში;
- 4) მინიმალური რაოდენობის ნახეთქების წარმოქმნა;
- 5) ტორკრეტბეტონის კარგი შეჭიდება ზედაპირთან

საქმენთან მასალის ნაკადი უნდა იყოს უწყვეტი და ერთგვაროვანი და ყოველ მოცემულ ადგილზე ბეტონის დაგების სისწავეც უნდა იყოს აგრეთვე ერთნაირი. ლითონის ნაჭრები, ქვიშის ლაქები, სველი ადგილები ან სხვა დაფუძნები უნდა აღმოიფხვრას და გამოსწორდეს აქ აღნიშნული წესით.

გამოყენებული იქნება ფენის სისქის დადგენის ისეთი დამტკიცებული მეთოდი, როგორიცაა კალიბრ-საცობები ან ჭაბურღლილები.

გერტიკალურ ან დამრეც ზედაპირებზე, ტორკრეტული ბეტონის დაგების დაწყება საჭიროა ყველაზე დაბალი წერტილიდან, ხოლო ტორკრეტბეტონის ფენა უნდა იგებოდეს პორიზონტალურ ზოლებად, ვიდრე მთელი ზედაპირი არ დაიფარება.

როგორც წესი, ტორკრეტბეტონის დაგების შემდეგ აუცილებელია სადრენაჟო ჭაბურღლილების გაბურღვა. მაგრამ იქ, სადაც სადრენაჟო ჭაბურღლილები უკვე გაბურღლულია კლდეში, რომელზედაც უნდა დაიგოს ტორკრეტბეტონი, კონტრაქტორი ყველა აუცილებელ ზომას მიიღებს ასეთი ჭაბურღლილების დაგმანვის საწინააღმდეგოდ.

როდესაც ტორკრეტბეტონის დაგება უნდა მოხდეს არსებულ კონსტრუქციებთან სიახლოვეს, კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს კონსტრუქციის სრული დაუზიანებლობა და კონსტრუქციების ზედაპირების დაცვა ტორკრეტბეტონის დაგებამდე და მის შემდეგ.

ნებისმიერ უბანზე ტორკრეტბეტონის დაგება ჩაითვლება დამთავრებულად, როდესაც ტორკრეტბეტონი ამოვგანილი იქნება მითითებულ სისქემდე. ნახაზებზე მითითებული ტორკრეტის სისქე უნდა იყოს მინიმალური სისქე ნებისმიერ დამუშავებულ უბანზე, გამოშვერილი კლდის გამოკლებით, რომლის ზომებიც გეგმაში უფრო ნაკლებია ტორკრეტბეტონის მითითებულ სისქეზე. ასეთ შემთხვევაში მინიმალური საფარი უნდა იყოს 30 მმ.

10.12 ანასხლეტი

ანასხლეტის რაოდენობა მინიმუმამდე უნდა იქნას დაყვანილი და ექვემდებარებოდეს უწყვეტ მონიტორინგს. განსაკუთრებული სიფრთხილეა გამოსახული, რომ ანასხლეტი არ დაგროვდეს კედლების და იატაკების შეერთების ადგილებში როგორც მიწისქვეშ, ასევე ზედაპირზე.

ნებისმიერ მიმდებარე ტერიტორიაზე ტორკრეტბეტონის დაგებამდე უნდა მოხდეს ანასხლეტის მოცილება და გატანა. დაუშვებელია ანასხლეტის ხელახლი გამოყენება.

კონტრაქტორმა ყველა დონე უნდა იხმაროს, რათა მინიმუმამდე დაიყვანოს ანასხლეტის რაოდენობა. თუ ინჟინერი ჩათვლის, რომ ანასხლეტი ჭარბი რაოდენობისაა, მან შეიძლება მოსთხოვოს კონტრაქტორს ნარევის კომპოზიციის ან დაგების წესის გადასინჯვა ან სხვა მიზანშეწონილი დონისძიების გატარება ანასხლეტის შესამცირებლად, მაგალითად, ჯაჭვისებური ბადის დაგება თავდაპირველ ზედაპირზე, შეჭიდების გაზრდის მიზნით.

10.13 დაცვა, გამყარება და დამუშავება

ახლადდაგებული ტორკრეტბეტონის ზედაპირების დაზიანებისაგან დაცვის მიზნით საჭიროა მათი დაცვა წყლისაგან.

როდესაც ტორკრეტბეტონის რომელიმე ფენის ზედაპირზე წარმოიქმნება პირველი მშრალი ლაქები, საჭიროა მისი დასველება წყლის ჭავლით ყოველ 4 საათში ერთხელ ან სხვაგარად გამყარება მინიმუმ 7 დღის განმავლობაში ინჟინრისათვის მისაღებ კონდიციამდე.

10.14 რემონტი

ტორკრეტის შემდეგი ფენის დაგებამდე წინა ფენა უნდა შემოწმდეს უსწორმასწორობაზე.

კონტრაქტორმა უნდა გამოასწოროს უსწორმასწორო, ქვიშიანი, დაბზარული ან აშრევებული მონაკვეთები და ყველა სხვა მონაკვეთი, სადაც ინჟინრის აზრით, ტორკრეტბეტონი დეფექტიანია. ამისათვის საჭიროა ტორკრეტბეტონის მოცილება კლდის, ბეტონის ან ტორკრეტბეტონის საღი ზედაპირის გამოჩენამდე, ზედაპირის მომზადება აქ მითითებული წესით და ამ მონაკვეთზე ტორკრეტბეტონის ხელახლი დაგება ინჟინრისათვის დამაკმაყოფილებლად.

10.15 დასაშვები გადახრები

შევფბეტონის ზედაპირის მოსწორება უნდა იყოს ისეთი ტიპის, როგორც აღწერილია მოცემული სპეციფიკაციების თავში 7.10.

10.16 გაზომვა და გადახდა

ა – ზოგადი ნაწილი

ანაზღაურების გაანგარიშება მოხდება დაგებული ტორკრეტბეტონის მოცულობის მიხედვით, რომელიც იანგარიშება შემდეგნაირად: დაგებული ტორკრეტბეტონის გაზომილი ფართობი გამრავლებული ნახაზებზე ნაჩვენებ ან ინჟინრის მიერ მითითებულ სისქეზე.

გრუნტის ზედაპირის დამუშავების სამუშაოების ასანაზღაურებული ფართი განისაზღვრება როგორც საშუალო დამუშავებული ზედაპირის სიბრტყის პარალელურად დაგეგმილებული (პროექტირებული) სიბრტყე.

გადახდა მოხდება განფასებებში შეტანილი ყოველ კუბური მეტრის ერთეული ფასით, რომელმაც უნდა მოიცვას შემდეგის (და არა მხოლოდ შემდეგის) მთლიანი დირებულებები:

- 1) ყველა მუშახელი, დანადგარი და მასალა, ცემენტის ჩათვლით;
- 2) ყველა მასალის შენახვა, დოზირება და არევა, წყლის მოწოდება, ზედაპირების მომზადება და გასუფთავება;
- 3) ფენის სისქის კონტროლის მიზნით კალიბრ-საცობების განთავსება;
- 4) ტორკრეტბეტონის დაგება, ანასხლებების ჩათვლით;
- 5) დროებითი დაცვა, გამყარება და გამოცდა;
- 6) მასალების გამოცდასთან დაკავშირებული ყველა დონისძიება.

ნახაზებზე მითითებული ან ინჟინრის მიერ დადგენილი ტორკრეტბეტონის სისქის გადაჭარბებით კონტრაქტორის მიერ დაგებული ტორკრეტბეტონი არ ანაზღაურდება.

ბ - მასალები

ამ ნაწილში მითითებული 400 კგ/მ³ ცემენტის ნომინალური შემცველობისათვის ცალკე გადახდა არ მოხდება.

კატალიზატორების ან სხვა მინარევებისათვის დამატებითი გადახდა არ იწარმოებს და მათი დირებულება შეტანილი უნდა იქნას ტორკრეტბეტონის ერთეულ ფასში.

11 ბურლვა და ცემენტაცია

11.1 სამუშაოების მოცულობა

ამ ნაწილში მოცემული სამუშაო მოიცავს მთლიანად მუშახელს, მასალებს, ოპერაციებსა და აუცილებელ მომსახურებას, რომელიც საჭიროა ჭაბურღილების მოსაწყობად, და გვირაბიდან ჭაბურღილების ცემენტაცია ნახაზზე ნაჩვენებ ან ინჟინრის მიერ მითითებულ ადგილებში.

ბურლვის სამუშაოები მოიცავს შემდეგს: საძიებო ბურღილების გაბურღვა და ბურღილების გაბურღვა საკონტაქტო (შემავსებელი) ცემენტაციისათვის.

ცემენტაციის სამუშაოები მოიცავს კონტაქტურ ცემენტაციას, 0.5 მპა-მდე დაწნევით ბეტონსა და კლდეს შორის არსებული სიცარეელები შესავსებად.

11.2 განმარტებები

ცემენტაცია განიმარტება, როგორც შესაფერისი ტუმბოს გამოყენებით და ჭაბურღილების სისტემის გამჭოლად ცემენტისა და წყლის ნარევის სხვა საჭირო დანამატებთან, ქვიშა-სთან, ბენტონიტთან და წილასთან, წვრილ ფრაქციებთან ერთად ან სხვა მსგავსი დამოწმებული ნარევის გადახსნილში ან კლდის მასაში ან კლდისა და ბეტონის კონტა-ქტის ადგილებში წნევის ქვეშ დაჭირხვნა. საცემენტაციო ხსნარები იყოფა მყარ და არა-მყარ ნარევებად.

არასტაბილური ნარევები წარმოადგენს წყალში ცემენტის მარტივ სუსპენზიას. ეს სუსპენზიები ჰომოგენურია, ვიდრე მოძრაობაში იმყოფება, ხოლო მოძრაობის შეწყვეტისთანავე იწყება დალექვა.

სტაბილური ნარევები წარმოადგენს კოლოიდურ სუსპენზიებს, გახსნილს წყალში, რომელთა ნაწილაკების ზომა იმდენად მცირეა, რომ ცემენტაციის მიმდინარეობისას მნიშვნელოვან დალექვას არ აქვს ადგილი. ნარევი ითვლება სტაბილური, როდესაც სიბლანტე არ აღემატება 5%-ს ორი საათის შემდეგ.

საკონტაქტო ცემენტაცია არის ბურღვებისა და ცემენტაციის დაბალი წნევის პირობებში ჩატარება, რათა შეივსოს სიცარიელეები ბეტონსა და კლდის ზედაპირს ზორის.

ლია ბოლოს გამორეცხვა არის ბურღილის ძირში წყლის ან წყლისა და ჰაერის ნაკადის შეშტორებით და სითხისა და შეწონილი მასალის ბურღილის ზემოთ დაბრუნებით ბურღვის ნარჩენების და ნაგავის ჭაბურღილიდან მოცილება.

საცემენტაციო წნევა ნიშნავს საცემენტაციო ხსნარის შეყვანის წნევას, გაზომილს ჭაბურღილის ყელთან ახლოს განლაგებული უახლოესი მანომეტრით ბურღილში საცემენტაციო ხსნარის ჩატუმბვის დროს.

წარმატებული მიერთება ნიშნავს ყველა ოპერაციის შესრულებას, რომელიც აუცილებელია პაკერის სწორად განთავსებისათვის, რომელსაც შეუძლია მოთხოვნილი წნევის შენარჩუნება გაუზონვის ან წნევის დანაკარგების გარეშე, წყალდაწნევით ტესტირების ან მაქსიმალურ ზღვრამდე ცემენტაციის განმავლობაში.

საცემენტაციო ხსნარის მიღება ან საცემენტაციო ხსნარის შთანთქმა არის ჭაბურღილში ჩატუმბვის მასალების რაოდენობა გამოსახული მშრალი ცემენტის კილოგრამებში გრძივ მეტრზე.

წყლისა და ცემენტის პროპორცია არის წყლის მასის შეფარდება ცემენტის მასასთან.

11.3 წარსადგენი დოკუმენტაცია

ა - ბურღვა

ბურღვების (და/ან საცემენტაციო სამუშაოების) დაწყებამდე რომელიმე სამუშაო უბანზე, კონტრაქტორმა ამის შესახებ უნდა შეატყობინოს ინჟინერს და ბურღვებისა და/ან საცემენტაციო სამუშაოების გეგმა გასაცნობად გადასცეს 5 დღიანი ვადის გათვალისწინებით. როგორც კი დაიწყება სამუშაოების წარმოება, ბურღვების და/ან ცემენტაციის გეგმა შესაძლოა შესაბამისად შესაცვლელი შეიქნას ინჟინერთან კონსულტაციითა და მისი მითითებით. კონტრაქტორი მზად უნდა იყოს და პერიოდულ აღჭურვილობა ბურღვის და საცემენტაციო სამუშაოებში ცვლილებების განსახორციელებლად.

კონტრაქტორმა უნდა მიაწოდოს ინჟინერს დოკუმენტაცია (ველზე მის დაგეგმილ გამოყენებამდე) საბურლ წყალში გამოყენებისათვის შემოთავაზებული ყველა შემავსებლის საცვებებაციო სსნარის ანარევზე ზემოქმედების შესახებ. არც ერთი დანამატის გამოყენება არ მოხდება ინჟინრის მიერ მისი წინასწარ დამტკიცების გარეშე.

კერნის ამოღებით ყოველი ბურღვის შესრულებიდან 24 საათის განმავლობაში კონტრაქტორი ინჟინრის მიერ დამტკიცებული ფორმით წარუდგენს მას ჭაბურლილის ტექნიკური მონაცემების ურნალს. ურნალი უნდა იყოს მისაღებ სტანდარტთან შესაბამისობაში და უნდა შეიცავდეს შემდეგს:

- 1) ბურღვის დაწყებისა და დამთავრების თარიღი;
- 2) ჭაბურლილის ნომერი;
- 3) ჭაბურლილის მდებარეობა, დახრილობა, მიმართულება და სიგრძე;
- 4) გამოყენებული ბურღვისატეხისა და კერნამომღების ტიპი და დიამეტრი. გამოყენების შემთხვევაში, საბურლი დანადგარის ტიპი, სამაგრი მილის სიგრძე და დიამეტრი;
- 5) წყლის წნევის გაზომვები, მათ შორის გაზომვების ჩატარების თარიღები და დრო;
- 6) ფილტრაციაზე გამოცდისა და ჭაბურლილების სხვაგვარი გამოცდების ჩატარების შემთხვევაში, მათი შედეგები;
- 7) ბურღვის ჩანაწერები ძირითადი პარამეტრების მითითებით (შეღწევადობის ხარისხი, ბურღვის ბრუნვის სიჩქარე და თანაბრობა, ბრუნვის ძალა, საბურლე სსნარის ნაკადი, წნევა და ა.შ.) და ბურღვის მიმდინარეობაზე მბურღლავის დაკვირვების შედეგები;
- 8) თითოეული კერნის დაშვების სიგრძე, აღდგენილი კერნის სიგრძე ან პროცენტული სიდიდე, ან ორივე, კერნის დანაკარგების აღგილმდებარეობა და მიზეზები;
- 9) საბურლი სსნარისა და ტალახის თვისებების ყველა ცვლილება, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ საბურლი სსნარი დაიკარგა (ნაწილობრივ თუ სრულად), - ნიშნული და სიდრმე, რომელზედაც ამას ადგილი პქონდა;
- 10) მბურღლავის მიერ ბურღვისას წარმოშობილი მოვლენის ბუნების ინტერესი და აღწერა;
- 11) ქვაბულების, ნაკერების, ნაპრალების, სუსტი ან ჩამოტეხილი ქანების, ცემენტაციის ნიშნების მდებარეობა და ტიპი, შევსებულია თუ ღიაა, და ყველა სხვა დაკვირვების შედეგი, რომელსაც შეუძლია დამატებითი ინფორმაციის მოცემა საძიებო ბურღვასთან დაკავშირებით;
- 12) მბურღლავებისა და ინსპექტორების გვარები.

ინჟინრის მოთხოვნის შემთხვევაში კონტრაქტორი უზრუნველყოფს დახმარებას კერნის აღწერისას, კერძოდ, კერნის ყუთებში ჩაწყობის, გადაადგილებისა და კერნების გასუფთავებისას.

თითოეული ჭაბურლილიდან ამოღებული კერნიანი ყუთების ფერადი ფოტოები ჭაბურლილის ამოღებიდან 5 დღის ვადაში 3 ეგზემპლარად უნდა წარედგინოს ინჟინერს.

იმ შემთხვევაში, თუ კონტრაქტორი აპირებს საბურღ ხსნარში დანამატის გამოყენებას, მან სულ მცირე 5 დღით ადრე მაინც დასამტკიცებლად უნდა გაუგზავნოს ინჟინერს შეტყობინება და დანამატის ნიმუში.

ბ - ცემენტაცია

ცემენტაციის სამუშაოების დაწყებამდე სულ მცირე 5 დღით ადრე კონტრაქტორმა დასამტკიცებლად უნდა წარადგინოს სრული დეტალური წინადადებები და დეტალური გეგმა ცემენტაციისათვის, მის მიერ შემოთავაზებული დონისძიებების, ყველა მოწყობილობის, ხელსაწყოსა და საცემენტაციო მასალის სპეციფიკაციების, პერსონალის პალიფიკაციის და გამოცდილების ჩათვლით.

ცემენტაციის მთლიანი პროგრამა შემუშავდება კონტრაქტორისა და ინჟინრის ერთობლივი ძალისხმევით. საცემენტაციო ნარევები, წნევები, ტუმბვის ნორმები და თანმიმდევრობა ექვემდებარება შერჩევას და შესაძლებელია მათი მოდიფიცირება სამუშაო პირობებისადმი მისადაგების მიზნით. საცემენტაციო სამუშაოები უნდა დაიგეგმოს იმგვარად, რომ მათი შესრულება შესაძლებელი იყოს დამტკიცებული გეგმის მიხედვით, სხვა სამუშაოებთან ერთად. საცემენტაციო პროგრამის მოდიფიკაციები განხორციელდება ინჟინრის მითითებით.

ცემენტაციის თითოეული ფაზის წინ კონტრაქტორი დასამტკიცებლად წარმოადგენს განსაზღვრული საცემენტაციო სამუშაოების დეტალურ პროგრამას მის მიერ შემოთავაზებული მეთოდებისა და საცემენტაციო ანარევების დეტალების შესახებ ინფორმაციასთან ერთად. არც ერთი საცემენტაციო სამუშაო არ უნდა შესრულდეს ინჟინრის წინასწარი წერილობითი დასტურს გარეშე.

საცემენტაციო სამუშაოების შესრულებისას კონტრაქტორი გამუდმებით აწარმოებს საცემენტაციო ოპერაციების ძირითად პარამეტრებს (წნევა, საცემენტაციო ხსნარის ნაკადი, დრო). ცემენტაციის ეს მონაცემები შეტანილი იქნება დამტკიცებულ ფორმაში და ყოველკვირულად წარედგინება ინჟინერს. წყლის დაწნევის ტესტირების და საცემენტაციო ხსნარის ჩასხმის შედეგები წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც ცხრილის, ასევე გრაფიკების სახით. ჩანაწერები უნდა შეიცავდეს შემდეგს:

- 1) ჭაბურღილების რაოდენობა და ადგილმდებარეობა;
- 2) წყლის დაწნევით ტესტირების შედეგები;
- 3) ცემენტაციის მეთოდი;
- 4) ცემენტაციის დაწყებისა და საცემენტაციო სამუშაოების თითოეული ცვლილების თარიღი და დრო;
- 5) უწყვეტი ცემენტაციის ჩანაწერები, ჩატუმბვის და საცემენტაციო წნევის ფარდობა (და მანომეტრის ანათვალი) დროსთან დაკავშირებით;
- 6) წყალ-ცემენტის ფარდობა და მისი ვარიაციები;
- 7) გამოყენებული ცემენტის, ქვიშის, დამატებებისა რაოდენობები ცალ-ცალკე;
- 8) კაგშირები, თუკი ასეთი არსებობს, სხვა ბურღილებსა და ნაპრალებთან, ისევე, როგორც წყლის ან საცემენტაციო ხსნარის ზედაპირზე გამოჟონვის ადგილები; ნაპრალის ადგილმდებარეობა, მისი პლასტიკური მასალით შევსების ხერხი და წარმატების ხარისხი უნდა აღიწეროს და ზედაპირული ფილტრაციის თითოეული ადგილის მიახლოებითი მდებარეობა და განშტოება უნდა აღირიცხოს ყველგან, სადაც ის თავს იჩენს;

- 9) შესრულების დრო;
- 10) პასუხისმგებელი ბრიგადირის გვარი.

ინჟინერი უფლებას იტოვებს საჭიროებისამებრ მოითხოვოს წარსადგენ დოკუმენტებში ჩასართავი დამატებითი ინფორმაციას.

11.4 მოწყობილობები

ა – საბურღი მოწყობილობები

ყველა საბურღი მოწყობილობა უნდა იყოს იმ ტიპის, სიმძლავრის და ისეთ მექანიკურ მდგომარეობაში, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია კონტრაქტით მოთხოვნილი ბურღვების ჩატარება და უნდა ექვემდებარებოდეს ინჟინრის მიერ დამოწმებას.

კონტრაქტორს სამშენებლო მოედანზე უნდა ჰქონდეს საკმარისი რაოდენობის საბურღი დანადგარები, რათა დროულად შესძლოს სამუშაოების შესრულება. საბურღი დანადგარები უნდა იყოს კარგ სამუშაო მდგომარეობაში და უზრუნველყოფდეს სამუშაოების დამაკმაყოფილებელ წარმართვას. დაუშვებელია მიწისქვეშა სამუშაოებისათვის საბურღი მოწყობილობების მუშაობისათვის შიგაწვის ძრავებით.

საბურღ მოწყობილობებს უნდა შეეძლოთ ნებისმიერი გუთხით ბურღვა ზევით ან ქვევით და უნდა ჰქონდეთ შემდეგი შესაძლებლობები:

- 1) საძიებო ჭაბურღილები 5 მ-მდე;
- 2) ბურღვა საკონტაქტო ცემენტაციისათვის 1მ მოსახვის შემდემდეგ.

გამოყენებული იქნება მბრუნავი და დარტყმითი ტიპის სტანდარტული საბურღი მოწყობილობები, რათა ბურღვები შესრულდეს აქ მოყვანილი წესით ან ინჟინრის მოთხოვნის შესაბამისად. დარტყმითი ბურღვის მოწყობილობები აღჭურვილი იქნება წყლის მენჯით ბურღვის დროს ჭაბურღილების განუწყვეტელი გამორეცხვისათვის.

საზოგადოდ, დარტყმითი ბურღვები ჩატარდება მხოლოდ საკონტაქტო ცემენტაციის დროს. ინჟინერმა შეიძლება მოითხოვოს ზოგიერთი საცემენტაციო ჭაბურღილისა და წნევის განმეორთავი ჭაბურღილის გაჭრა დარტყმითი ბურღვების გამოყენებით. მბრუნავი ტიპის მანქანებს უნდა შეეძლოთ 76 მმ ზომის ბურღილების გაჭრა კერნის ორმაგმილიანი ამომდებების გამოყენებით, რომელთაც შეუძლიათ სუსტი ან მყიფე ქანებიდან კერნის მაქსიმალური ამოდება. მოწყობილობები და ბრიგადა ადგილზე მზადყოფნაში უნდა იყვნენ, როდესაც ინჟინერი მოითხოვს ჭაბურღილების გაბურღვას. ყველა ასეთი კერნი სათანადოდ უნდა იქნას შენახული ხის ყუთებში და ჩაუტარდეს კაროტაჟი შესამოწმებლად.

საბურღი დანადგარები უნდა იყოს მობილური და გვირაბის ზომებისათვის შესაფერისი.

კონტრაქტორმა სამშენებლო ტერიტორიაზე უნდა იქონიოს სხვადასხვა ტიპისა და ზომის ბურღვების (საბურღი თავაკი) დიდი მარაგი, რათა შეძლოს სამუშაოების წარმოების პერიოდში სხვადასხვა შემხვედრი მასალის ოპტიმალური გაბურღვა, აგრეთვე, უნდა ჰქონდეს საკმარისი რაოდენობის საბურღი შტანგები და სხვადასხვა დიამეტრის სამაგრი მილები, რათა უზრუნველყოს შესაფერისი განშლადობა და ჭაბურღილების მდგრადობა.

კონტრაქტორმა უნდა მოაწოდოს მზომი მოწყობილობები, ჭაბურღილების ფაქტობრივი დახსრილობისა და სწორხაზოვნობის შესამოწმებლად.

ბ – საცემენტაციო მოწყობილობები

სამუშაოების შესასრულებლად გამოყენებული უნდა იყოს მხოლოდ თანამედროვე, გამართულად მომუშავე, ინჟინრის მიერ დამტკიცებული საცემენტაციო მოწყობილობები და მათზე იმუშავებს კვალიფიციური და გამოცდილი პერსონალი. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქიმიური ნაწარმის გამოყენების შემთხვევაში.

საცემენტაციო სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო მოწყობილობები უნდა მოიცავდეს ამრეგებს, ცემენტის ხსნარის ტუმბოებს, პაკერებს, მილებს, საცემენტაციო ხაზებს, ფიტინგებს, მანომეტრებს, განათების ქსელებს, გადასატან საცემენტაციო ფიცარნაგებს და სხვადასხვა მარაგებს. მშენებლობის გრაფიკის შესასრულებლად აუცილებელია საკმარისი რაოდენობის საცემენტაციო მოწყობილობების მოწოდება და თითოეულ დანადგარს უნდა შეეძლოს სხვადასხვა სიბლანტის ცემენტის ხსნარის დამაკმაყოფილებელ დონეზე მიწოდება, არევა, ჩატუმბვა და შეშხეულება, როგორც აქ არის განსაზღვრული. მოწყობილობები ყოველთვის უნდა იყოს კარგ სამუშაო მდგომარეობაში, ხოლო ყველა საცემენტაციო ჭაბურდილი, რომელიც დაკარგული ან დაზიანებულია მოწყობილობების მექანიკური დაზიანების ან ცემენტის ხსნარის არასაკმარისი მიწოდების გამო, კონტრაქტორმა, ყოველგვარი დამატებითი ანაზღაურების გარეშე, უნდა შეცვალოს სხვა ჭაბურდილით.

ცემენტის ხსნარის ასარევ და მიმწოდებელ მოწყობილობებს უნდა შეეძლოს ცემენტის ხსნარის მთელს სისტემაში უწყვეტი ცირკულირების უზრუნველყოფა და მოცულობისა და წნევის ზუსტი კონტროლი. მათ უნდა შეეძლოთ ცემენტის ხსნარის ეფექტურად შეზავება და არევა, მისი მიწოდება ჭაბურდილში გამუდმებულ უწყვეტ ნაკადად ნებისმიერი სასურველი წნევით ცემენტაციისათვის აუცილებელ მაქსიმალურ წნევამდე ხარჯით 50 ლ/წთ.

საცემენტაციო ტუმბოები უნდა იყოს მზარდი დორმულის ტიპის და უნდა შეეძლოთ სულ მცირე 50 ლ/წთ ცემენტის ხსნარის ტუმბვა.

ცემენტის ხსნარის მომრევების მინიმალური მოცულობა უნდა იყოს 0.5 მ³ და იყოს მექანიკური პორიზონტალურ ფრთებიანი ან, უმჯობესია იყოს კოლოიდური მადალსიჩქარიანი ცენტრიდანული ტუმბოიანი ტიპის. ამრევოთან უნდა იყოს საცემენტაციო მასალების ზუსტი მზომი მოწყობილობები, რათა შესაძლებელი იყოს ანარევის პროპორციების საგულდაგულო კონტროლი.

ზუმფი ან შემკრები ცისტერნები, მინიმალური მოცულობით 0.5 მ³ უნდა იყოს მექანიკური მოქმედების და იმგვარად მოწყობილი, რომ ცემენტის ხსნარი იყოს არევული და შეწონილ მდგომარეობაში. ცემენტის ხსნარი შემრევიდან მთლიანად უნდა ჩაიცალოს სარევში, ხოლო სარევიდან სატუმბ სექციაში 2.36 მმ-იანი საცერის გავლით დიდი ნაწილაკების მოსაცილებლად.

წყალსაზომები გრადუირებული უნდა იყოს ლიტრებში და ლიტრის მეათედებში ბაიპასის გარეშე, რათა შესაძლებელი იყოს წყლის ხარჯის უშუალოდ სარევში გაზომვა. წყალსაზომის ზევით, წყლის მომწოდებელ ხაზს უნდა ჰქონდეს ბადისებრი ფილტრი გამწმენდი სარქველით, რათა ქვიშა და აბრაზიული ნაწილაკები არ მოხვდეს წყალსაზომში.

დამტკიცებული მოდელის მანომეტრები იმგვარად უნდა იყოს გრადუირებული, რომ ფარავდეს დიაპაზონს 0-დან 1 ნ/მ² (1000 კპა) და 0-დან 4.0 ნ/მ² (4000 კპა). თითოეულ საცემენტაციო დანადგარზე უნდა იყოს სათანადო რაოდენობის სათანადოგო მანომეტრები. კონტრაქტორს ევალება სტანდარტული საკონტროლო მანომეტრის მოწოდება, რომლის მიხედვითაც პერიოდულად მოხდება ყველა დანარჩენი მანომეტრის სიზუსტისა და დამაკმაყოფილებელი მუშაობის შემოწმება. ყველა მანომეტრი უნდა იყოს დანომრილი იდენტიფიკაციის მიზნით.

პაკერებს უნდა შეეძლოთ საცემენტაციო ჭაბურღილების ეფექტურად დაგმანვა დადგენილ ნიშნულზე და უნდა ჰქონდეთ მაქსიმალური საცემენტაციო წნევების ფილტრაციის გარეშე გაძლების უნარი. გამოსაყენებელი პაკერი უნდა იყოს ანევმატურად განშლადი რეზინის მილიანი ტიპის.

გამოყენებული იქნება ორმილიანი საცირკულაციო სისტემა და ყველა მილის, კედლისა და შეერთების შიდა დიამეტრი არ უნდა იყოს 25 მმ-ზე ნაკლები. შლანგებსა და მიმწოდებელ მილებს უნდა შეეძლოთ ცემენტაციისათვის დადგენილზე 50%-ით მეტი წნევის გაძლება.

ჭაბურღილებში ცემენტის ხსნარის მისაწოდებლად აუცილებელია საცემენტაციო თავაკები. თავაკს უნდა ჰქონდეს მიმწოდებელთან შემაერთებელი, ასევე ჭაბურღილებთან შემაერთებელი სარქველითურთ და უპაკეცევითი მილი სარქველით. დამონტაჟებული უნდა იქნას დამტკიცებული მოდელის ორი მანომეტრი სათანადო წნევის დიაპაზონისათვის. ერთი დაიდგმება მიწოდების წნევის გასაზომად ტუმბოზე, ხოლო მეორე - უკუწნევის გასაზომად ჭაბურღილზე.

კონტრაქტორმა უნდა მიაწოდოს, დაამონტაჟოს, შეინარჩუნოს და დამაკმაყოფილებლად ამუშავოს საკომუნიკაციო სისტემა საცემენტაციო დანადგარებსა და გასაბურღ ჭაბურღილებს შორის, მიუხედავად საცემენტაციო უბნების ადგილმდებარეობისა.

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს საკმარისი რაოდენობის ტექნიკური პერსონალის, ოპერატორების, მუშების, სათადარიგო ხელსაწყოების მიწოდება, სამუშაოს თითოეული ფაზის სწორად და დროულად შესასრულებლად.

საცემენტაციო მოწყობილობები უნდა იყოს მობილური და გვირაბის ზომის შესაფერისი.

11.5 საგელე ლაბორატორია

კონტრაქტორს უნდა ჰქონდეს სამშენებლო უბნებზე ბურღვით და საცემენტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებული კვლევისა და ტესტირებისათვის სპეციალურად აღჭურვილი მობილური ლაბორატორია. ლაბორატორიაში უნდა მუშაობდნენ გამოცდილი ასისტენტები, რომლებიც იცნობენ ჩვეულებრივი საცემენტაციო ტესტირების ტექნიკას.

გარდა ჩვეულებრივი ლაბორატორიული მოწყობილობებისა, როგორიცაა: სასწორი, ღუმელი, წყალშეუღწევადობის მზომი, მრიცველი და სხვა, ლაბორატორიას უნდა ჰქონდეს:

- მრავალსიჩქარიანი ლაბორატორიული მიქსერი;
- მარშის ტესტის კონუსი;
- საცერების ნაკრები წვრილი მასალის მარცვლების ზომების დასადგენად.
- ჩვეულებრივი ლაბორატორიული მინის ჭურჭელი, მათ შორის 1-ლიტრიანი კოლბები და სინჯარები, თერმომეტრები და აერომეტრები და ატერბერგის ზღვრის საზომი ჭიქები;
- ბაროიდის შკალიანი ნარევის სიმკვრივის მზომი ხელსაწყო.

ინჟინერს უნდა ჰქონდეს ლაბორატორიაში თავისუფალი შესვლის, ნებისმიერი კვლევის და გაზომვის ჩატარების უფლება, რომელსაც ის საჭიროდ მიიჩნევს.

კონტრაქტორმა ინჟინრის მითითებით უნდა მოამზადოს და გამოსცადოს სასინჯი ნარევები ცემენტაციის დაწყებამდე სულ მცირე 28 დღით ადრე. საცემენტაციო ნარევებში გამოსაყენებელი მასალები უნდა გამოიცადოს იმ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, რომლებსაც ითვალისწინებს ამ ნაწილის თავი "მასალები". ტესტები უნდა ჩატარდეს სამუშაოებში გამოყენებისათვის შემოთავაზებულ ცემენტის ხსნარის ნარევებზე, რათა დადგინდეს კონსისტენციები ანარევში, ანარევის კომპონენტების პრაქტიკული თანაფარდობა, თავდაპირველი და საბოლოო გამყარების დრო და სხვა ისეთი თვისებები, რომელთაც შეიძლება გავლენა იქნიონ ცემენტის ხსნარის ხარისხზე.

ფაქტობრივი ცემენტაციის ოპერაციების დროს კონტრაქტორმა ცემენტაციის თანადროულად უნდა ჩატაროს ტესტები ცემენტის ხსნარის ნარევებზე და დიაგრამაზე დაიტანოს სიბლანტის, დალექვის ზღვრების, კუმშვისადმი სიმტკიცის ზღვრის, ცემენტაციისათვის დასაშვები მაქსიმალური სიბლანტის სიდიდეები. ტესტირების სიხშირე უნდა იყოს ერთჯერადი თითოეული საცემენტაციო სამუშაო უბნისათვის ან მისადები კრიტერიუმების დაგმაყოფილებამდე. თუმცადა, თუკი ადგილი ექნა ცემენტის წყაროს მნიშვნელოვან ცვლილებას, ხინჯების აღება და ტესტირება უნდა განმეორდეს, ხოლო ახალი ანარევი უნდა დაამტკიცოს ინჟინერმა.

11.6 საცემენტაციო მასალები

ბურღვების, გარეცხვისა და პიდრავლიკური ტესტირებისათვის, აგრეთვე ცემენტის ხსნარის ანარევების ინგრედიენტების სახით გამოყენებული წყალი უნდა იყოს ახალი, სუფთა და არ უნდა შეიცავდეს ლამის, ორგანული მატერიის, ტუტების, მჟავების, მარილების, ზეთისა და სხვა უსუფთაობის საზიანო რაოდენობებს.

საცემენტაციო ანარევებში გამოყენებული უნდა იყოს პორტლანდ ცემენტი. ნაწილაკების ზომა უნდა იყოს ისეთი წვრილი, რომ 99.0%-მა გაიაროს 74-მიკრონიან საცერში, ხოლო დაფქვის სიწმინდე არ იყო 3.500 სმ²/გ-ზე ნაკლები. ცემენტი არ უნდა შეიცავდეს გუნდებს (მსხვილ ნაწილაკებს).

ჩემენტის სერტიფიკატი უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

- 1) ცემენტის ტიპი;
- 2) სიმტკიცე;
- 3) დაფქვის სიწმინდის სიდიდე

როდესაც კი მოხდება ცემენტის ხსნარის ანარევში ქვიშის დამატება, ის უნდა შეიცავდეს სუფთა, მკვრივ და გამძლე ნაწილაკებს და არ უნდა შეიცავდეს თიხის ნატეხებისა და დაუშვებელი უცხო მასალის ფრაგმენტებს. სამუშაოების წარმოების ადგილის სიახლოეს გამუდმებით უნდა იყოს 5 მ³ ქვიშის მარაგი. ქვიშა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პარამეტრებს:

საცრის ზომა (მმ)	გამონაცერის პროცენტული ოდენობა (წონით)
2.360	100
1.800	95-100
0.600	60-85
0.300	30-50
0.150	10-30
0.075	0-5

ქვიშის შემოცმება მოხდება საველე ლაბორატორიაში არსებული საცრების საშუალებით. შემოწმება უნდა შესრულდეს ქვიშის ყოველი მიწოდების დროს.

იმისათვის, რომ ცემენტის სსნარის ანარეგში მიღწეული იყოს ოპტიმალური სიმტკიცე, სიბლანტე, სიმკვრივე, დეკანტაცია, გამყარების დრო და ჯდენა, კონტრაქტორის მიერ აუცილებელია დამტკიცებული მინარევების გამოყენება.

მინარევები უნდა იყოს სერიული წარმოების. ნებისმიერ შემთხვევაში ცემენტის სსნარის ანარეგი უნდა შეიცავდეს მაქსიმუმ 1% სუპერპლასტიფიკატორს, სიბლანტისა და წყლის შემცველობის შესამცირებლად და სუსპენზიის სტაბილიზაციისათვის. გამოყენებული უნდა იქნას მხოლოდ წინასწარი შემოწმებით დამტკიცებული მინარევები, რომელსაც დაამტკიცებს ინჟინერი. დამამზადებლის სერტიფიკატები ან გარანტიები არ მიიღება, როგორც რომელიმე მინარევის შესაფერისობაზე კონტრაქტორის პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლების საფუძველი.

კონტრაქტორმა ისე უნდა მოუაროს, შეინახოს და დაიცვას ცემენტის და დამატებების მარაგები, რომ ეს მასალები არ გაფუჭდეს ან არ დაბინძურდეს. გაფუჭებული ან დაბინძურებული მასალების გამოყენება სამუშაოების შესასრულებლად დაუშვებელია.

11.7 ცემენტის ნარევები

ყველა ცემენტის სსნარი უნდა იყოს სტაბილური (ერთგვაროვანი) და სქელი. ზოგიერთი განსხვავებული შეზავების სსნარი (შესაძლოა დამატებებით, თუკი მათი გამოყენების ეფექტიანობა დამტკიცებულია) მომზადება ადგილზე, რათა მისი ცემენტის რძის გამოყოფის, სიმტკიცისა და სიბლანტის მიხედვით მოიძებნოს საუკეთესო ნარევი. წყალ/ცემენტის პროპორცია 0.5 და 1.0 შორის მოცემულია საორიენტაციოდ და შემდეგ მოხდება მისი შეჯერება გამოსაყენებელ მასალების შესაბამისად. როდესაც ლაბორატორიული ცდებით დადგინდება მისაღები პარამეტრების ანარევი, ეს ანარევი პროექტით გათვალისწინებული ყველა საცემენტაციო სამუშაოსათვის იქნება გამოყენებული.

გამოსაყენებელი ნარევია - ნარევი ქვიშა/ცემენტის ფარდობით 1:1.

ცემენტაციის სამუშაოების განმავლობაში საცემენტაციო ნარევი შემოწმებული უნდა იყოს ორჯერ დაფუძიტი. ნარევის ნიმუში უნდა იქნეს აღებული შემრევიდან და შემდეგი ტესტები უნდა ჩატარდეს:

- 1) სიმკვრივე (ცემენტის რაოდენობის დასადგენად)
- 2) მარშის სიბლანტე
- 3) ჯდენა (2 სთ შემდეგ)

საცემენტაციო ნარევის საპროექტო მახასიათებლები არის შემდეგი:

ნარევის შემადგენლობა		ნარევის მახასიათებლები		
წყალ/ცემენტის ფარდობა	ქვიშა/ცემენტის ფარდობა	ხვედრითი წონა	მარშის სიბლანტე	ჯდენა 2 სთ. შემდეგ
0.5-1.0	1.0	1.5-2.0	გაუვალობა	max 5%

ცხრილი II-1: საცემენტაციო სსნარის რეცეპტი

სიბლანტის სიდიდე დადგინდება მარშის კონუსის მეშვეობით, ხოლო ხვედრითი წონა სპეციალური სასწორით (Mud Balance), API RP 13B პროცედურების შესაბამისად.

ჯდენის სიდიდე დგინდება 1 ლიტრიან 6 სმ დიამეტრის კოლბაში ნარევის დაჯდომის შემდეგ ხილული წყლის მოცულობის და დაჯდომამდე ნარევის სრული მოცულობის მიხედვით.

ტესტის შედეგები უნდა შეტანილი იყოს სპეციალურ ფორმაში. შერჩევითი შემოწმებები უნდა შესრულდეს ორჯერ დღეში მეორად ავზში.

თუ ცემენტის ნარევი დაყოვნდება ამრევში 2 საათზე მეტი ხნით, სიბლანტე უნდა გაიზომოს ნერევის გამოყენების წინ: თუ სიბლანტის მაჩვენებელი აღემატება მაქსიმალურ დასაშვებ სიდიდეს ნარევი უნდა გადაიყაროს. გადასაყრელი ნარევი უნდა დაიყაროს სპეციალურ შემგროვებელზე და გატანილი იქნას გვირაბიდან. ადგილი და მოწყობილობა შესაბამისად უნდა იქნას გარეცხილი.

11.8 შესრულება

ა – ზოგადი ნაწილი

ბურდვებისა და ცემენტაციის შემოთავაზებული პროგრამა წინასწარია. ინჟინერი უფლებას იტოვებს გაზარდოს ან შეამციროს ბურდვებისა და ცემენტაციის პროგრამის ნებისმიერი ნაწილი, თუკი კონკრეტულ პირობებში ამის საჭიროება იქნება.

კონტრაქტორმა უნდა მიაწოდოს საკმარისი რაოდენობის სატუმბი და სასაწყობო სიმბლავრეები, რათა უზრუნველყოს თითოეულ საცემენტაციო უბანზე ყველა საცემენტაციო სამუშაოსათვის აუცილებელი წყლის მარაგის უწყვეტი მიწოდებელ. მიმწოდებელ მილებში წყლის მინიმალური წევა უნდა იყოს 0.35 ტ/მ².

ეფექტიანი და დამაკმაყოფილებელი მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით კონტრაქტორმა უნდა დაიქირავოს კომპეტენტური და გამოცდილი ბურდვებისა და ცემენტაციის ზედამხედველები, რომლებიც შეასრულებენ ინჟინრის მითითებებს და გააკონტროლებენ სამუშაოს შესრულებას.

ბურდვების, ცემენტაციის და გარეცხვისა დროს კონტრაქტორმა უნდა შეინახოს ბეტონის და კლდის ზედაპირები ზეთის, საპოხის, საბურლი შლამის, ცემენტის სნარის, ცემენტის, ჭარბი წყლისა და სხვა ნარჩენებისაგან გასუფთავებულ მდგომარეობაში. ამ ნაწილში აღწერილი სამუშაოების წარმოების პროცესში კონტრაქტორმა ყოველთვის უნდა დაიცვას ყველა დია ჭაბურდილი ამოგსებისაგან ან მასში ზეთის, საპოხის, ბურდვის შლამის, ცემენტის სნარისა და ნარჩენების მოხვედრისაგან. თითოეულ უბანზე სამუშაოების დამთავრების შემდეგ უბნიდან წასვლამდე კონტრაქტორი გაასუფთავებს ტერიტორიას და გაიტანს მთელ ნაგავს.

დაუშვებელია საბურლი შტანგისათვის შემამჭიდროებელი საგოზავის, პლასტიკური ან ზეთოვანი საპოხის გამოყენება. ინჟინრის წერილობითი თანხმობის გარეშე დაუშვებელია რომელიმე ტიპის საბურლი სნარის დამატებების გამოყენება.

ფუძისა და კლდის მასივის მდგომარეობის შესახებ ცოდნისა და სათანადო გამოცდილების მიღების შედეგად შესაძლოა გარკვეულად შეიცვალოს ბურდვისა და ცემენტაციის ხერხები. კონტრაქტორს მოეთხოვება ინჟინრის ინსტრუქციით შეცვალოს ოპერაციები ამგვარი მოდიფიკაციების შესაბამისად. ზოგიერთ ადგილებზე შეიძლება აგრეთვე წარმოშვას ჭაბურლილების ტელესკოპური ხერხით გაბურდვის აუცილებლობა.

როგორც ბრუნვითი, ასევე დარტყმითი ბურღვების (საკონსოლიდაციო ცემენტაცია) ჩატარება ცემენტაციისთვის მოითხოვება გვირაბიდან სხვადასხვა კუთხით, მათ შორის ვერტიკალურად აღმავალი მიმართილებით.

ყველა ჭაბურღლილი უნდა გულდასმით გამოირეცხოს და გასუფთავდეს საბურღლი წყლის ჭაბურღლილში გაშვებით, ვიდრე ჭაბურღლილიდან შედარებით სუფთა საბურღლი ხსნარი არ დაიწყებს ამოსვლას.

ყველა ჭარუბლილი უნდა იყოს გაჭედვისაგან დაცული. გაჭედილი ჭაბურღლილები კონტრაქტორის ხარჯით ხელახლა უნდა გაიბურღოს და გასუფთავდეს.

თუ სხვა რამ არ იქნა მითითებული, ჭაბურღლილები არ უნდა გადაიხაროს საპროექტო მიმართულებიდან საპროექტო სიგრძის 2%-ზე მეტად.

ყველა ჭაბურღლილი უნდა გაბურღლოს დადგენილ ადგილზე 250 მმ-ის სიზუსტით. ორიენტაცია 10°-ის სიზუსტით უნდა იყოს დაცული. თუ რაიმე მიზეზით ჭაბურღლილის დახრილობის ან ორიენტაციის სიზუსტე არ იქნა დაცული და არ აკმაყოფილებს მისთვის დადგენილ დანიშნულებას, კონტრაქტორმა უნდა გამოასწოროს ცდომილება ან გაბურღლოს ახალი ჭაბურღლილი ინჟინრისათვის მისადები პარამეტრებით.

გალერეის იატაკიდან გაბურღლილი ნებისმიერი საცემენტაციო ან დაწნევის მოსახსნელი ჭაბურღლილის გაბურღლვისა და გამორეცხვის დამთავრებისთანავე კონტრაქტორმა ჭაბურღლილებს დაუკოვნებლივ უნდა დაადოს სათანადო მოსახსნელ-სახმობიანი (ხის ან პლასტიკური) ხუფები და დაიცვას ჭაბურღლილები შლამის ან სხვა უცხო მასალის მოხვედრისაგან. ყველა საცემენტაციო ან დაწნევის მომსხელი ჭაბურღლილი, რომელიც დაზიანდება ცემენტაციამდე ან მუხლა მილყელის დაყენებამდე, უნდა გამოიწმინდოს ან კონტრაქტორმა უნდა გაბურღლოს სხვა ჭაბურღლილი.

საცემენტაციო ან დაწნევის მომსხელი ჭაბურღლილები არ უნდა გაიბურღოს მეორე ჭაბურღლილიდან 12 მეტრის რადიუსში, რომლის ცემენტაციაც მიმდინარეობს ან რომლის ცემენტაციაც მოხდა უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში.

ბ – ბურღვა საკონტაქტო ცემენტაციისთვის

ჭაბურღლილების გაბურღლვის ადგილი, თანმიმდევრობა, ორიენტაცია, დახრილობა და სიღრმე უნდა იყოს ისეთი, როგორც ეს ნახაზებზეა მითითებული ან უნდა შეესაბამებოდეს ინჟინრის მიერ დაწესებულ მოთხოვნებს.

საკონტაქტო ცემენტაციისთვის ბურღვა შესაძლოა განხორციელდეს დარტყმითი ტიპის დანადგარით, რომელიც აღჭურვილი უნდა იყოს მუდმივი გარეცხვის მექანიზმით საბურღლი შტანგის ბოლოს.

გ – საძიებო ბურღვა

კონტრაქტორმა ბეტონში, კლდეში ან გამყარებულ ცემენტის სსნარში უნდა გაბურღლოს საძიებო ჭაბურღლილები ნებისმიერი დახრილობით, რომელსაც მიუთითებს ინჟინერი. უფრო მეტიც, ინჟინერი განსაზღვრავს საძიებო ბურღვების რაოდენობასა და საჭიროებას.

დაუშვებელია წყლის გარდა საბურღლე სსნარის ან რომელიმე სხვა საბურღლი სითხის გამოყენება კერნის ამოღებისას.

როდესაც ინჟინერი მოითხოვს კერნის ამოღებას, კონტრაქტორმა უნდა შეაგროვოს კერნები და მოათავსოს ხის ყუთებში სწორი თანმიმდევრობით და ხის ეტიპეტებზე დასახელებასთან ერთად ყოველთვის მიუთითოს ჭაბურღილში გაზომილი მანძილები. ყუთში უნდა მოთავსდეს მხოლოდ ერთი ჭაბურღილიდან ამოღებული კერნები. დასახელების აღნიშვნა, ჭაბურღილის ნომერი და სიღრმე უნდა წარმოადგინოს ყუთებს, სახურავი მჭიდროდ უნდა იყოს მორგებული კერნის შესანახ ყუთზე, ხოლო ყუთები გატანილ უნდა იქნას ინჟინრის მიერ მითითებულ, ობიექტთან ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე.

მოთხოვნილი კერნის მაქსიმალური ამოღება და იმ შემთხვევაში, თუ აღინიშნება კერნის დაბლოკვა ბურღილი მოქმედებიდან გამომდინარე, კერნი დაუყოვნებლივ უნდა იქნას მოცილებული ჭაბურღილიდან, მიუხედავად იმისა, თუ რა სიღრმეზე მოხდა ჩასვლა.

საძიებო ჭაბურღილებს ჩაუტარდება წყლის დაწნევით ტესტირება და დაცემენტდება, თუკი ამას მოითხოვს ინჟინერი.

კონტრაქტორმა ინჟინერს უნდა გაუწიოს ყოველგვარი საჭირო დახმარება და მიაწოდოს საშუალებები ლოკალური ტესტების, ჭაბურღილის ფოტოპარატით შემოწმების ან გეოფიზიკური ტესტირების ჩასატარებლად შერჩეულ საძიებო ჭაბურღილებში, თუკი ამას მოითხოვს ინჟინერი.

დ - ცემენტაცია

საცემენტაციო ჭაბურღილების ცემენტაცია არ უნდა მოხდეს ინჟინრის ნებართვის გარეშე მანამდე, ვიდრე საცემენტაციო ჭაბურღილიდან 12 მ-ის რადიუსში ბეტონის/ტორკრეტბეტონის დაგებიდან და გამყარებიდან არ გაივლის 5 დღე.

რამდენადაც პრაქტიკულად შესაძლებელია, ცემენტაციის ხსნარის უწყვეტ ნაკადად მიწოდება უნდა შენარჩუნდეს მოთხოვნილი წებით, ხოლო საცემენტაციო მოწყობილობები უნდა მუშაობდეს ისე, რომ ცემენტაციის მთელი ოპერაციის მანძილზე უზრუნველყოფილი იყოს უწყვეტი და ეფექტური ფუნქციონირება.

თუ ერთი ჭაბურღილი შეუერთდა მეორეს ხსნარის მიწოდების პროცესში, ცემენტის ხსნარი გამოშვებული უნდა იქნას მეორე ჭაბურღილიდან მანამდე, სანამ ხსნარი არ გახდება იმ კონსისტენციისა, როგორიცაა მოწოდებული ხსნარი. მეორე ჭაბურღილი შემდეგ უნდა დაიხუფოს და კომბინირებული ჭაბურღილები უნდა მოექცეს დაწნევის ქვეშ. მას შემდეგ, რაც მოხდება პირველი ჭაბურღილის ცემენტაცია, კველა დანარჩენი ჭაბურღილი თანმიმდევრულად უნდა მიუერთდეს საცემენტაციო კოლექტორს, რათა ისინი მოექცენ სრული წნევის ზემოქმედების ქვეშ.

ცემენტაცია უნდა შეწყდეს, როდესაც მანომეტრები დააფიქსირებენ წნევის უეცარ ვარდნას ან როდესაც ცემენტის ხსნარის შეწყვა მკვეთრად გაიზრდება ან როდესაც არსებობს წანაცვლების, რღვევის ან ფილტრაციის რაიმე ნიშანი. შესაძლოა საჭირო გახდეს დამატებითი ჭაბურღილების გაბურღვა და ცემენტაცია საპერმეტიზაციო ნაპრალების სიახლოვეს, რომლებიც შეიძლება დარჩენილიყო საცემენტაციო ოპერაციის შეწყვეტით ჭაბურღილების ნაადრევი გაჭედვის გამო.

ნებისმიერ სიღრმეზე ეფექტური წნევა უნდა ითვალისწინებდეს პიდროსტატიკურ დაწნევას, გამოწვეულს ჭაბურღილში ცემენტის ხსნარის წონითა და წყლის უგუშევით.

ცემენტის ხსნარი უნდა იყოს სქელი სტაბილური სუსპენზია, ერთნაირი ცემენტაციის მთელი პროცესისათვის და ცემენტის ხსნარის რამდენიმე ნარევზე ლაბორატორიული ტესტების სრულყოფილი სერიის შემდეგ მასში წყლისა და ცემენტის პროპორცია (წონით) უნდა იყოს 1:1-დან 0.5:1-მდე დიაპაზონში. შესამოწმებელი პარამეტრებია:

- 1) ხელთ არსებული ცემენტის სიმსხო;
- 2) სხვადასხვა მინარევები (მაგ: ინტრაპლასტი, ინტრაკრიტი, რეობილიტი, სიკამენტი და ა.შ.) სხვადასხვა პროცენტული წილით (ბენტონიტის გარეშე);
- 3) თითოეული ცემენტის ხსნარის სუსპენზიის ხვედრითი წონის, მარშის საგარაუდო სიბლანტის, 2 საათის შემდეგ ჯდენის, შეჭიდულობის, თავდაპირველი და საბოლოო გამყარების დროის.

ცემენტის ხსნარის საბოლოო შედგენილობა უნდა დაამტკიცოს ინჟინერმა.

როდესაც დაწნევა არ იქნება სქელი (ე.ი. წყლისა და ცემენტის წონით 0.6:1-ზე ნაკლები პროპორციის მქონე) ან ქვიშის შემცველი ცემენტის ხსნარით ცემენტაციის შემდეგაც, მიზანშეწონილია ცემენტაციის შეწყვეტა, როგორც კი ხარჯი მიაღწევს წინასწარ დადგენილ მიღების ზღვარს. ამგარი ჭაბურღილების სიახლოვეს უნდა გაიძურდოს და დაცემენტდეს დამატებითი ჭაბურღილები.

ყველა საცემენტაციო ჭაბურღილი უნდა შეიგხვის ცემენტის ხსნარით. უნდა მოხდეს მინიმუმ 25 მმ დიამეტრის მიმწოდებელი მილის ჩაშვება ჭაბურღილის ფსკერზე. ცემენტის ხსნარი უნდა ჩაიტუმბოს მიმწოდებელ მილში, ვიდრე იგი ჭაბურღილიდან არ დაიწყებს ამოსვლას. შემდეგ მიმწოდებელი მილი ნელ-ნელა უნდა იქნას ამოღებული ჩატუმბის მიმდინარეობასთან ერთად. თუ თავდაპირველი გამაგრების შემდეგ ადგილი ექნა ცემენტის დაჯდომას, ჭაბურღილები კვლავ უნდა შეიგხვის ცემენტის ხსნარით.

საცემენტაციო ოპერაციის გაგრძელებამდე კონტრაქტორმა უნდა მოახდინოს კლდის ან ბეტონის ზედაპირზე ნებისმიერი ფილტრაციის ადგილის პლასტიკური მასალით ამოვსება, მშრალი ნარევით ან სახშობით დაგმანვა.

ცემენტის უფრო მაღალი მიღების ადგილებში შეიძლება საჭირო გახდეს ხსნარში ქვიშის დამატება, ქვიშის დასაშვები პროპორცია ჩვეულებრივ არ უნდა აღემატებოდეს 2 წილ ქვიშას 1 წილ ცემენტზე, რომელიც შეიცავს დამტკიცებულ პლასტიფიკატორს.

ცემენტის ხსნარი, რომელთა ჩასხმა ვერ მოხერხდება არევიდან 2 საათის განმავლობაში, უნდა გადაიყაროს.

ე – საკონტაქტო ცემენტაცია გვირაბში გალერეების მოპირკეთების გარშემო

საკონტაქტო ცემენტაცია როგორც წესი უნდა ჩატარდეს დაბალი დაწნევის კონტაქტით (მაქსიმუმ 5 ბარი) ბეტონის მოპირკეთებასა და კლდეს შორის ბეტონით მოპირკეთებულ გვირაბებში.

გვირაბის უბნებზე იქ, სადაც მუდმივი საყრდენები იქნა გაპეტებული მიწის სამუშაოების დროს, სივრცე კლდის ზედაპირსა და საყრდენებს შორის უნდა ამოიგხვოს საკონტაქტო ცემენტაციით ინჟინრის მიერ მითითებულ ადგილებში.

საკონტაქტო ცემენტაცია უნდა ჩატარდეს დაბალი დაწნევით და უნდა გაგრძელდეს მანამ, სანამ ყველა სიცარიელე არ ამოიგხვება, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული ინჟინრის მიერ. ცემენტაციის დროს პაერისა და წყლის გამოსაშვები სავენტილაციო მიღები უნდა ჩაიდოს ინჟინრის მიერ მითითებულ და დამტკიცებულ ადგილებში.

მას შემდეგ, რაც რომელიმე ჭაბურღილის ცემენტაცია დასრულდება, წნევის შენარჩუნება უნდა მოხდეს ჩამკეტი ონკანით ან სხვა შესაფერისი მოწყობილობით, ვიდრე ცემენტის ხსნარი არ გამაგრდება.

შესამოწმებელი ცემენტაცია უნდა ჩატარდეს ინჟინრის მიერ მითითებულ ადგილებში, რათა შემოწმდეს, რომ სიცარიელეები სრულადა ამოვსებული ცემენტით. ჩაითვლება, რომ ცემენტაცია დამაკმაყოფილებელ დონეზეა ჩატარებული, თუ ხერხდება წნევის სულ მცირე 5 წუთით შენარჩუნება ცემენტის შემდგომი მიღების გარეშე.

გვირაბების გარშემო მდებარე კლდის საგონტაქტო ცემენტაცია უნდა ჩატარდეს ნახაზებზე ნაჩვენების ან ინჟინრის მითითებების შესაბამისად.

უშუალოდ ცემენტაციამდე, საცემენტაციო ჭაბურღილები გულდასმით უნდა გამოირჩეოს (თუ კლდის თვისებები ამის საშუალებას იძლევა) დაწევით, ვიდრე უკან დაბრუნებული წყალი არ იქნება სუფთა, და გამოიცადოს წნევით.

ცემენტაციის დანადგარის მიმდებარე ჭაბურღილები ცემენტაციის ოპერაციების დროს უნდა დარჩეს დია, რათა გაადვილდეს არსებული ჯიბეებიდან მიმდებარე კლდებში პაერისა და წყლის გადინება. იქ, სადაც რომელიმე ჭაბურღილის გაბურღილებისას, აღმოჩნდება, რომ ცემენტის სხარი გამოედინება მიმდებარე ჭაბურღილებიდან ან ამა თუ იმ სახის ნაპრალებიდან, ასეთი დია ადგილები უნდა დროებით დაიხუროს საცობით ან პლასტიკური მასალით.

წნევის უეცარი ვარდნის ან ცემენტის მიღების უეცარი გაზრდის დროს ცემენტაციის ოპერაციები დროებით უნდა შეჩერდეს, ვიდრე ნაპრალი ან დიობი, რომლის გამოც წარმოიშვა ეს დანაკარგები, არ მოიძებნება და ამოივსება პლასტიკური მასალით. ამ დროის განმავლობაში ჭაბურღილი გამუდმებით უნდა ირეცხებოდეს, რათა თავიდან იქნას აცილებული ცემენტის ნაადრევი გამკვრივება, რაც დააბრკოლებს ცემენტაციის გაგრძელებას. თუ წნევის ამგვარი ვარდნა ან ცემენტის მიღების გაზრდა გამოწვეულია ფანის პიდრავლიკური გაწყვეტით, ცემენტაციის წნევა უნდა შემცირდეს.

თუ ზედაპირული ცემენტის გაუონვების ლოკალიზება და პლასტიკური მასალით წარმატებით ამოვსება ან წნევის ვარდნის მიზეზის დადგენა ვერ მოხერხდა 1 საათის განმავლობაში, მაშინ ჭაბურღილის გამორეცხვა უნდა შეწყდეს და კლდოვან წარმონაქმნში არსებულ ცემენტს უნდა დასცალდეს გამაგრება 24 საათის განმავლობაში. გამაგრების შემდეგ ჭაბურღილი ისევ უნდა გაისინჯოს და ჩაუტარდეს ცემენტაცია. თუ ჭაბურღილი ან საგუცეური არ დებულობს ცემენტის სხარს, მაშინ ჭაბურღილი ხელახლა უნდა გაიბურდოს ან ინჟინრის მითითებით უნდა ჩაენაცვლოს სხვა ჭაბურღილით.

თუ ცემენტაციის დროს ჭაბურღილებს შორის არის კავშირი, მაშინ კონტრაქტორმა ან უნდა დააეყენოს პაკერები ურთიერთდაკავშირებულ ჭაბურღილებში, რომლებიდანაც დაგროვილი პაერი ხშირად უნდა გამოიდევნოს და გაგრძელდეს ერთი მეორის მიყოლებით ჭაბურღილების ცემენტაცია, ან დაკავშირებულ ჭაბურღილებში ერთდროულად ჩატაროს ცემენტაცია დაწევით.

ცემენტაციის დამთავრების შემდეგ პაკერები უნდა დარჩეს ჭაბურღილში, ხოლო წნევა უნდა შენარჩუნდეს, ვიდრე ცემენტის სხარი არ მიაღწევს თავდაპირველი გამყარების მდგომარეობას.

წყლის დაწევით შემოწმების შედეგები და ცემენტაციის შემდეგ მიღებული სხვა ინფორმაცია გამოყენებული იქნება იმის დასადგენად, დამაკმაყოფილებლად შესრულდა თუ არა ცემენტაცია ყველა სამუშაო უბანზე, თუ აუცილებელია დამატებითი ცემენტაციის ჩატარება ცალკეულ ჭაბურღილებში. ნებისმიერ მონაკვეთზე ცემენტაციის სამუშაოების ნებისმიერ ეტაპზე შეწყვეტა მოხდება ინჟინრის გადაწყვეტილების მიხედვით.

11.9 გაზომვა და გადახდა

ბურღვების, წყლის დაწევით გამოცდის, სინჯების აღებისა და ცემენტაციის რაოდენობის გაანგარიშებები, რომელიც მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში, კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს საორიენტაციოდ მისი სატენდერო წინადაღების მომზადებისთვის და არა როგორც ზუსტი მითითება სამუშაოს ოდენობაზე.

თითოეული ასანაზღაურებელი პუნქტის რაოდენობა შეიცვლება სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩენილი პირობების შესაბამისად. კონტრაქტორს არ მიეცემა ხარჯთაღრიცხვაში მითითებულ ერთეულ ფასზე მეტი ანაზღაურება საცემენტაციო ჭაბურღილების რაოდენობისა და სიგრძის, შთანთქმული მასალის რაოდენობის შეცვლის მიზეზით, ინჟინრის მოთხოვნის შესაბამისად ცემენტაციის ადგილის, გრუნტის დამუშავების, ბეტონის დაგების ან სხვა სამუშაოების გამო ცემენტაციის ჩატარების დროის შეცვლის მიზეზით.

შემდგომში აქ მითითებული ერთეულის ფასები ბურღვებისათვის გავრცელდება როგორც დარტყმით, ასევე ბრუნვით ბურღვებზე.

ცემენტაციის სამუშაოების ანაზღაურების მიზნით გაზომვა და ანაზღაურება იწარმოებს ცალკე "ცემენტის ჩასხმისთვის" და ცალკე "საცემენტაციო მასალებისთვის".

ცემენტის ჩასხმის ერთეული ფასი უნდა მოიცავდეს მუშახელის, აღჭურვილობის, გადამუშავების, არევის, ჭაბურღილზე მიმაგრების (სადაც მიზანშეწონილია), ცემენტის სსნარის ინჟინირების, ჭაბურღილების დახურვისა და გაწმენდის (და სხვათა) საერთო ღირებულებას და დამოუკიდებელი უნდა იყოს ინჟინირებული მასალების მოცულობისაგან ან წონისაგან.

საცემენტაციო მასალების ერთეული ფასები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მიწოდების, ჩატვირთვის, ტრანსპორტირების, შენახვისა და ტესტირების საერთო ღირებულებით.

11.9.1 ბურღვა

ა – ბურღვა საკონტაქტო ცემენტაციასთვის

ბეტონით მოპირკეთებამდე ან მის შემდეგ საკონსოლიდაციო ცემენტაციისათვის ნებისმიერი მასალის გამჭოლად შესრულებული ბურღვებისათვის ანაზღაურების გაანგარიშება მოხდება ნახაზებზე ნაჩვენებ ან ობიექტზე ინჟინრის მიერ მითითებულ ადგილებში გაბურღილი ჭაბურღილების სიგრძის მიხედვით. გადახდა იწარმოებს ხარჯთაღრიცხვაში გრძივ მეტრზე შეგრანილი ერთეული ფასის მიხედვით, რომელიც მოიცავს ჭაბურღილების გაბურღვისა და გამორეცხვისათვის, ცემენტაციამდე ჭაბურღილების დაუზიანებელ მდგომარეობაში შენარჩუნების, ცემენტაციის დამთავრებისა და მშრალი სადუდაბე ნარეგით შევსების შემდეგ ჭაბურღილების ჭაურების გაფართოების ან ხელახლი გაბურღვისათვის გამოყენებული შრომის, მოწყობილობებისა და მასალის საერთო ღირებულებას.

იქ, სადაც აუცილებელია ბურღვების ჩატარება კონსტრუქციული ბეტონით მოსახვის შემდეგ, გაბურღილი ჭაბურღილის სიგრძის გაზომვისას გათვალისწინებული უნდა იყოს მოსახვის ოქორიული სისქე, მიუხედავად იმისა, ჭაბურღილი მოსახვის გამჭოლად თუ სხვა საშუალებით იქნა გაბურღილი.

როდესაც ჩატარდება მრავალსაფეხურიანი ცემენტაციისათვის ჭაბურღილის თანმიმდევრული გაბურღვა, ანაზღაურების დაანგარიშება მოხდება მხოლოდ კლდეში ან ბეტონში რეალურად გაბურღლილი ჭაბურღლილის მთლიანი სიგრძის მიხედვით. ნებისმიერი განმეორებითი ბურღვა, რომელთა შესრულებაც აუცილებელი შეიქნა იმის გამო, რომ კონტრაქტორმა ცემენტის ხსნარის გამყარებამდე არ გამოწმინდა ჭაბურღლილი ცემენტისგან, ჩატარდება კონტრაქტორის ხარჯით.

ბ – საძიებო ჭაბურღლილების ბურღვა (კერნის ამოღებით)

საძიებო ჭაბურღლილების გაბურღვისათვის ანაზღაურების ნორმირება მოხდება ინჟინრის მიერ მითითებულ ადგილებში გაბურღლილი სხვადასხვა დიამეტრის ჭაბურღლილების სიგრძის მიხედვით. გადახდა მოხდება ხარჯთაღრიცხვაში შეტანილი სხვადასხვა დიამეტრის ჭაბურღლილების თითოეული გრძივი მეტრისათვის დადგენილი ერთეულის ფასის შესაბამისად, რაც მოიცავს ჭაბურღლილების ბრუნვითი ბურღვებისა და კერნის ამოღებისათვის დახარჯული შრომის, მოწყობილობებისა და მასალების მთლიან ღირებულებას.

გ – გამონაკლისები - ბურღვები

დამატებითი გაანგარიშება ანაზღაურებისათვის ან ანაზღაურება არ იწარმოებს შემდეგისთვის:

- 1) გამჭოლი ბურღვები ლითონის კონსტრუქციებში, არმატურაში და ლითონის მოსახვაში;
- 2) საცემენტაციო მილების მოწაფე და დემონტაჟი;
- 3) ბეტონის მოსახვაში ჭაბურღლილების გაფართოება ან ხელახლი გაბურღვა მშრალი დუღაბის ნარევის ჩასხმის, აგრეთვე, მიწოდების და ჩასხმის მიზნით;
- 4) ჭაბურღლილები, რომლებიც ბლოკირებულია და მათი გამოყენება შეუძლებელია გამონამუშევარში ჩამოქცევის, დაკარგული საბურღლი შეტანების, პაკერების, ან სხვა დაბრკოლებების (მაგ. არმატურის) მოხვედრის გამო და მათ ნაცვლად ახალი ჭაბურღლილების გაბურღვა.

11.9.2 ცემენტის ხსნარის ჩასხმა

ა – საკონტაქტო ცემენტაცია

ანაზღაურების ცალკე გაანგარიშება და ანაზღაურება იწარმოებს საცემენტაციო ჭაბურღლილებთან გაკეთებული შეერთებისთვის და ცემენტის ხსნარის ჩასხმისათვის.

საცემენტაციო ჭაბურღლილებთან შეერთებების ანაზღაურების გაანგარიშება მოხდება საცემენტაციო ჭაბურღლილებში გამოყენებული პაკერების რაოდენობის მიხედვით. ეს გადახდა იწარმოებს ყოველთვის, როდესაც ცემენტის დაკავშირება ხდება ჭაბურღლილთან, მიუხედავად ჩატუმბული ცემენტის ოდენობისა.

ბ – ნაპრალების ცემენტაცია

დამატებითი ანაზღაურების გაანგარიშება და გადახდა არ მოხდება ნაპრალების ცემენტაციისათვის და ამიტომ მისი ღირებულება გათვალისწინებული უნდა იქნას კონსტრუქციული ბეტონით მოსახვისათვის დადგენილ ერთეულ ფასში.

11.9.3 საცემენტაციო მასალები

ა - ცემენტი

ანაზღაურების გაანგარიშება და გადახდა ცემენტაციისათვის დახარჯული ცემენტისთვის მოხდება სხვადასხვა მოცემული საცემენტაციო ნარევებისათვის დამტკიცებული ცემენტის წონის მიხედვით.

გადახდა იწარმოებს ერთეული მეტრული ტონის ერთეულის ფასის მიხედვით, რომელიც შეტანილია ხარჯთაღრიცხვაში, და ითვალისწინებს მიწოდების, ტრანსპორტირების, შენახვის, არევის, ასევე კველა დადგენილ მოთხოვნასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მთლიან ღირებულებას.

ბ - ქვიშა

ქვიშისათვის ანაზღაურების გაანგარიშება მოხდება ამრევი დანადგარის მონაცემების აღრიცხვით ან ინიცირის მიერ დამტკიცებული სხვა საშუალებით დადგენილი იმ მასალების წონის მიხედვით, რომლებიც შეიცავენ საშუალო რაოდენობის ბუნებრივ წყალს.

გადახდა იწარმოებს ხარჯთაღრიცხვაში თითოეული მასალის მეტრული ტონისათვის შეტანილი ერთეული ფასით.

გ - მინარევები

მინარევებისთვის ანაზღაურების გაანგარიშება მოხდება საცდელი ნარევების ეტაპზე დადგენილი შეთანხმებული დოზების წონის ან მოცულობის ან მათი დამტკიცებული მოდიფიკაციების მიხედვით.

გადახდა იწარმოებს ერთეულის ფასით ხარჯთაღრიცხვაში შეტანილ თითოეულ კილოგრამზე ან ლიტრზე, რაც მოიცავს მიწოდების, ტრანსპორტირების, შენახვისა და დისპერსიის საერთო ღირებულებას.

დ - გამონაკლისები - ცემენტაცია

დამატებითი ანაზღაურების გაანგარიშება ან გადახდა არ იწარმოებს შემდეგი - სამუშაოებისათვის:

- 1) საცდელი ანარევების მომზადება და გამოცდა;
- 2) საცემენტაციო მასალები, გამოყენებული ბეტონით ან ფოლადით მოპირკეთებული გვირაბის თაღის, შახტის და ლრმულის საკონტაქტო ცემენტაციისათვის;
- 3) ნარევში გამოყენებული საცემენტაციო მასალები, რომლებიც მომზადდა ინექციამდე ერთი საათით ადრე, ან რომლებიც დაიკარგა არასწორი მოვლის შედეგად ან დაწუნებული იქნა არასწორი არევის გამო;
- 4) წყლის მიწოდება და ინექცია;
- 5) ცემენტაციის პროცესში ფილტრაციის ადგილების დახმობა ან პლასტიკური მასალით ამოქსება;
- 6) ცემენტაციის დროს სადრენაჟო და პიეზომეტრების სისტემის, თუკი ასეთი არსებობს, დაცვა;

- 7) ცემენტაციის დროს საჭირო საკომუნიკაციო საშუალებები;
- 8) ჭაბურღილების დახურვა დადგენილი წესით და გასუფთავება;
- 9) საცემენტაციო სამუშაოების მიმდინარეობის აღრიცხვისა და ანგარიშების მომზადება და წარდგენა.