

## ქურთუკი დათბილული

ქსოვილი - 100% ბამბა

ქსოვილის წონა - 240-250გრ. კვ/მ

ფერის მდგრადობა რეცხვაზე ISO105C06:2010 ფერის ცვლილება: 3/4;

ფერის მდგრადობა სინათლეზე ISO105-B07:2009 ფერის ცვლილება: 3;

ხახუნის მდგრადობა ISO105X12:2001 მშრალი 4; სველი 3/4

ანტიპერსპირანტიული მდგრადობა ISO105E04:2013 ფერი 4;

დათბილვა - სინტეპონი ქარხნული სარჩულით 150გრ. კვ/მ

სპეცტანსაცმელი აკმაყოფილებს სტანდარტს: EN340

## შარვალი დათბილული

ქსოვილი 100% ბამბა

ქსოვილის წონა - 240-250გრ. კვ/მ

ფერის მდგრადობა რეცხვაზე ISO105C06:2010 ფერის ცვლილება: 3/4;

ფერის მდგრადობა სინათლეზე ISO105-B07:2009 ფერის ცვლილება: 3;

ხახუნის მდგრადობა ISO105X12:2001 მშრალი 4; სველი 3/4

ანტიპერსპირანტიული მდგრადობა ISO105E04:2013 ფერი 4;

დათბილვა - სინტეპონი ქარხნული სარჩულით 120გრ. კვ/მ

სპეცტანსაცმელი აკმაყოფილებს სტანდარტს: EN340

## კიტელი სარჩულით

ქსოვილი 100% ბამბა

ქსოვილის წონა - 240-250გრ. კვ/მ

ფერის მდგრადობა რეცხვაზე ISO105C06:2010 ფერის ცვლილება: 3/4;

ფერის მდგრადობა სინათლეზე ISO105-B07:2009 ფერის ცვლილება: 3;

ხახუნის მდგრადობა ISO105X12:2001 მშრალი 4; სველი 3/4

ანტიპერსპირანტიული მდგრადობა ISO105E04:2013 ფერი 4;

სარჩული - სასარჩულე ქსოვილი 60გრ. კვ/მ

სპეცტანსაცმელი აკმაყოფილებს სტანდარტს: EN340

### **კეპი დათბილული**

ქსოვილი 100% ბამბა

ქსოვილის წონა - 240-250გრ. კვ/მ

ფერის მდგრადობა რეცხვაზე ISO105C06:2010 ფერის ცვლილება: 3/4;

ფერის მდგრადობა სინათლეზე ISO105-B07:2009 ფერის ცვლილება: 3;

ხახუნის მდგრადობა ISO105X12:2001 მშრალი 4; სველი 3/4

ანტიპერსპირანტიული მდგრადობა ISO105E04:2013 ფერი 4;

დათბილვა - სინტეპონი ქარხნული სარჩულით 100გრ. კვ/მ

სპეცტანსაცმელი აკმაყოფილებს სტანდარტს: EN340

### **შენიშვნა:**

1. ძაფი - შესაკერად გამოყენებულია 30/2 ზომის არმირებული პოლიესტერის ძაფი,
2. ელვა შესაკრავები 3-დან 7-მდე ზომის მყარი, გამძლე, პოლიმელური მასალით დამზადებული.
3. მანათობლის არეკვლადობის კოეფიციენტი არანაკლებ (400 cd/lx.m<sup>2</sup>) მაჩვენებლისა.
4. ქსოვილის ტონალობა, ლოგოს დატანის მეთოდები შეთანხმდება შემსყიდველთან.